

VYPLŇ FF

TECHNICKÝ LIST

TL 497/2009

Datum vydání: 22.9.2008

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

VÝPLŇ FF je prášková hmota. Je to směs minerálních mouček a kyselých reagujícího katalyzátoru.

Použití:

VÝPLŇ FF je prášková složka tmelu EBOLIT FF. Mísí se s **EBOLITEM FF** při teplotě 20 °C v hmotnostním poměru **2,5 až 3 hmotnostní díly Výplně FF s 1 hmotnostním dílem EBOLITU FF**. Zpracovatelnost tmelu je minimálně 30 min. při 20 °C a po 24 h je tmel tuhý. Po 14 dnech je možné chemické i mechanické zatížení. Používá se pro zhotovení chemicky odolných vyzdívek a podlah jako podkladový a spárovací tmel. Zpracovatelnost do +10 °C.

Pokud je zpracovatelnost tmelu kratší, což může být způsobeno např. rychlejší reakcí starší pryskyřice **EBOLIT FF**, připraví se nový tmel, ve kterém část **VÝPLNĚ FF** nahradíme **VÝPLNÍ 0**, která neobsahuje katalyzátor vytvrzování.

Chemická odolnost

Tmel odolává zředěným anorganickým kyselinám, roztokům solí, benzínu, oleji, naftě. Neodolává louhům, např. hydroxidu sodnému, či rozpouštědlům jako je např. aceton a pyridin.

Balení, skladování:

VÝPLŇ FF se dodává v PE pytlích po 25 nebo 50 kg, v PE kyblících s víkem po 5 nebo 10 kg, případně v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v suchých, krytých skladech. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla.

Doprava:

VÝPLŇ FF se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.