

INDAKOR D

TECHNICKÝ LIST

TL 162/2001

Datum vydání: 24.10.2002

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

INDAKOR D je směs kyseliny borité a diethanolaminu.

Použití:

INDAKOR D se používá jako aditivum proti korozi.

Vlastnosti výrobku:

INDAKOR D je bezbarvá až nažloutlá viskózní kapalina

Parametry:

Znak kvality	Hodnota
Celková alkalita v mg KOH/g	min. 400
pH 1% vodného roztoku	max. 10

Zpracování výrobku:

INDAKOR D má výrazné antikoroziční a bakteriostatické vlastnosti, zvláště u plně syntetických produktů.

INDAKOR D se používá jako aditivum k ochraně proti korozi pro:

- Syntetické brousící chladicí kapaliny
- Chladicí mazací prostředky
- Hydraulické kapaliny
- Odmašťovací lázně

Je ve vodě rozpustný, mísitelný s povrchově aktivními látkami a omezeně mísitelný s minerálními oleji, což je předpokladem pro použití v uvedených aplikacích.

Doporučené dávkování je 0,5 až 2 %. Účinnou koncentraci **INDAKORU D** je nutno přizpůsobit aplikačním podmínkám a předem experimentálně ověřit.

Balení, skladování:

INDAKOR D se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy.

Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava:

INDAKOR D se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.