

KORYNT D30

TECHNICKÝ LIST

TL 624/2011

Datum vydání: 11.8.2011

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

KORYNT D30 je organické rozpouštědlo na bázi n-alkanů a isoalkanů. Jedná se o nízkoaromatické organické rozpouštědlo typu „white spirit“ a splňuje doporučení Evropské vědecké komise pro expoziční limity sledovaných škodlivin (červen 2006),

Použití:

KORYNT D30 je možno použít v řadě aplikací, kde lze využít tradičních vlastností alifatických rozpouštědel na bázi lakových benzinů tj. jako rozpouštědlo a ředidlo ve výrobcích pryží, barev, čisticích a odmašťovacích směsí. Současně vedle dobré rozpouštěcí schopnosti se vyznačuje nízkým obsahem ekotoxikologicky sledovaných aromatických sloučenin (typický obsah pod 50 ppm) a včetně nízkého obsahu síry (pod 2 ppm). Toto umožňuje větší flexibilitu při použití ve formulacích čističů, zejména „cold cleaner“ a ve vodných mikroemulzích. Pro tyto účely nabízí CHEMOTEX Děčín a.s. i dodání vhodného emulgátoru, např. EBOL EM-326.

Vlastnosti výrobku:

KORYNT D30 je nízkoviskózní kapalina, s vodou prakticky nemísitelná. **KORYNT D30** je hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Bod vzplanutí je cca 36 °C.

KORYNT D30 musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota
Hustota 15 °C v kg.m ⁻³	768 až 788

Zpracování výrobku:

EBOL KORYNT D30 lze používat jak v tradičních technologiích při studených čisticích procesech, tak v moderních typech myček na čištění štětcem, postřikem nebo ponorem, ultrazvuková čisticí zařízení, ekologické mycí stoly

Balení, skladování:

KORYNT D30 se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava:

KORYNT D30 se dopravuje krytými dopravními prostředky, v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.