



BossCover



EPDM SA Stroken

Productomschrijving

De BossCover EPDM SA strook is een zelfklevende EPDM strook met een dikte van 0,50 mm voor binnen- en buitentoeepassingen. De Hotmelt kleeflaag aangebracht over de volledige breedte van de EPDM folie zorgt voor een snelle aanvangshechting en heeft al zijn optimale hechting na 24 uur. Kan zowel op horizontale als verticale ondergronden worden aangebracht. De Hotmelt kleeflaag is vliesversterkt en kan op licht vochtige ondergronden worden aangebracht. Voor niet-poreuze ondergronden is geen primer nodig. Deze kleeflaag is drukgevoelig en moet extra aangerold worden door middel van een aandrukrol. De EPDM met een dikte van 0,50 mm biedt optimale flexibiliteit, waardoor het eenvoudig te verwerken is.

Hoofdtoepassing

De BossCover EPDM SA strook wordt voornamelijk gebruikt voor het waterdicht maken van ramen, kozijnen en andere bouwtoepassingen. BossCover EPDM is een gevulkaniseerd EPDM synthetisch rubber membraan met gladde afwerking, gebruikt voor het waterdicht maken van kleine details. Kan gebruikt worden voor alle soorten waterkerende toepassingen (ideaal voor het waterdicht afwerken van de draagstructuur van gevelplaten).

Beperkingen

Niet voor gebruik op soepele PVC bekleding.

VOORDELEN

Zeer goed bestand tegen weersinvloeden,

Bestand tegen Uv-straling en ozon.

Duurzaam en flexibel

De zelfklevende laag maakt extra lijm of bevestigingsmiddelen overbodig, wat het installatieproces versnelt en vereenvoudigt.

Snelle aanvangshechting

Hoge temperatuurbestendigheid.

Technische fiche

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Eigenschappen	Waarde
Hotmelt lijmlaag	180 gram
Hotmelt dikte	0,2 mm
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +140°C
EPDM dikte	0,50 mm
EPDM gewicht	700 gr/m ²
Structuur	Diamantvormig
Interne wapening hotmelt	waterstraal vlies van 40 gram

Toepassing

Verwerking

Mag aangebracht worden op een licht vochtige ondergrond bij positieve temperaturen. De ondergrond moet proper, stofvrij en vrij van olie en vet zijn. Goed aandrukken met aandrukrol, want de hotmelt laag is een pressure sensitive adhesive (drukgevoelige lijmlaag - PSA). Een optimale hechting na 24 uur en heeft een onmiddellijke aanvangshechting. Bij niet-poreuze ondergronden is geen primer nodig. Bij zeer onregelmatige ondergronden kan het aangewezen zijn om bovenaan een extra kitafdichting te plaatsen (BossCover Rubber Seal).

VERPAKKING

Verkrijgbaar in verschillende breedtes

0,05 m, 0,10 m, 0,15 m, 0,20 m, 0,30 m, 0,40 m, 0,50 m en 0,60 m.

Opslag, houdbaarheid en levensduur

Bewaar het materiaal in de originele ongeopende verpakking bij temperaturen tussen 5°C - 32°C. De houdbaarheid bedraagt 12 maanden wanneer opgeslagen in ongeopende verpakking.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.