



RoofGum 470K24

Productomschrijving

De BossCover RoofGum 470K24 is een hoogwaardige APP gemodificeerde bitumen dakbedekking versterkt met een polyester/ glas combinatie inlage. Deze dakbaan is toepasbaar als toplaag in een meerlaagse bitumineuze dakafdichtingssysteem.

De bovenzijde is voorzien van een minerale afwerking in de kleuren Zwart of Reflectie Wit en op de onderzijde is PE-folie aangebracht voor gemakkelijke verwerking via de brandmethode.

Dankzij de uitgebalanceerde bitumensamenstelling en hoogwaardige inlage verwerkt BossCover RoofGum precies zoals het hoort – soepel en gecontroleerd. Het resultaat is een dakrol die zich makkelijk laat verwerken en gegarandeerd presteert in alle seizoenen.

Verwerkingsinstructies

De BossCover RoofGum 470K24 wordt toegepast als toplaag in platte en hellende dakconstructies voor zowel nieuwbouw als renovatie projecten. Alle toe te passen dakbedekkingssystemen staan vermeld in het KOMO-Attest-met-productcertificaat CTG 779. De BossCover RoofGum 470K24 dient aangebracht te worden conform de “Vakrichtlijnen Gesloten Dakbedekkingssystemen”.

VOORDELEN

Makkelijk verwerkbaar

Toepasbaar in meerdere daksystemen

Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen	Testnorm	Eenheid	Waarde
Dikte	EN 1849-1	mm	3,6 1)
Extern brandgedrag	EN 13501-5	B-roof(t1)	voldoet
Waterdichtheid	EN 1928 (B)	kPa	≥ 10,0
Treksterkte (L/B)	EN 12311-1	N/50mm	700 / 500
Rek bij maximale belasting (L/B)	EN 12311-1	%	40 / 45
Nageldoorscheursterkte (L/B)	EN 12310-1	N	150 / 150
Weerstand tegen statische belasting	EN 12730 (A+B)	Kg	≥ 15
Weerstand tegen stootbelasting	EN 12691 (A+B)	mm	≥ 900
Afschuifweerstand lasverbinding	EN 12317-1	N/50mm	730 / 630
Lage temperatuur flexibiliteit	EN 1109	°C	≤ -15
Dimensionale stabiliteit	EN 1107-1	%	≤ 0,3
Vloeiweerstand	EN 1110	°C	≥ 120

Hoeveelheid organisch materiaal totaal	NEN 2087	gram / m ²	≥ 1700
Kleefkracht korrels	EN 12039	% (m/m)	≤ 30
SRI waarde Reflectie Wit	ASTM E-1980	%	80

1) Gemeten op de zelfkant

VERPAKKING

Type	Rolafmeting	Rollen / pallet	Gewicht
BossCover RoofGum 470K14 zwart	5 x 1m	30 rol	≥25 Kg
BossCover RoofGum 470K14 wit	5 x 1m	30 rol	≥25 Kg

Opslag en houdbaarheid

De dakrollen dienen verticaal opgeslagen te worden en op een droge en vlakke ondergrond. Tijdens opslag dient direct contact met zonlicht vermeden worden. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.