



## RoofGum Pro 470K24

### Productomschrijving

De BossCover RoofGum Pro 470K24 is een hoogwaardige APP gemodificeerde bitumen dakbedekking versterkt met een krachtige polyester/glas combinatie inlage. Deze dakbaan is toepasbaar als toplaag in een meerlaagse bitumineuze dakafdichtingssystemen. De bovenzijde is voorzien van een minerale afwerking in de kleuren Zwart of Reflectie Wit en op de onderzijde is PE-folie aangebracht voor gemakkelijke verwerking via de brandmethode.

Dankzij de uitgebalanceerde bitumensamenstelling en sterke inlage verwerkt BossCover RoofGum Pro precies zoals het hoort – soepel en gecontroleerd. Het resultaat is een dakrol die zich makkelijk laat verwerken en gegarandeerd presteert in alle seizoenen.

### Verwerkingsinstructies

De BossCover RoofGum Pro 470K24 wordt toegepast als toplaag in platte en hellende dakconstructies voor zowel nieuwbouw als renovatie projecten. Alle toe te passen dakbedekkingssystemen staan vermeld in het KOMO-Attest-met-productcertificaat CTG 779. De BossCover RoofGum Pro 470K24 dient aangebracht te worden conform de “Vakrichtlijnen Gesloten Dakbedekkingssystemen”.

### VOORDELEN

Makkelijk verwerkbaar

Toepasbaar in meerdere daksystemen

Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

Sterke inlage

Technische fiche

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

| Eigenschappen                       | Testnorm       | Eenheid    | Waarde    |
|-------------------------------------|----------------|------------|-----------|
| Dikte                               | EN 1849-1      | mm         | 3,8 1)    |
| Extern brandgedrag                  | EN 13501-5     | B-roof(t1) | voldoet   |
| Waterdichtheid                      | EN 1928 (B)    | kPa        | ≥ 10,0    |
| Treksterkte (L/B)                   | EN 12311-1     | N/50mm     | 875 / 650 |
| Rek bij maximale belasting (L/B)    | EN 12311-1     | %          | 40 / 45   |
| Nageldoorscheursterkte (L/B)        | EN 12310-1     | N          | 180 / 180 |
| Weerstand tegen statische belasting | EN 12730 (A+B) | Kg         | ≥ 15      |
| Weerstand tegen stootbelasting      | EN 12691 (A+B) | mm         | ≥ 900     |
| Afschuifweerstand lasverbinding     | EN 12317-1     | N/50mm     | 730 / 630 |
| Lage temperatuur flexibiliteit      | EN 1109        | °C         | ≤ -15     |
| Dimensionale stabiliteit            | EN 1107-1      | %          | ≤ 0,3     |

|                                        |             |                       |        |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------|--------|
| Vloeiweerstand                         | EN 1110     | °C                    | ≥ 120  |
| Hoeveelheid organisch materiaal totaal | NEN 2087    | gram / m <sup>2</sup> | ≥ 1700 |
| Kleefkracht korrels                    | EN 12039    | % (m/m)               | ≤ 30   |
| SRI waarde Reflectie Wit               | ASTM E-1980 | %                     | 80     |

1) Gemeten op de zelfkant

## VERPAKKING

| Type                               | Rolafmeting | Rollen / pallet | Gewicht |
|------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| BossCover RoofGum Pro 470K24 zwart | 5 x 1m      | 30 rol          | ≥25 Kg  |
| BossCover RoofGum Pro 470K24 wit   | 5 x 1m      | 30 rol          | ≥25 Kg  |

### Opslag en houdbaarheid

De dakrollen dienen verticaal opgeslagen te worden en op een droge en vlakke ondergrond. Tijdens opslag dient direct contact met zonlicht vermeden worden. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren.

### Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.