



RoofBase Zelfklevend

BossCover

Productomschrijving

De BossCover RoofBase Zelfklevend is een zelfklevende bitumineuze dakbedekking welke is ontworpen om te fungeren als onderlaag voor het brandveilig detailleren conform NEN 6050. De onderzijde is voorzien van een zelfklevende bitumen met een wegtrekfolie en de bovenzijde is een PE-folie aangebracht voor gemakkelijke installatie via de brandmethode.

Dankzij het zorgvuldige productieproces heeft de BossCover RoofBase Zelfklevend goede technische eigenschappen. De BossCover RoofBase Zelfklevend heeft een uitstekende kleefkracht en dient altijd in combinatie aangebracht te worden met de BossCover Bitumen ZK-primer.

Verwerkingsinstructies

De BossCover RoofBase Zelfklevend wordt toegepast als onderlaag in platte en hellende dakconstructies voor zowel nieuwbouw als renovatie projecten. Alle toe te passen dakbedekkingssystemen staan vermeld in het KOMO-Attest-met-productcertificaat CTG 779. De BossCover RoofBase Zelfklevend dient aangebracht te worden conform de "Vakrichtlijnen Gesloten Dakbedekkingssystemen".

Verwerkingstemperatuur van de BossCover RoofBase Zelfklevend is tussen de 5°C - 35°C.

VOORDELEN

Uitstekende kleefkracht

Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

Zeer goede technische eigenschappen

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen	Testnorm	Eenheid	Waarde
Dikte	EN 1849-1	mm	3,0
Waterdichtheid	EN 1928 (B)	kPa	≥ 10,0
Treksterkte (L/B)	EN 12311-1	N/50mm	500 / 400
Rek bij maximale belasting (L/B)	EN 12311-1	%	35 / 35
Nageldoorscheursterkte (L/B)	EN 12310-1	N	100 / 150
Rechtheid van kanten	EN 1848-1	mm/5m	≤ 5
Drenking	BRL 1511/2	-	Voldoet
Lage temperatuur flexibiliteit	EN 1109	°C	≤ -20
Dimensionale stabiliteit	EN 1107-1	%	≤ 0,5
Vloeiweerstand	EN 1110	°C	≥ 100
Hoeveelheid organisch materiaal totaal	NEN 2087	gram / m²	≥ 800

VERPAKKING

Type	Rolafmeting	Rollen / pallet	Gewicht
BossCover RoofBase Zelfklevend	10 x 1m	20 rol	≥ 25 Kg
BossCover RoofBase Zelfklevend	10 x 0,33m	60 rol	≤ 25 Kg
BossCover RoofBase Zelfklevend	10 x 0,25m	80 rol	≤ 25 Kg

Opslag en houdbaarheid

De dakrollen dienen verticaal opgeslagen te worden en op een droge en vlakke ondergrond. Tijdens opslag dient direct contact met zonlicht vermeden worden. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. 6 maanden houdbaar bij bewaring tussen 5°C en 25°C.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.