



BossCover

BossCover Vapourshield HM



Productomschrijving

De BossCover Vapourshield HM is een zelfklevende en hoogwaardige dampremmende dakmembraan. Het membraan bestaat uit een versterkte aluminiumfolie met een zelfklevende laag via de Hotmelt technologie en voorzien van een wegtrekfolie.

De BossCover Vapourshield HM wordt toegepast als een dampremmende laag in een warmdakconstructie. De BossCover Vapourshield HM is mandragend en kan ook worden toegepast als tijdelijke waterdichting.

De BossCover Vapourshield HM kan zonder primer worden toegepast op een stalen en houten onderconstructie en is geschikt voor een mechanisch bevestigd of losliggend geballast daksysteem.

Voor volledig verkleefde daksystemen kan de BossCover Vapourshield HM alleen worden toegepast bij geteste en gecertificeerde daksystemen.

VOORDELEN

- Sterke kleefkracht
- Mandragend
- Tijdelijke waterdichting
- Hoge Sd-waarde

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen	Testnorm	Eenheid	Waarde
Waterdampdoorlaatbaarheid (sd)	EN 1931	m	≥1500
Dikte	EN 1849-2	mm	0,47
Nageldoorscheursterkte (L/B)	EN 12310-1	N	≥400
Treksterkte (L/B)	EN 12311-2	N/50mm	≥800/≥900
Afschuifweerstand lasverbinding	EN 12317-2	N/50mm	≥700/≥500
Rek bij breuk	EN 12311-1	%	≥2
Brandklasse	EN 13501	-	F
Verwerkingstermperatuur	-	°C	5-45

BossCover

Verwerking

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn en vrij van scherpe en losse delen. Ook dient er rekening te worden gehouden dat de BossCover Vapourshield HM niet in contact komt met oliën, vetten of andere stoffen die membraan kunnen beschadigen.

Positioneer het membraan voor plaatsing. Hou bij het positioneren rekening dat de langsnaden maximaal ondersteund worden, in het bijzonder bij geprofileerde staaldaken. De overlapbreedte in de lengterichting bedraagt minimaal 50mm en minimaal 150mm bij de kopse overlap.

Vervolgens kan de wegstrekfolie verwijderd worden en wordt het membraan stevig aangedrukt op de ondergrond. Voor een optimale hechting wordt geadviseerd om met een bezem de BossCover Vapourshield HM stevig op de ondergrond te drukken.

Verpakking

Type	Rolafmeting	Rollen/pallet	Gewicht
BossCover Vapourshield HM	1,07 x 40m	25 rol	≤ 25KG

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking op een droge en geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van warmtebronnen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. 18 maanden houdbaar bij bewaring tussen 5 en 35°C.

Bij opslag op het dak dient het beschermd te worden tegen zonlicht, vocht en hitte.

Veiligheidsmaatregelen

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.