

Specifikace stěrky – Armourcoat Pitted

Povrch Armourcoat Pitted je strukturovaná stěrka s četným výskytem kaveren. Byť je povrch strukturovaný, na dotek je poměrně hladký. Odstíny stěrky Armourcoat Pitted lze zvýraznit aplikací barevné lazury.

Armourcoat Pitted je ručně aplikovaná stěrka, a tudíž výsledný efekt není barevně jednotlivý. Fyzický vzorek, který firma Němec s.r.o. připraví na přání slouží pouze pro barevné účely. V případě, že si klient přeje vidět povrch Armourcoat Pitted na větší ploše, musí navštívit firemní showroom.

Celkový povrch je nutné posuzovat ze vzdálenosti cca 1,6 metru. Vizuálně působí stěrka Armourcoat Pitted hrubým dojmem.

TLOUŠŤKA

Armourcoat Pitted má cca 2-3 mm v tloušťce.

STRUKTURA

Porézní struktura s náhodným výskytem hladkých ploch.

ROVINNOST

Armourcoat Pitted kopíruje stávající podklad.

OPRAVITELNOST

Opravitelnost vždy závisí na druhu a místě poškození. V případě, že se jedná o poškození rohů, je firma Němec s.r.o. schopna provést opravu tak, aby byla vidět minimálně. V případě, že Armourcoat Pitted byla poškozena v ploše, může být oprava znatelná.

LAKOVÁNÍ

Armourcoat Pitted se může lakovat. V místech se zvýšeným výskytem vody a za kuchyňskou linkou se lakovat **musí!** Tím se zvýší její odolnost a otěruvzdornost proti vodě, oleji atd. Finální povrch se po nalakování zatmaví a výsledná barva je o cca 10-15% tmavší. Toto je nutné brát v potaz již při výběru odstínu.

PODKLAD

Vhodný podklad pod Armourcoat Pitted je flexibilní lepidlo a síťovina. Síťovina nesmí prosvítat. V případě nejistoty, zdali povrch vyhovuje, prosím kontaktujte firemního technika.

ZÁRUKA, GARANCE A REKLAMACE

Záruka na materiál a práci je 36 měsíců od předání zakázky. Záruka se nevztahuje na poničení třetí osobou nebo škodou vzniklé strukturálním pohybem budovy či stěny.

Materiál Armourcoat Pitted sám o sobě nepraská. V případě, že praskne podklad či stěna se praskliny objeví i v samotné Armourcoat Pitted. Flexibilní lepidlo se síťovinou může toto riziko pouze snížit. Armourcoat Pitted má určitou tloušťku, a tudíž zatíží stěnu víc než malba. Firma Němec s.r.o. v žádném případě neručí za kvalitu podkladních stěn či zdíva a nenese žádnou odpovědnost za vzniklé vlasečnicové či jiné trhliny, které se mohou objevit v důsledku strukturálního pohybu.