

Specifikace stěrky – Benátský štuk – Stucco Lustró

Povrch Benátský štuk je svým charakterem hladká plocha, která na povrchu vykazuje kresbu způsobenou tahy hladítka při ruční aplikaci.

Benátský štuk je ručně aplikovaná stěrka, a tudíž výsledný efekt není barevně jednotlý. Fyzický vzorek, který firma Němec s.r.o. připraví na přání slouží pouze pro barevné účely. V případě, že si klient přeje vidět povrch Benátský štuk na větší ploše, musí navštívit firemní showroom.

Celkový povrch je nutné posuzovat ze vzdálenosti cca 1,6 metru. Určité malé nerovnosti, nepřesnosti povrchu jsou specifikem. Pro počet nebo četnost výskytu tahů hladítka není žádný regulativní předpis výrobce.

TLOUŠŤKA

Benátský štuk má cca 1 mm v tloušťce.

STRUKTURA

Hladká struktura s kresbou kopírující tahy hladítka.

ROVINNOST

Benátský štuk kopíruje stávající podklad.

OPRAVITELNOST

Opravitelnost vždy závisí na druhu a místě poškození. V případě, že se jedná o poškození rohů, je firma Němec s.r.o. schopna provést opravu tak, aby byla vidět minimálně. V případě, že byl Benátský štuk poškozen v ploše, může být oprava znatelná.

VOSKOVÁNÍ

Benátský štuk se standartně voskuje a tím je docílen jeho typický lesk. Takto zavoskovaný povrch je omyvatelný vlhkým hadříkem. Povrch ale není vhodný do sprchového koutu, kolem vany či za kuchyňskou linku.

PODKLAD

Vhodný podklad pod Benátský štuk je přebroušený a přetmelený SDK či sádrová stěrka zbroušená do hladka. Jako mezivrstvu doporučujeme perlinku s flexibilním lepidlem pro eliminaci případných prasklin.

ZÁRUKA, GARANCE A REKLAMACE

Záruka na materiál a práci je 36 měsíců od předání zakázky. Záruka se nevztahuje na poničení třetí osobou nebo škodou vzniklé strukturálním pohybem budovy či stěny.

Materiál Benátský štuk sám o sobě nepraská. V případě, že praskne podklad či stěna se praskliny objeví i v samotné stěrce. Flexibilní lepidlo se síťovinou může toto riziko pouze snížit. Benátský štuk má určitou tloušťku, a tudíž zatíží stěnu víc než malba. Firma Němec s.r.o. v žádném případě neručí za kvalitu podkladních stěn či zdiva a nenese žádnou odpovědnost za vzniklé vlasečnicové či jiné trhliny, které se mohou objevit v důsledku strukturálního pohybu.