

Specifikace stěrky – Betonepox® Classic, Soft, Ultrasoft

Povrch Betonepox není svým charakterem hladká plocha a na povrchu vykazuje místy poréznost, která se u verze Classic lazurou zatmaví, či u verzí Soft a Ultrasoft přešpachtluje zahuštěným tmelem. Plocha s Betonepoxem bude tedy místy jak hladká, tak hrubá a výsledný efekt může imitovat pohledový beton.

Betonepox je ručně aplikovaná stěrka, a tudíž množství hladkých a hrubých částí (kaverny) není ovlivnitelný. Fyzický vzorek, který firma Němec s.r.o. připraví na přání, slouží pouze pro určení odstínu. V případě, že si klient přeje vidět povrch Betonepox na větší ploše, musí navštívit firemní showroom.

Celkový povrch je nutné posuzovat ze vzdálenosti cca 1,6 metru. Určité nerovnosti, nepřesnosti a poréznost povrchu jsou specifikem.

Pro počet nebo četnost výskytu hladkých a hrubých částí není žádný regulativní předpis výrobce.

TLOUŠŤKA

Betonepox má cca 1,2 mm v tloušťce.

STRUKTURA

Zhotovitel nemůže ovlivnit četnost kaveren při aplikaci Betonepoxu vzhledem k předepsané technologii prováděné v daném prostoru.

ROVINNOST

Betonepox kopíruje stávající podklad.

OPRAVITELNOST

Opravitelnost vždy závisí na druhu a místě poškození. V případě, že se jedná o poškození rohů, je firma Němec s.r.o. schopna provést opravu tak, aby byla vidět minimálně. V případě, že Betonepox byl poškozen v ploše, může být oprava znatelná a barevně se odlišovat od ostatních ploch.

LAKOVÁNÍ

Betonepox Classic – lakujeme pouze podlahy.

Betonepox Soft a Ultrasoft – lakujeme jak stěny, tak podlahy v rámci technologického postupu.

Vhodný lak je PU-anticolor.

PODKLAD – STĚNY

Vhodný podklad pod Betonepox na stěny je flexibilní lepidlo a síťovina. Síťovina nesmí prosvítat a finální povrch musí být hladký. V případě potřebné kontroly povrchu prosím kontaktujte firemního technika.

PODKLAD – PODLAHY

Vhodný podklad pod Betonepox na podlahy je Anhydrit, Cemflow, nebo samonivelační cementová stěrka.

Požadavky na vlhkost podkladu pod stěrky Betonepox:

- Anhydrit: podlahové topení 0,3 %, bez topení 0,5 %
- Betonový potěr: podlahové topení 3,5 %, bez topení 4,0 %

Pevnost v tlaku podkladní podlahové vrstvy musí být minimálně 25MPa.

Povrch musí být hladký.

Finální podlahová stěrka kopíruje podklad.

Dodavatel podkladu odpovídá za správné provedení podkladní vrstvy – dilatace, tloušťka a pevnost podkladní vrstvy.

Zhotovitel nenese odpovědnost za případný špatný betonový, nebo anhydritový podklad.

ZÁRUKA, GARANCE A REKLAMACE

Záruka na materiál a práci je 36 měsíců od předání zakázky. Záruka se nevztahuje na poničení třetí osobou nebo škodu vzniklou strukturálním pohybem budovy či stěny.

Materiál Betonepox sám o sobě nepraská. V případě, že praskne podklad či stěna, objeví se praskliny i v samotném Betonepoxu. Flexibilní lepidlo se síťovinou může toto riziko pouze snížit. Betonepox má určitou tloušťku, a tudíž zatíží stěnu více než malba. Firma Nemec s.r.o. v žádném případě neručí za kvalitu podkladních stěn či zdíva a nenese žádnou odpovědnost za vzniklé trhliny, které se mohou objevit v důsledku pohybu podkladu.