



Primaire polyuréthane

Imprégnation d'adhérence pour supports cimentaires et couches successives

Description

Imprégnation monocomposant à base de polyuréthane aromatique, à durcissement par réaction avec l'humidité ambiante. Améliore l'adhérence entre supports cimentaires et revêtements continus élastiques, et entre couches successives d'un même système. Réservée à un usage professionnel.

Caractéristiques physiques

PROPRIÉTÉ	VALEUR	CONDITION
Aspect	liquide jaunâtre	—
Masse volumique	1,037 g/cm ³	à 25 °C
Viscosité	300 cps	à 25 °C
Matières solides	30 %	—
Point d'éclair	≥ 39 °C	—
Point d'ébullition	≥ 180 °C	—
COV	311,1 g/L	30 % en masse
Solubilité	insoluble dans l'eau	—

Consommation sur support préparé

0,250 kg/m²

Valeur indicative, support sec, propre et préparé

Mise en œuvre

Support	Sec, propre, exempt de poussières, graisses et contaminants
Consommation	0,250 kg/m ² sur support préparé, valeur indicative
Application	In situ, au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation
Réaction	Le produit réagit avec l'humidité de l'air : le temps de réaction diminue lorsque température et hygrométrie augmentent
Mise hors d'eau	Éviter tout contact avec l'eau pendant les 4 premières heures

Domaines d'application

- Primaire d'adhérence sur supports cimentaires, acier et autres supports, avant application de sols souples
- Couche de liaison entre couches successives
- Systèmes Terraludis à base de PCE Calzado, EPDM et SBR

Obligatoire pour tout système d'épaisseur totale inférieure à 22 mm.



Sécurité et logistique

TL-PU-P01 — précautions d'emploi, transport, conditionnement et stockage

Sécurité

Liquide et vapeurs inflammables.

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent s'accumuler au sol. Écarter toute source d'ignition, ne pas fumer dans la zone d'application, mettre le contenant à la terre lors des transvasements.

Contient des isocyanates : depuis le 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle (règlement REACH, annexe XVII, entrée 74).

La teneur en COV impose une ventilation adaptée, en particulier en espace confiné.

Source — se référer à la fiche de données de sécurité du produit.

Transport

Marchandise dangereuse : UN 1993, liquide inflammable, classe 3, groupe d'emballage III.

Conditionnement et stockage

Emballage	Fût métallique 220 kg · bidon plastique opaque 20 kg
Stockage	Entre +5 °C et +25 °C, emballage d'origine non ouvert, endroit sec et bien ventilé, à l'écart des sources de chaleur, d'ignition et du rayonnement solaire
Après ouverture	Refermer soigneusement et stocker le contenant en position verticale
Conservation	6 mois