



TL-Primer 280

Primaire polyuréthane aliphatique d'accrochage — primaire d'adhérence pour moquette de pierre résine TL-Stone2800, sur béton et supports minéraux

Description

Primaire polyuréthane aliphatique monocomposant, à solvant, qui durcit à l'humidité de l'air. Il imprègne et consolide les supports minéraux et assure l'accrochage de la moquette de pierre TL-Stone2800. Aliphatique, il ne jaunit pas aux UV, ce qui le rend compatible avec les granulats clairs.

Applications

- Dallages et chapes béton, intérieur et extérieur
- Supports minéraux poreux : béton désactivé, chape ciment
- Acier et autres supports après préparation adaptée
- Primaire du système TL-Stone2800, en piéton comme en carrossable
- Application au rouleau ou à la brosse

Réservé aux utilisateurs professionnels.

Conditions de travail

- Température de l'air et du support : +5 °C à +30 °C
- Support au moins 3 °C au-dessus du point de rosée, pour éviter la condensation et garantir un bon durcissement
- Humidité du support < 4 % en poids, sans remontée capillaire
- Béton âgé de plus de 30 jours
- Ne pas appliquer sous la pluie ni si de la pluie est prévue avant la fin du séchage
- Par temps très sec, le durcissement est plus lent

Évaluation et préparation du support

- Support sain, propre, sec et cohésif
- Éliminer les parties friables ou peu cohésives, les laitances, les huiles, les graisses, les produits de décoffrage et les anciens revêtements
- Grenaillage ou ponçage, puis aspiration soignée
- Reproduire tous les joints et fissures du support (voir FT système TL-Stone2800)

Caractéristiques physiques du produit

PROPRIÉTÉ	VALEUR
Nature	polyuréthane aliphatique monocomposant, à solvant
Aspect	liquide jaunâtre
Densité relative	0,957
Extrait sec	≈ 70 % en poids
Teneur en COV	287 g/L (30 % en poids)
Point d'éclair	≥ 39 °C

Les indications de cette fiche reposent sur nos essais et nos connaissances à la date d'édition et ne constituent pas un engagement. Le maître d'œuvre ou l'entreprise applicatrice doit vérifier l'adéquation du produit aux conditions réelles du chantier. Toute réclamation doit être accompagnée de l'emballage d'origine pour assurer la traçabilité. Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.



Instructions d'utilisation

TL-Primer 280 — application, conservation, sécurité

Instructions d'utilisation

- 1 Produit prêt à l'emploi : bien homogénéiser avant usage.
- 2 Appliquer en couche fine et régulière, au rouleau ou à la brosse, sans surépaisseur ni flaque : un excès de produit peut former des bulles en durcissant.
- 3 Supports très poreux : appliquer une deuxième couche si la première est entièrement absorbée.
- 4 Poser la TL-Stone2800 sur le primaire dans le délai indiqué. Une fois ce délai dépassé, poncer légèrement puis réappliquer le primaire.
- 5 Refermer le bidon hermétiquement après chaque prélèvement : l'humidité de l'air fait durcir le produit dans l'emballage.
- 6 Nettoyage des outils : solvants organiques (acétate d'éthyle, méthyléthylcétone) tant que le produit est frais. Une fois durci, uniquement par moyens mécaniques.

Consommation approximative : 0,2 à 0,4 kg/m² selon la porosité du support

Emballage et conservation

- Bidon de 20 kg, prêt à l'emploi
- 6 mois à compter de la fabrication, en emballage d'origine intact et non ouvert
- Stockage entre +5 °C et +25 °C, dans un local sec et ventilé, à l'abri du soleil, de la chaleur et de toute source d'ignition
- Un bidon entamé se conserve mal : l'utiliser rapidement

Hygiène et sécurité



- Contient des isocyanates. Peut provoquer une réaction allergique cutanée ou respiratoire.
- Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation de la peau et une sévère irritation des yeux. Nocif par inhalation.
- Formation obligatoire à la manipulation des diisocyanates depuis le 24/08/2023 (Règlement UE 2020/1149)
- EPI : masque à filtre A2, gants nitrile ou PVC ≥ 0,35 mm, lunettes-masque, vêtements couvrants, chaussures de sécurité antistatiques
- Travailler en zone ventilée, sans flamme ni étincelle
- Transport : UN 1993, classe 3, groupe d'emballage III
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande

PRODUITS ASSOCIÉS

TL-Stone2800
Résine PU aliphatique pour
moquette de pierre

TL-G01 à TL-G10
Granulats Terraludis et
mélanges

Profilés
Transition et joint, aluminium
ou inox

Les indications de cette fiche reposent sur nos essais et nos connaissances à la date d'édition et ne constituent pas un engagement. Le maître d'œuvre ou l'entreprise applicatrice doit vérifier l'adéquation du produit aux conditions réelles du chantier. Toute réclamation doit être accompagnée de l'emballage d'origine pour assurer la traçabilité. Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.