

Réparer un sol amortissant coulé

Kits TL-KIT-R05 · TL-KIT-R05A · complément TL-KIT-SC05

CHOISIR SON KIT

Situation	Kit à commander
Trou, arrachement ou joint ouvert, profondeur jusqu'à 10 mm	TL-KIT-R05 (coloris au choix)
Même cas, en Rouge vif, Rose, Bleu ciel, Gris moyen ou zone très ensoleillée	TL-KIT-R05A Premium UV
Trou plus profond que 10 mm (sous-couche touchée)	TL-KIT-SC05 + TL-KIT-R05 ou R05A
Surface supérieure à 0,5 m ²	1 kit par tranche de 0,5 m²
Grande surface ou sol à reprendre entièrement	Nous consulter : reprise par un applicateur

MISE EN ŒUVRE

1 Délimiter

Tracer une forme simple autour de la zone abîmée, en débordant un peu sur le sol sain.

2 Découper

Découper au cutter, bords droits et verticaux, jusqu'au support sain.

3 Nettoyer

Aspirer poussières et débris. Fond et bords secs et propres.

4 Reconstituer (trou > 10 mm)

Verser le liant du complément dans son seau, mélanger, étaler et régler à 10 mm sous le niveau fini, sans compacter. 8 h de séchage.

5 Primer

Primaire au pinceau sur le fond et les bords, en 2 passes.

6 Mélanger dans le seau

Ouvrir le seau, verser le liant sur le grain, mélanger jusqu'à enrobage complet, sans paquet sec.

7 Appliquer

Étaler d'un seul tenant et lisser à la spatule au niveau du sol existant, en soignant les bords.

8 Sécher

Baliser : 8 h avant de marcher dessus, 24 h avant de rouvrir l'aire de jeux.

Conditions d'application

Support propre, sec et sain ; une chape béton neuve doit avoir séché trois semaines. En dessous de 6 °C, la polymérisation ne se fait pas correctement : reporter la réparation. La pluie compromet la prise : vérifier la météo sur les heures qui suivent la pose, pas seulement sur la journée.

Sécurité

Réservé aux professionnels. Contient des diisocyanates : porter gants et lunettes, travailler à l'extérieur. Une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle. FDS jointe.

Bon à savoir : sur un sol ancien, la zone réparée peut paraître plus vive les premiers mois, le temps qu'elle se patine.
Conservation des contenants : 6 mois fermés, à l'abri du gel et de l'humidité ; un contenant entamé ne se conserve pas.