# Réparer un sol amortissant coulé

Kit TL-KIT-R05 · complément TL-KIT-SC05

## CHOISIR SON KIT

| Situation | Kit à commander |
|---|---|
| Trou, arrachement ou joint ouvert, profondeur jusqu'à 10 mm | **TL-KIT-R05 (coloris au choix)** |
| Même cas, en Rouge vif, Rose, Bleu ciel ou Gris moyen | **Nous consulter : résine aliphatique obligatoire** |
| Trou plus profond que 10 mm (sous-couche touchée) | **TL-KIT-SC05 + TL-KIT-R05** |
| Surface supérieure à 0,5 m² | **1 kit par tranche de 0,5 m²** |
| Grande surface ou sol à reprendre entièrement | **Nous consulter : reprise par un applicateur** |

## MISE EN ŒUVRE

1. **Délimiter**
   Tracer une forme simple autour de la zone abîmée, en débordant un peu sur le sol sain.

2. **Découper**
   Découper au cutter, bords droits et verticaux, jusqu'au support sain.

3. **Nettoyer**
   Aspirer poussières et débris. Fond et bords secs et propres.

4. **Reconstituer (trou > 10 mm)**
   Verser le liant du complément dans son seau, mélanger, étaler et régler à 10 mm sous le niveau fini, sans compacter. 8 h de séchage.

5. **Primer**
   Primaire au pinceau sur le fond et les bords, en 2 passes.

6. **Mélanger dans le seau**
   Ouvrir le seau, verser le liant sur le grain, mélanger jusqu'à enrobage complet, sans paquet sec.

7. **Appliquer**
   Étaler d'un seul tenant et lisser à la spatule au niveau du sol existant, en soignant les bords.

8. **Sécher**
   Baliser : 8 h avant de marcher dessus, 24 h avant de rouvrir l'aire de jeux.

### Conditions d'application

Support propre, sec et sain ; une chape béton neuve doit avoir séché trois semaines. En dessous de 6 °C, la polymérisation ne se fait pas correctement : reporter la réparation. La pluie compromet la prise : vérifier la météo sur les heures qui suivent la pose, pas seulement sur la journée.

### Sécurité

Réservé aux professionnels. Contient des diisocyanates : porter gants et lunettes, travailler à l'extérieur. Une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle. FDS jointe.

Bon à savoir : sur un sol ancien, la zone réparée peut paraître plus vive les premiers mois, le temps qu'elle se patine.
Conservation des contenants : 6 mois fermés, à l'abri du gel et de l'humidité ; un contenant entamé ne se conserve pas.