



PROTECTION ANTI-ACIDE

pour les surfaces adoucies



VRX de Massimo Piraccini offre une protection anti-acide aux produits RMC à surface adoucie en créant un film protecteur sur la surface. Cette protection est certifiée pour les surfaces en contact avec les aliments et peut donc être appliquée sur les tables, les comptoirs et les plans de travail.

PROTECTION ANTI-ACIDE

Application

Outil d'application

- Microfiber cloth



Preparation

- Le local d'application doit être un environnement propre et sans poussière.
- La surface à traiter et le rouleau de mélamine doivent être nettoyés, secs et à température ambiante.
- Les surfaces adjacentes qui ne sont pas traitées avec le produit doivent être protégées.

Comment appliquer le produit

1. Nettoyer soigneusement la surface, en veillant à éliminer toute trace de poussière ou de saleté.
2. Agiter le VRX avant de l'utiliser et appliquer une très petite quantité sur la surface (environ 12 ml de produit par m²).
3. Étendre le produit à l'aide d'un chiffon en microfibre préalablement humidifié en effectuant des mouvements circulaires pour couvrir toute la surface à traiter et obtenir une couche uniforme de produit. Laisser sécher.
4. Pour une bonne protection du matériau, il est recommandé d'appliquer 2 à 4 couches de VRX, étant préférable d'appliquer plus de couches de très petites quantités de produit, plutôt que seulement quelques couches abondantes.
5. Toujours appliquer la couche suivante après que la couche précédente soit sèche.
6. Bien que le VRX soit sec au toucher en quelques heures, il doit durcir pendant au moins 5 à 7 jours à des températures comprises entre 18 et 20 °C pour obtenir ses propriétés anti-acides.

Photo comparative d'un carreau avec et sans protection anti-acide

Note : l'antiacide VRX est appliqué sur le côté gauche.



PROTECTION ANTI-ACIDE

Maintenance et entretien

Pour le nettoyage ordinaire de la surface traitée, il est recommandé d'utiliser des détergents neutres, comme pour les autres finitions de RMC.

Informations importantes

Il faut tenir compte du fait que, bien qu'imperceptible, la protection anti-acide est une couche superficielle qui nécessite **un soin particulier**:

- Ne pas traîner d'objets lourds et ne pas couper ou travailler directement sur la surface traitée, car la protection antiacide peut être facilement endommagée par des objets tranchants.
- Ne pas utiliser d'éponges rugueuses, abrasives ou métalliques pour nettoyer la surface traitée, car son aspect esthétique pourrait être endommagé de manière permanente. Utilisez plutôt des chiffons en microfibres ou des éponges douces pour nettoyer la surface.

Si un acide entre en contact avec un matériau RMC, il est essentiel de nettoyer immédiatement la zone affectée, car la protection fournie n'est efficace que contre une exposition accidentelle et ne protège pas contre un contact prolongé.

En général, la durée de la protection anti-acide sur le matériau RMC est d'environ 2 ans. Toutefois, elle dépend non seulement de la composition du VRX, mais aussi de l'entretien de la surface par l'utilisateur. À la fin de la durée de protection et/ou lorsque la surface traitée est endommagée, l'anti-protection doit être réparée (voir la section suivante).

PROTECTION ANTI-ACIDE

Réparation

La réparation de la surface traitée implique toujours l'élimination totale de la protection anti-acide et la réapplication du produit anti-acide sur toute la surface. Veuillez noter qu'il n'est pas possible de réparer uniquement la zone adjacente au dommage.

Pour l'élimination de la protection anti-acide des surfaces adoucies, le MGP 26 de Massimo Piraccini doit être utilisé avec la méthodologie d'application suivante :

Outils de retrait

Chiffon →



Preparation

- La surface à réparer doit être nettoyée, sèche et à température ambiante.
- L'élimination de la protection anti-acide doit se faire par petites zones de la surface à la fois.
- Le MGP 26 est un produit concentré qui doit être dilué :
 - Dilution légère : 1 litre de MGP 26 dans 5 à 6 litres d'eau ;
 - Dilution forte : 1 litre de MGP 26 dans 2 litres d'eau.

Comment retirer le produit

1. Nettoyer la surface en veillant à éliminer toute trace de poussière ou de saleté.
2. Appliquer le produit dilué directement sur la surface, sur de petites surfaces à la fois.
3. Laisser agir le produit pendant environ 10 minutes.
4. Frotter la surface avec un chiffon propre (de préférence un chiffon légèrement rugueux qui ne raye pas la surface).
5. Enlever les résidus de la protection anti-acide et rincer à l'eau claire.
6. Si la protection anti-acide n'a pas été totalement éliminée, il faut recommencer l'opération en suivant la procédure ci-dessus.

Lorsque la protection est retirée, une nouvelle protection anti-acide peut être appliquée, en suivant la procédure décrite dans la première section - APPLICATION.

PROTECTION ANTI-ACIDE

Comparaison des produits

	VRX par Massimo Piraccini pour les surfaces adoucies	AS 930 CP par Faber pour les surfaces polies
Protection anti-acide	● ● ○ ○ ○	● ● ● ● ○
Brillance finale	● ● ○ ○ ○	● ● ● ● ●
Résistance à l'alcool	● ○ ○ ○ ○	● ● ● ● ○
Résistance aux solvants	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
Résistance aux rayures	● ● ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○
Résistance au décollement	● ○ ○ ○ ○	● ● ● ● ●
Facilité d'application	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○
Temps de séchage	● ○ ○ ○ ○	● ● ● ● ○
Facilité d'enlèvement et de réparation	● ● ● ○ ○	● ● ● ○ ○

Photos de comparaison



VRX anti-acide appliqué sur le côté gauche



AS 930 CP anti-acide appliqué sur le côté gauche



RMC Surfaces, S.A.
Rua Correia da Coutinha Nº 1
3770-218 Oliveira Do Bairro
PORTUGAL

T : +351 234 740 400
info@rmc.pt | www.rmc.pt