

# Color SEAL Plus<sup>®</sup>

REVESTIMIENTO IMPERMEABLE  
PARA AISLACION VERTICAL



HIDROTÉCNICA  
ARGENTINA



## CARACTERÍSTICAS

**ColorSEAL® Plus** es una pintura de acabado mate, de muy alta resistencia al tránsito, es ideal para recubrir hormigón, cemento, ladrillos, pisos, maderas y metales. Posee una muy alta resistencia a la intemperie y a los rayos solares y otorga una muy buena impermeabilidad a las superficies sobre las cuales se aplica.



**Comercialización:**  
balde de 22 kg.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

En exteriores e interiores, para superficies de hormigón, cemento, ladrillos, gradas de estadios, canchas de tenis, paddle, medianeras, etc.

## CARACTERÍSTICAS

- ◆ Se puede obtener una muy amplia gama de colores. Los mismos son formulados en laboratorio con equipamiento especial.
- ◆ La aplicación se puede realizar a rodillo o a pincel pudiendo en caso de ser necesario diluir la primera mano con un 10% de agua para aumentar su fluidez y así permitir que el material penetre en los poros de la superficie.
- ◆ El rendimiento es de 0,500 g/m<sup>2</sup> a aplicar en 2 manos.
- ◆ El secado del material es muy rápido permitiendo en pocas horas que la superficie sea pisada, aunque para la aplicación de la 2da. mano se recomienda esperar un plazo no menor a 6 horas.

## INSTRUCCIONES DE USO

La superficie debe estar limpia, en lo posible con hidrolavadora para liberarla de polvo, grasa, moho, hongos y todo tipo de suciedad o sobrepuetos que puedan estar sueltos ya que los mismos generarán que el **ColorSEAL** no se adhiera de forma correcta a la superficie a tratar. Una vez limpia se debe dejar secar al menos 24 hs de buen clima para que la superficie no contenga humedad excesiva.

Debido a la gran cantidad de adhesivo que posee el **ColorSEAL**, se debe agitar muy bien cada balde antes de utilizarlo para que el material esté homogéneo.

**Primera mano:** aplicar la primera mano de Color Seal diluyendo como máximo con un 10% de agua por cada balde a utilizar. Se debe aplicar una fina capa de material sin dejar sectores encharcados y luego dejar secar.

**Segunda mano:** esta mano no debe ser diluida y debe aplicarse pura sobre la superficie. Una vez transcurridas 6 horas (como mínimo) de aplicada la primera mano, se puede comenzar a aplicar la 2da. repitiendo lo antes realizado, batir bien el material, y aplicar una fina capa del mismo sobre toda la superficie.

**Tercera mano:** esta mano es opcional dependiendo del color pretendido siendo necesaria más frecuentemente en colores muy claros que posean poco pigmento. En caso de ser necesaria se deben repetir los pasos de la segunda mano.

**ADVERTENCIAS:** **ColorSEAL® Plus** no debe ser colocado a temperaturas inferiores a -5 °C y a más de 50 °C.

**ColorSEAL® Plus** en contacto con los ojos provoca irritaciones, en tal caso lavar con abundante agua potable y concurrir al centro especializado más próximo.

CONSISTENCIA

Líquido

PESO ESPECÍFICO APARENTE

1 Kg/1.000 cm<sup>3</sup>

TOXICIDAD

No

INFLAMABILIDAD

No

CONSISTENCIAS DE EMPASTE

Pastosa semilíquida

TIEMPO ÚTIL DE EMPASTE

Superior a 12 horas

TIEMPO ABIERTO DE COLOCACIÓN

25 a 35 minutos

TRANSITABILIDAD

Después de 6 horas

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA A 28 DÍAS DE APLICACIÓN

De -30 °C a + 65 °C

CONSERVACIÓN

En envase original 12 meses

f hidrotecnicaargentinasa

@hidrotecnicaargentina

ColorSEAL® Plus es un producto de Grupo Hidrotécnica.  
Fabricado y distribuido por Hidrotécnica Argentina, Av. Mitre 4361 - Caseros.

+54 9 11 4734-0400  
✉ argentina@hidrotecnica.com.ar  
🌐 www.hidrotecnica.com.ar