

Dark SEAL Plus®

IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO PARA
AISLACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL



HIDROTÉCNICA
ARGENTINA



CARACTERÍSTICAS

Dark SEAL Plus® Monocomponente es un impermeabilizante de masa pesada de origen cementicio, previamente dosificado, formulado en base a cementos especiales que, combinado con diversos elementos químicos inorgánicos activos y fibra poliamida, plastifican el compuesto dándole una mayor elasticidad que los morteros comunes, presentando la particularidad de sellar totalmente los poros y absorber las fisuras capilares.

Dark Seal Plus Monocomponente es el más eficaz impermeabilizante contra el agua de lluvia y puede ser colocado a cielo abierto sin necesidad de curado.



Comercialización:
bolsa de 30 kg.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Paredes de ladrillos huecos, comunes, bloques de hormigón, estructuras de hormigón y placas de roca de yeso.

Muros de mampostería bajo revoque, como paredes dobles con cámara de aire, aun las construidas con placa de roca de yeso actuando como freno de vapor.

Contrapisos, bajo losa en locales sanitarios, balcones y azoteas como freno de vapor.

Es de aplicación fácil y sencilla. La aislación ejecutada, además de ser absolutamente impermeable, representa un importante ahorro en los costos y tiempo de su obra.

INSTRUCCIONES DE USO

La aislación vertical con Dark Seal Plus Monocomponente se ejecutará previo mojado intenso de la pared con manguera o lluvia fina, aplicándolo en dos manos cruzadas de 1 kg/m² cada una.

La preparación debe respetar la siguiente proporción: 30 kg de Dark Seal Plus Monocomponente con 10 lt de agua potable.

ADVERTENCIAS: Dark Seal Plus Monocomponente no debe ser colocado a temperaturas inferiores a -5 °C y a más de 50 °C. En contacto con los ojos provoca irritaciones, en tal caso lavar con abundante agua potable y concurrir al centro especializado más próximo.

CONSISTENCIA	Polvo	PROPORCIÓN DE EMPASTE	30 kg/10 lt
ADHERENCIA AL SUSTRATO	Tensión de adherencia 0.50 a 0.51 mpa	CONSERVACIÓN	En envase original, 12 meses
PESO ESPECÍFICO	1.30 kg / 1000 cm ³	COLOR	Negro o Gris aparente
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	Después de 28 días de aplicación de -30 °C a +65 °C	INFLAMABILIDAD	No
TIEMPO ÚTIL DE EMPASTE	Superior a las 4 horas.	TOXICIDAD	No
CONSISTENCIAS DE EMPASTE	Pasta semilíquida		