

# +GT-XL



## Вискоеластичний клей для керамограніту

GT-XL - Glue Tiles - XL



Для плитки великого  
формату (до 180x180 см)



Для зовнішніх та  
внутрішніх робіт



Для міцних та  
деформівних основ



Еластичний

### СКЛАД

Цемент, мінеральні наповнювачі, полімерна фібра, модифікуючі добавки.

### СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Суша клейова суміш призначена для облицювання вертикальних та горизонтальних поверхнь (цегляних, бетонних, цементно-вапняних, цементно-піщаних, та ін.), що зазнають деформаційних впливів (тераси, цоколі, балкони, підлоги з підігрівом) всіма видами плитки розмірами до 180x180 см. За умови використання морозостійкої плитки, може використовуватися для зовнішніх робіт.

### ВЛАСТИВОСТІ

- Для плитки великого формату (до 180x180 см)
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт
- Для міцних та деформівних основ
- Для приклеювання методом «плитка по плитці»
- Висока адгезія до основи
- Стійкий на вертикальних поверхнях
- Еластичний
- Водостійкий
- Морозостійкий
- Екологічно чистий
- Легкий та зручний у роботі

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи слід проводити відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6- 212: 2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1 – 23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та інших речовин, що знижують адгезію розчину. Цементні штукатурки та стяжки повинні бути витримані не менше 28 діб. Незначні нерівності поверхні та неміцні ділянки видалити, та, за потреби, вирівняти клеєм «GT-XL» не менше, ніж за добу до початку робіт. Поверхню очистити від пилу та бруду і обробити ґрунтовкою ACTU™, відповідно до типу поверхні не раніше, ніж за 4-6 годин перед укладанням плитки. Деформівні та гладкі основи (зокрема при приклеюванні методом «плитка по плитці») рекомендовано обробити ґрунтовкою ACTU™ «PR-3 Quartz».

### ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

Сушу суміш поступово додавати у ємність з чистою водою з розрахунку 0,24-0,27 л/кг сухої суміші (6-6,75 л/мішок), одночасно перемішуючи вручну або низькооборотним міксером (400-600 об/хв) до утворення однорідної маси без грудок. Розчинову суміш залишити 5 хв та повторно перемішати.

## ВИКОНАННЯ РОБІТ

- Відповідним чином приготовану розчинову суміш нанести на поверхню, що облицьовується, шпателем, кельмою або гладкою стороною терки шаром невеликої товщини.
- Розрівняти суміш теркою, або шпателем з прямокутними зубцями, тримаючи їх під кутом 60° до основи.
- Після чого викласти плитку на нанесену розчинову суміш та притиснути.
- Не рекомендується укладати плитку встик, без шва. Для забезпечення рівномірності укладання плитку рекомендується використовувати дистанційні хрестики, або систему вирівнювання плиток (СВП). Оптимальна ширина шва між плиткою – не менше 2 мм. Коригувати положення плитку можна протягом 10 хв.
- Для приклеювання плитку площею більше 0,25 м<sup>2</sup> слід використовувати двосторонній метод нанесення клею: на зворотну сторону плитку клей наносять рівномірним шаром товщиною 1-2 мм, а на основу – за допомогою зубчатого шпателя або терки із зубцями відповідного розміру.
- Залишки розчину з плитку та зі швів слід видалити до його затвердіння. Розчинову суміш слід використати не пізніше, ніж через 120 хв з моменту приготування.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість води для приготування розчинової суміші	0,24-0,27 л/кг сухої суміші (6-6,75 л/мішок)
Час придатності розчинової суміші, не менше*	120 хв
Відкритий час, не менше*	20 хв
Час коригування, не менше*	10 хв
Міцність зчеплення з основою, після витримання в повітряно-сухих умовах, не менше	1,4 МПа
Прогин	До 5 мм
Час можливого технологічного пересування та заповнення швів, не раніше*	48 годин
Орієнтовна витрата сухої суміші**	Від 8 кг/м <sup>2</sup> , при використанні шпателя з розміром зубця 12 мм
Температура застосування	Від +5°С до +30°С

\* Дані технічні характеристики наведені при температурі 20°С та відносній вологості 60%. При умовах, що відрізняються від наведених, характеристики можуть змінюватися.

\*\* Витрата залежить від нерівностей поверхні та навичок виконавця.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш на основі цементу при контакті з водою дає лужну реакцію. Під час роботи використовувати засоби захисту очей, шкіри рук та органів дихання. У разі потрапляння суміші в очі – промити їх великою кількістю води та, у разі потреби, звернутися до лікаря. Не допускати потрапляння суміші до каналізації, стічних вод та водойм. Залишок розчинової суміші та пакувального матеріалу утилізувати згідно з вимогами чинного законодавства.

## ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

У непошкодженій упаковці на піддонах в сухих приміщеннях за температури не вище ніж +45 °С та відносній вологості не більше 75%. Не допускати потрапляння вологи на мішки та їх контакту з вологими стінами та підлогою.

## ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Гарантійний термін зберігання – 12 місяців з дати виробництва. При зберіганні продукту у невідповідних умовах, некоректному приготуванні до використання чи використанні продукту не за призначенням, виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

## УПАКОВКА

Паперові мішки, маса нетто 25 кг±1,5%

## КОНТАКТИ

ТзОВ «АКТУ ПРО»  
81614, Львівська обл., Стрийський р-н,  
с. Тростянець, вул. Зелена 3Г  
Тел.: +38 067 300 82 01  
e-mail: sales@actu.com.ua

**АКТУ**™

**АКТУАЛЬНИЙ  
ВИРОБНИК СУХИХ  
БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ**

