

+GT-X

Клей для керамічної плитки та керамограніту

GT-X - Glue Tiles - X



Для плитки площею до 1,0 м² (довша сторона до 120 см)



Водо- та морозостійкий



Висока адгезія до основи



Стійкий на вертикальних поверхнях



Еластичний



СКЛАД

Цемент, мінеральні наповнювачі, модифікуючі добавки

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Клей призначений для облицювання вертикальних та горизонтальних поверхнь (цегляних, бетонних, цементно-вапняних, цементно-піщаних, та ін.), що зазнають деформаційних впливів (тераси, цоколі, балкони, підлоги з підігрівом) плиткою з природного та штучного каменю, керамогранітною плиткою, керамічною плиткою, мозаїкою водопоглинанням менше 1% та площею до 1 м² (з довшою стороною до 1,2 м). Може застосовуватися в приміщеннях з підвищеною вологістю (кухні, ванні кімнати). Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ВЛАСТИВОСТІ

- Для сухих та вологих приміщень
- Для терас та балконів
- Для підлог з підігрівом
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт
- Висока адгезія до основи
- Для плитки площею до 1,0 м² (довша сторона до 120 см)
- Стійкий на вертикальних поверхнях
- Еластичний
- Водостійкий
- Морозостійкий
- Екологічно чистий
- Легкий та зручний у роботі

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи слід проводити відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6- 212: 2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1 – 23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та інших речовин, що знижують адгезію розчину. Цементні штукатурки та стяжки повинні бути витримані не менше 28 діб. Незначні нерівності поверхні та німічні ділянки видалити, та, за потреби, вирівняти клеєм «GT-X» не менше, ніж за добу до початку робіт. Поверхню очистити від пилу та бруду і обробити ґрунтовкою ACTU™, відповідно до типу поверхні не раніше, ніж за 4-6 годин перед укладанням плитки.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

Суху суміш поступово додавати у ємність з чистою водою з розрахунку 0,17-0,19 л/кг сухої суміші (4,25-4,75 л/мішок), одночасно перемішуючи вручну або низькооборотним міксером (400-600 об/хв) до утворення однорідної маси без грудок. Розчинову суміш залишити 5 хв та повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- Відповідним чином приготувану розчинову суміш нанести на поверхню, що облицюється, шпателем, кельмою або гладкою стороною терки шаром невеликої товщини.
- Розрівняти суміш теркою, або шпателем з прямокутними зубцями, тримаючи їх під кутом 60° С до основи.
- Після чого викласти плитку на нанесену розчинову суміш та притиснути.
- Перед приклеюванням плитку не змочувати! Не рекомендується укладати плитку встик, без шва. Для забезпечення рівномірності укладання плитку рекомендується використовувати дистанційні хрестики, або систему вирівнювання плиток (СВП).
- Оптимальна ширина шва між плиткою – не менше 2 мм. Коригувати положення плитку можна протягом 10 хв.

- Для приклеювання плитки площею більше 0,1 м² слід використовувати двосторонній метод нанесення клею: на зворотну сторону плитки клей наносять рівномірним шаром товщиною 1-2 мм, а на основу – за допомогою зубчатого шпателя або терки із зубцями відповідного розміру.
- Залишки розчину з плитки та зі швів слід видалити до його затвердіння. Розчинову суміш слід використати не пізніше, ніж через 90 хв з моменту приготування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість води для приготування розчинової суміші	0,16-0,19 л/кг сухої суміші (4,25-4,75 л/мішок)	
Час придатності розчинової суміші, не менше*	90 хв	
Відкритий час, не менше*	20 хв	
Час коригування, не менше*	15 хв	
Міцність зчеплення з основою, після витримання в повітряно-сухих умовах, не менше	1,4 МПа	
Прогин, не більше	2,5 мм	
Час можливого технологічного пересування та заповнення швів, не раніше*	48 годин	
Температура застосування	Від +5°С до +30°С	
Орієнтовна витрата сухої суміші**		
Розмір плитки, м²	Розмір зубців терки, мм	Розрахункова потреба сухої суміші, кг/м²
до 0,01 (10x10 см)	4	2,4
до 0,04 (20x20 см)	6	3,7
до 0,09 (30x30 см)	8	4,9
до 0,16 (40x40 см)	10	6,0
0,25 (50x50 см) і більше	12	7,4

* Дані технічні характеристики наведені при температурі 20°С та відносній вологості 60%. При умовах, що відрізняються від наведених, характеристики можуть змінюватися.
** Витрата залежить від нерівностей поверхні та навичок виконавця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш на основі цементу при контакті з водою дає лужну реакцію. Під час роботи використовувати засоби захисту очей, шкіри рук та органів дихання. У разі потрапляння суміші в очі – промити їх великою кількістю води та, у разі потреби, звернутися до лікаря. Не допускати потрапляння суміші до каналізації, стічних вод та водойм. Залишок розчинової суміші та пакувального матеріалу утилізувати згідно з вимогами чинного законодавства.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

У непошкодженій упаковці на піддонах в сухих приміщеннях за температури не вище ніж +45 °С та відносній вологості не більше 75%. Не допускати потрапляння вологи на мішки та їх контакту з вологими стінами та підлогою.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Гарантійний термін зберігання – 12 місяців з дати виробництва. При зберіганні продукту у невідповідних умовах, некоректному приготуванні до використання чи використанні продукту не за призначенням, виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

УПАКОВКА

Паперові мішки, маса нетто 25 кг±1,5%

КОНТАКТИ

ТзОВ «АКТУ ПРО»
81614, Львівська обл., Стрийський р-н,
с. Тростянець, вул. Зелена 3Г
Тел.: +38 067 300 82 01
e-mail: sales@actu.com.ua

АКТУ™

**АКТУАЛЬНИЙ
ВИРОБНИК СУХИХ
БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ**

