

/// PL-C

Штукатурка цементно-піщана ручного нанесення

PL - Plaster Cement



Для ручного нанесення



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Максимальна товщина шару - 25 мм



Полегшена рецептура – низький розхід



СКЛАД

Цемент, мінеральні наповнювачі, модифікуючі добавки.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Штукатурка призначена для вирівнювання стійких до деформації мінеральних (цегляні, бетонні, із піно-, газоблоків та ніздрюватого бетону, тощо) поверхонь. Застосовується для стін та стель шаром до 25 мм за один прохід. Для використання усередині та ззовні житлових та громадських будівель. Може використовуватися, як основа під шпаклювання, фарбування або подальше оздоблення плиткою чи декоративною штукатуркою. Для ручного нанесення.

ВЛАСТИВОСТІ

- Для ручного нанесення
- Зручна в роботі
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт
- Стійка до сповзання
- Максимальна товщина шару - 25 мм
- Тріщиностійка
- Морозостійка
- Полегшена рецептура – низький розхід.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи слід проводити відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6- 212: 2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1 – 23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та інших речовин, що знижують адгезію розчину. Неміцні ділянки основи слід видалити. Основу рекомендовано обробити ґрунтовкою ACTU™ в залежності від типу поверхні та витримати не менше 4-6 год, в залежності від умов проведення робіт. Для кріплення маяків слід використовувати ту саму розчинову суміш, що і для штукатурення. Виконання штукатурних робіт починати не раніше, ніж за 24 год після влаштування маяків.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

У чисту ємність налити необхідну, для отримання бажаної консистенції, кількість води, користуючись інструкцією з використання, та, при перемішуванні низькооборотним міксером, висипати суміш. Перемішувати до отримання однорідної суміші без грудок. Розчинову суміш витримати 3-5 хв, та знову перемішати. Для отримання розчинової суміші оптимальної якості, рекомендується замішувати весь мішок.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- Розчинову суміш наносять на поверхню за допомогою шпателя, кельми або ковша та розрівнюють за допомогою правила. Поверхні з глибокими нерівностями слід вирівнювати у 2-3 проходи. Наступний шар слід наносити після втрати рухливості попереднього шару (2-4 год в залежності від умов проведення робіт).
- Верхній шар суміші розрівняти правилом по маяках (в разі їх наявності) не пізніше ніж за 30-50 хв після нанесення.
- Фінальне вирівнювання та затирання поверхні проводити за допомогою терки після підсихання штукатурки (1,5-2,5 год в залежності від умов проведення робіт).
- Після завершення роботи інструмент необхідно очистити та вимити чистою водою, залишки розчинової суміші та упаковки утилізувати.
- При зовнішньому застосуванні, протягом початкового етапу твердіння (до 3 діб), нанесену суміш слід оберігати від надміру швидкого пересихання, та, в разі потреби, зволожувати чистою водою.
- Роботи повинні виконуватися кваліфікованим, навченим та відповідним чином проінструктованим персоналом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Кількість води для приготування розчинової суміші	0,14-0,16 л/кг (3,5-4,0 л/мішок)
Термін придатності розчинової суміші, не менше	60 хв
Границя міцності на стиск через 28 діб, не менше	5 МПа
Границя міцності на розтяг при вигині, 28 діб, МПа, не менше	1,2 МПа
Міцність зчеплення з основою, 28 діб, МПа, не менше	0,3 МПа
Орієнтовний розхід сухої суміші**	14-17 кг/м ² при товщині шару 10 мм

* Дані технічні характеристики наведені при температурі 20°C та відносній вологості 60%. При умовах, що відрізняються від наведених, характеристики можуть змінюватися.

** Розхід залежить від нерівностей поверхні та навичок виконавця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш на основі цементу при контакті з водою дає лужну реакцію. Під час роботи використовувати засоби захисту очей, шкіри рук та органів дихання. У разі потрапляння суміші в очі – промити їх великою кількістю води та, у разі потреби, звернутися до лікаря. Не допускати потрапляння суміші до каналізації, стічних вод та водойм. Залишок розчинової суміші та пакувального матеріалу утилізувати згідно з вимогами чинного законодавства.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

У непошкодженій упаковці на піддонах в сухих приміщеннях за температури не вище ніж +45 °C та відносній вологості не більше 75%. Не допускати потрапляння вологи на мішки та їх контакту з вологими стінами та підлогою.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Гарантійний термін зберігання – 12 місяців з дати виробництва. При зберіганні продукту у невідповідних умовах, некоректному приготуванні до використання чи використанні продукту не за призначенням, виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

УПАКОВКА

Паперові мішки, маса нетто 25 кг±1,5%

КОНТАКТИ

ТзОВ «АКТУ ПРО»
81614, Львівська обл., Стрийський р-н,
с. Тростянець, вул. Зелена 3Г
Тел.: +38 067 300 82 01
e-mail: sales@actu.com.ua

АКТУ™

**АКТУАЛЬНИЙ
ВИРОБНИК СУХИХ
БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ**

