

PR-3



ҐРУНТОВКА АДГЕЗІЙНА «PR-3 QUARTZ»

PR-3 - Primer Quartz



Створює адгезійний контактний шар



Полегшує процес формування фактури



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Знижує водопоглинання основи

СКЛАД

Акрилова дисперсія, кварцовий наповнювач, підготовлена вода, модифікуючі добавки, консервант. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС, Наказ МЕРТ № 1394 від 02.10.2018 (підкатегорія «7», норма до 30 г/л, максимальний фактичний вміст у готовому до застосування вигляді до 10 г/л).

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ґрунтовка адгезійна «PR-3 Quartz» призначена для підготовки основи (зниження та вирівнювання водопоглинання, знепилення, укріплення неміцних основ) та створення контактано-адгезійного шару перед проведенням опоряджувальних чи ремонтних робіт всередині та ззовні приміщень (перед нанесенням цементно-піщаних, полімер-цементних, полімерних штукатурок, структурних фарб, мозаїк та інших декоративних покриттів). Найкраще підходить для влаштування систем утеплення перед нанесенням тонкошарових декоративних штукатурок. Можна застосовувати як тимчасове самостійне покриття для консервування систем зовнішньої теплоізоляції в зимовий період. Підходить для ручного та машинного нанесення.

ВЛАСТИВОСТІ

- Створює адгезійний контактний шар
- Знижує водопоглинання основи
- Полегшує процес формування фактури
- Готова до використання
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи слід проводити відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6- 212: 2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1 – 23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та інших речовин, що знижують адгезію розчину. Нові поверхні на цементній та цементно-вапняній основах перед обробкою потрібно витримати щонайменше 28 днів, поверхні систем теплоізоляції – щонайменше 72 години. За необхідності, пошкоджені ділянки відремонтувати, використовуючи суміші ACTUTM.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- Ґрунтовка готова до використання та не потребує приготування.
- Перед нанесенням перемішати. Наносити при температурі від +5°C до +30°C та відносній вологості повітря не більше 80%.
- Суміш рівномірно наносити на підготовлену поверхню пензликом, валиком, щіткою або розпилювачем в один-два шари (один для Ґрунтування, два – для консервування фасадів на зиму).
- Мінімальний проміжок між нанесенням шарів 2-4 години в залежності від погодних умов.
- Перед влаштуванням наступного декоративного шару поверхню витримати не менше ніж 4-6 годин, або перевірити чи покриття стійке до подряпин металевим інструментом.
- Після завершення робіт інструмент промити водою.

КОЛОРУВАННЯ

Колорується у різні кольори водними та універсальними пігментними пастами ручним або машинним методом. Покриття набуває кінцевого кольору після повного висихання. Тонована ґрунтовка поверненню або обміну не підлягає!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Паропроникність	Клас V2 – Sd ≤ 150 > 15 г/(м2*добу)
Час висихання, не менше	2-4 год
Температура застосування	Від +5°С до +30°С
Орієнтовна витрата**	0,25-0,35 л/м2

* Дані технічні характеристики наведені при температурі 20 С та відносній вологості 60%. При умовах, що відрізняються від наведених, характеристики можуть змінюватися.

** Витрата залежить від нерівностей поверхні та навичок виконавця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Містить:
реакційна суміш: 5-хлоро-2-метил-4-ізотіазолін-3-он та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-он (3:1);
2-метилізотіазол-3(2Н)-он; 1,2-бензіотіазол-3(2Н)-он. Може спричинити алергічну реакцію.
Застереження:
P102 Зберігати в місці, недоступному для дітей
P261 Уникати вдихання парів
P264 Ретельно вимити руки водою з милом після поводження з продуктом
P302 + P352 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води з милом
P332 + P313 У разі виникнення подразнення шкіри: Пройти медичний огляд
P501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

У непошкодженій упаковці виробника при температурі від +5°С до +30°С.
При транспортуванні берегти від замерзання!

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Гарантійний термін зберігання – 18 місяців з дати виробництва. При зберіганні продукту у невідповідних умовах, некоректному приготуванні до використання чи використанні продукту не за призначенням, виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

УПАКОВКА

7 / 14 кг. Допустиме від'ємне відхилення вмісту упакованої одиниці: 7 кг до 1,5%, 14 кг до 1%

КОНТАКТИ

ТзОВ «АКТУ ПРО»
81614, Львівська обл.,
Стрийський р-н, с. Тростянець
Тел.: +38 067 300 82 01
e-mail: sales@actu.com.ua

АКТУ™

**АКТУАЛЬНИЙ
ВИРОБНИК СУХИХ
БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ**

