

PR-4



Грунтовка адгезійна «PR-4 Betokontakt»

PR-1 — Primer



Для внутрішніх та зовнішніх робіт



Знижує водопоглинання основи



Створює адгезійний контактний шар

СКЛАД

Дисперсія акрилового співполімеру, мармуровий наповнювач, підготовлена вода, модифікуючі добавки, консерванти. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС, Наказ МЕРТ № 1394 від 02.10.2018 (підкатегорія «7», норма до 30 г/л, максимальний фактичний вміст у готовому до застосування вигляді до 5 г/л)

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Грунтовка адгезійна **PR-4 Betokontakt** призначена для підготовки гладких, щільних, слабо вбиральних мінеральних поверхонь перед нанесенням штукатурки, шпаклівки, плиткового клею, наливної підлоги або інших оздоблювальних матеріалів. Наноситься на основи з монолітного бетону, ліпного декору, ДВП, цегли, на цементно-вапняні та цементно-піщані штукатурки, а також на поверхні, облицьовані керамічною плиткою. Використовується для внутрішніх і зовнішніх робіт

ВЛАСТИВОСТІ

- Створює адгезійний контактний шар
- Знижує водопоглинання основи
- Готова до використання
- Для внутрішніх і зовнішніх робіт

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи слід проводити відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа має бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та інших речовин, що знижують адгезію розчину. Нові поверхні на цементній та цементно-вапняній основах перед обробкою потрібно витримати щонайменше 28 днів, бетон – 3 місяці, поверхні систем теплоізоляції – щонайменше 72 години. Старі крейдові та вапняні побілки слід повністю видалити. За необхідності, пошкоджені ділянки відремонтувати, використовуючи суміші ACTU™

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Грунтовка готова до використання та не потребує приготування. НЕ РОЗВОДИТИ ВОДОЮ! Перед нанесенням перемішати. Наносити при температурі від +5 °C до +30 °C та відносній вологості повітря не більш як 80 %. Суміш рівномірно наносити на підготовлену поверхню пензликом або щіткою в один шар. Повне висихання ґрунтовки настає не раніше, ніж за 12 годин (за температури 20 °C та вологості 60 %). Перед нанесенням наступного шару покриття поверхню витримати не менш ніж 4–6 годин або перевірити, чи покриття стійке до подрапин металевим інструментом. Увага! Від нанесення ґрунтовки до подальшого оздоблення має пройти якомога менше часу, щоб запобігти осіданню на поверхні будівельного пилу! Після завершення робіт інструмент негайно промити водою.

В рідкому стані ґрунтовка має помаранчевий відтінок, а після висихання стає світло-помаранчевою

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Паропроникність	Клас V2 – Sd ≤ 150 15 г/(м ² ·доб)
Час висихання, не менш ніж	4–6 год
Температура застосування	від +5°C до +30°C
Орієнтовна витрата**	0,2–0,3 кг/м ²

* Технічні характеристики наведені для температури 20 °C та відносної вологості 60 %. За умов, що відрізняються від наведених, характеристики можуть змінюватися.

** Витрати залежать від характеру поверхні, застосовуваного інструменту й навичок виконавця

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
Містить реакційну суміш: 5-хлоро-2-метил-4-ізотіазолін-3-он та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-он (3:1); 2-метілізотіазол-3(2Н)-он; 1,2-бензізотіазол-3(2Н)-он.

Застереження:

P102 Зберігати в місці, недоступному для дітей.

P261 Уникати вдихання парів.

P280 Надягати захисні рукавички.

P302 + P352 У разі потрапляння на шкіру: промити великою кількістю води з милом.

P332 + P313 У разі виникнення подразнення шкіри: пройти медичний огляд.

P501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства (згідно з вимогами ДСТУ 4462.3.01:2006)

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

У непошкодженому упакованні виробника за температури від +5 °C до +30 °C. Не рекомендується зберігати ґрунтовку в неповній тарі, оскільки властивості продукту можуть змінюватися.

При транспортуванні берегти від замерзання!

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Гарантійний термін зберігання – 18 місяців від дати виробництва.

При зберіганні продукту у невідповідних умовах або використанні його не за призначенням виробник не несе відповідальності за отриманий результат

УПАКОВКА

16 кг. Допустиме від'ємне відхилення вмісту упакованої одиниці: 6 кг до 1.5%

КОНТАКТИ

ТзОВ «АКТУ ПРО»
81614, Львівська обл., Стрийський р-н,
с. Тростянець, вул. Зелена 3Г
Тел.: +38 067 300 82 01
e-mail: sales@actu.com.ua

АКТУ™

**АКТУАЛЬНИЙ
ВИРОБНИК СУХИХ
БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ**

