

# ShellMix MG

Decoratieve schelpfractie voor rustieke voegen



## Omschrijving

ShellMix MG is een natuurlijke schelpfractie (1-2 mm) van ecologisch verantwoorde oorsprong, hoofdzakelijk bestaande uit calciumcarbonaat ( $\pm 95\% \text{CaCO}_3$ ). Toegevoegd aan voegmortel zorgt ShellMix MG voor een rustieker, natuurlijker en levendiger voegbeeld met fijne schelpaccenten.

ShellMix MG wordt gebruikt in combinatie met MixxiT® JointColor EA en MixxiT® TerraFlush FH voor het verkrijgen van een rustiekere voeg.

## Toepassingen

- Decoratief additief voor voegmortel waar een rustiek, natuurlijk uitzicht gewenst is
- In combinatie met MixxiT® JointColor EA en MixxiT® TerraFlush FH
- Zichtmetselwerk en gevelvoegen
- Binnen- en buitentoepassingen, nieuwbouw en renovatie

## Dosering & gebruiksaanwijzing

- Voeg maximaal 10% van het gewicht van de droge mortel toe als schelpfractie
- Meng de schelpen droog door de mortel vóór toevoeging van water, tot een gelijkmatige verdeling
- Mortel daarna aanmaken en verwerken volgens de technische fiche van de gebruikte voegmortel
- Plaats steeds een proefvlak om het gewenste schelp-effect en de dosering te bepalen

## Eigenschappen

- $\pm 95\% \text{CaCO}_3$ , mineraal en kleurstabiel
- Heeft bij dosering tot 10% geen negatieve invloed op de prestaties van de mortel
- Fractie 1-2 mm voor een fijn, gelijkmatig schelp-effect
- Inert en niet-reactief in cement- en kalkgebonden mortels

## Milieu & duurzaamheid

- Van ecologisch verantwoorde oorsprong
- Natuurlijke grondstof, mineraal van oorsprong
- Restanten afvoeren als bouwafval; verpakking leegmaken voor recycling

## Veiligheid

- Bevat geen gevaarlijke stoffen bij normaal gebruik
- Vermijd inademing van stof; draag handschoenen en veiligheidsbril
- Veiligheidsfiche beschikbaar op [www.mixxit.be](http://www.mixxit.be)

## Disclaimer

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op interne testen, praktijkervaring en de huidige stand van de techniek.

Aangezien verwerking en omstandigheden buiten onze controle vallen, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor onjuist gebruik of afwijkende resultaten. De verwerker blijft verantwoordelijk voor correcte toepassing volgens de regels van de kunst.

## Technische parameters

Eigenschap	Waarde	Norm
Samenstelling	$\pm 95\% \text{CaCO}_3$	—
Fractie	1-2 mm	EN 13139
Oorsprong	Natuurlijke schelpen, ecologisch verantwoord	—
Max. dosering	10% van mortelgewicht	—
Invloed op mortel	Geen negatieve invloed	—

## Verpakking - Opslag - Codes

Parameter	Specificatie
Verpakking	Zak 25 kg
Fractie	1-2 mm
Opslag	Droog, gesloten verpakking
Houdbaarheid	Onbeperkt bij droge opslag