

KaleiPrimer CV

Primer die de ondergrond fixeert en de zuigkracht reguleert



Omschrijving

MixxiT® KaleiPrimer CV is een gebruiksklare primer op waterbasis die poederende en zandende ondergronden fixeert en de zuigkracht van sterk of ongelijkmatig absorberende ondergronden egaliseert. Zo ontstaat een stabiele, uniforme basis met een verbeterde hechting van kalei, pleisters en minerale afwerkingen.

KaleiPrimer CV wordt uitsluitend als voorstrijklaag (primerlaag) aangebracht en wordt niet aan de mortel of het aanmaakwater toegevoegd.

De primer is speciaal ontwikkeld als voorbehandeling vóór het aanbrengen van MixxiT® KaleiCoat ST en ChipperCoat PH.

Vóór gebruik verdunnen met water. Beschikbaar in bidon van 5 l.

Kenmerken

- Fixeert poederende en zandende ondergronden voor een stabiele basis
- Verbeterde hechting van kalei, pleisters en minerale afwerkingen
- Egaliseert de zuiging van sterk of ongelijkmatig absorberende ondergronden
- Voorkomt afzanding en stofvorming voor een duurzamer eindresultaat
- Verhoogt de duurzaamheid en levensduur van de kaleilaag
- Behoudt de dampopenheid van de minerale ondergrond — ideaal onder ademende kaleilagen

Toepassingen

Geschied voor:

- Voorbehandeling van minerale ondergronden zoals baksteen, kalkmortel, cementpleister en natuursteen
- Ondergronden die poederen, verzanden of ongelijkmatig zuigen
- Als voorstrijklaag onder kalei (KaleiCoat ST), chippermortel (ChipperCoat PH), pleister en decoratieve minerale afwerkingen

Niet geschikt voor:

- Toevoeging aan de mortel of het aanmaakwater — KaleiPrimer CV is uitsluitend een voorstrijkprimer
- Niet-zuigende, waterafstotende of verzadigde ondergronden
- Metaal, hout en kunststof
- Permanent natte ondergronden of ondergronden met opstijgend vocht

Ondergrond

De ondergrond moet:

- Draagkrachtig, schoon en stofvrij zijn
- Vrij zijn van loszittende delen, mossen, algen en oude verflagen
- Vrij zijn van opstijgend of insijpelend vocht

Loszittende of sterk verpoederde delen vooraf verwijderen of herstellen. Zwaar vervuilde ondergronden reinigen en laten drogen.

Gebruiksaanwijzing

Verdunnen

- Verdunnen met zuiver water — richtverhouding 1 deel KaleiPrimer CV op 2 delen water (1/2)
- Pas de verdunning aan de zuigkracht van de ondergrond aan: sterk zuigende ondergronden dieper laten indringen, matig zuigende ondergronden minder sterk verdunnen
- Vóór gebruik goed opschudden en omroeren

Verwerking

- Verwerkingstemperatuur: +8 °C tot +25 °C
- Aanbrengen met kwast, borstel, rol of laagdrukspuit — gelijkmatig en verzadigend, zonder plasvorming
- Bij sterk zuigende ondergronden een tweede laag aanbrengen (nat-in-nat of na indroging van de eerste laag)
- De ondergrond moet de primer gelijkmatig opnemen; overtollig product vermijden
- Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met water

Drogen en overwerken

- Laat de primer voldoende drogen vóór het aanbrengen van de afwerking — de ondergrond moet mat en handdroog zijn

KaleiPrimer CV

Primer die de ondergrond fixeert en de zuigkracht reguleert



- Richttijd: enkele uren, afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en zuigkracht van de ondergrond
- Breng de afwerking (kalei, chipper, pleister) aan op de voorbehandelde, droge ondergrond

Aanvullende adviezen

- Niet verwerken bij vorst, op bevroren ondergrond, bij volle zon, slagregen of dreigende vorst binnen 24 uur
- Niet te behandelen delen (ramen, dorpels, glas) afplakken en beschermen
- Test bij twijfel de hechting en het zuiggedrag op een proefvlak
- Verdun niet te sterk op sterk verpoederende ondergronden — een te dunne primer fixeert onvoldoende

Milieu

- Product op waterbasis
- Restanten laten uitharden en afvoeren als bouwafval — niet in riolering of oppervlaktewater lozen
- Verpakking volledig leegmaken voor recyclage

Veiligheidssectie

- Veiligheidsfiche beschikbaar op www.mixxit.be
- Volgens de huidige gegevens niet ingedeeld als gevaarlijk conform CLP (Verordening (EG) nr. 1272/2008) — geen etikettering vereist
- Draag als voorzorg oogbescherming en geschikte handschoenen; vermijd contact met ogen en huid
- Na gebruik handen wassen — buiten bereik van kinderen houden

Disclaimer

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op interne testen, praktijkervaring en de huidige stand van de techniek.

Aangezien verwerking en omstandigheden buiten onze controle vallen, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor onjuist gebruik of afwijkende resultaten.

De verwerker blijft verantwoordelijk voor correcte toepassing volgens de regels van de kunst.

Technische parameters

Eigenschap	Waarde
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Wit
Geur	Matig zoet
Basis	Waterige dispersie
Dichtheid	$\pm 1 \text{ g/cm}^3$
pH-waarde	5 - 6
Verdunning	Met water — richtverhouding 1/2
Verbruik	0,10 - 0,140 l/m ² (afhankelijk van zuigkracht)
Verwerkingstemperatuur	+8 °C tot +25 °C
Applicatie	Kwast, borstel, rol of laagdrukspuit
Droogtijd	Enkele uren (ondergrondafhankelijk)
Reiniging gereedschap	Met water

Verpakking - Opslag

Parameter	Specificatie
Verpakking	Bidon 5 l
Opslag	Droog en vorstvrij, in gesloten originele verpakking
Houdbaarheid	12 maanden vanaf productiedatum