

DATABLAD

PRODUCT DATA SHEET

ASK MASSIV-SERIE · ASH SOLID SERIES

Produktbeskrivelse / Product Description

ASK MASSIV-SERIE er massivt asketrægulv fremstillet af Fraxinus excelsior (europæisk ask). Serien omfatter fire parketformater (sildebensparket, chevronparket, XL sildebensparket/whalebone, mønsterparket/geometriske mønstre på bestilling) samt langstavsparket og planker i to tykkelsesgrupper. Produkterne leveres ubehandlet (U); overfladebehandlet variant (T) er under udvikling.

ASK MASSIV-SERIE is solid ash flooring manufactured from Fraxinus excelsior (European ash). The range covers four parquet formats (herringbone, chevron, XL herringbone/whalebone, pattern parquet/geometric patterns made to order) plus long-strip parquet and planks in two thickness groups. Products are delivered unfinished (U); a factory-finished variant (T) is in development.

Produktoversigt og dimensioner / Product Overview and Dimensions

Produkttype / Product type	Dimensioner t × b (mm)	Koder / Codes
ASK MASSIV-SILDEBENSPARKET / Herringbone parquet	16/20 × 65.5	VICA-ASK-MSSP-U
ASK MASSIV-CHEVRONPARKET / Chevron parquet	15–20 × 90–120	VICA-ASK-MCHV-U
ASK XL SILDEBENSPARKET (WHALEBONE) / XL herringbone	15–20 × 90	VICA-ASK-MXLW-U
ASK LANGSTAVSPARKET / Long-strip parquet	16/20 × 65.5/90	VICA-ASK-MLST-U
ASK MASSIV-MØNSTERPARKET / Pattern parquet (made to order)	15–20 × 65.5–120	VICA-ASK-MMØN-U
ASK MASSIV-PLANKER (CLASSIC) / Solid ash planks	20 × 140/160/180	VICA-ASK-MSP-U
ASK MASSIV-BREDE PLANKER (XL) / Wide ash planks	30 × 180–250	VICA-ASK-MSBP-U

Længder (L) oplyses per ordre. Alle dimensioner er nominelle færdighøvlede mål. Dimensioner kryds-checket mod vicawood.dk (14-07-2026). · Lengths (L) stated per order. All dimensions are nominal finished (planed) dimensions. Dimensions cross-checked against vicawood.dk (14-07-2026).

Sortering og biologisk holdbarhed / Grading and Biological Durability

Ask har ét fælles sorteringssystem (Klasse I/II) på tværs af alle formater, baseret på forekomst af brunkerne (mørkfarvet kerneved) frem for kvistantal. Biologisk holdbarhed er Klasse 5 (ikke holdbart) iht. DS/EN 350-2 og gælder både kerne- og splintved – i modsætning til fx eg, hvor kun splintved har den lave klasse.

Parketformater (Sildebensparket · Chevron · XL Whalebone · Langstav · Mønsterparket)

Parquet formats (Herringbone · Chevron · XL Whalebone · Long-strip · Pattern parquet)

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
----------------	---------------------------

Klasse I	Rolig, uniform klasse – kvist- og knastfri. Perlekviste Ø5 mm tillades i begrænset omfang. Brunkerne ikke tilladt.
Klasse II	Levende, karakterfuld klasse med kviste og naturlige farvespil, inkl. brunkerne.

Planker (Classic 20 mm · XL 30 mm)

Planks (Classic 20 mm · XL 30 mm)

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Klasse I	Uden brunkerne. Rolig, ensartet farve og vedstruktur.
Klasse II	Med brunkerne og mindre knaster. Naturlig farve og vedstruktur med karakter.

Overfladebehandling / Surface Treatment

Variant	Behandling / Treatment
U – Ubehandlet / Unfinished	Leveres usleben. Overfladebehandling foretages af montør efter montage.

Monteringsmetoder / Installation Methods

Produkttype	Tilladt monteringsmetode
Parket (Sildebensparket · Chevron · XL Whalebone · Langstav · Mønsterparket)	Kun fuldlimning på selvbærende undergulv
Planker Classic 20 mm + Planker XL 30 mm	Fuldlimning · Skruefastgørelse på spær/pladeundergulv

Parketformater må aldrig monteres flydende.

Tekniske egenskaber og CE-mærkning / Technical Characteristics and CE Marking

Produkterne er CE-mærkede i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og harmoniseret standard EN 14342:2013.

Ydeevnedeklaration: DoP-ASK-001-2026 (parket/planker ubehandlet, System 4).

Products are CE marked pursuant to Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and harmonised standard EN 14342:2013. Declaration of Performance: DoP-ASK-001-2026 (unfinished parquet/planks, System 4).

Egenskab / Characteristic	Erklæret ydeevne / Declared performance
Brandreaktion – parket/langstav/mønster (U) / Reaction to fire (parquet)	Dfl-s1 · EN 14342:2013 Tabel 1 ("Solid (one layer) parquet of oak, maple and ash" – artsspecifik række, ask $\geq 650 \text{ kg/m}^3$ · $\geq 8 \text{ mm}$ · fuldlimet)
Brandreaktion – planker Classic/XL (U) / Reaction to fire (planks)	Efl · EN 14342:2013 Tabel 1 (generel regel – ask ikke navngivet i plankegulv-rækkerne)
Formaldehydindhold / Formaldehyde content	E1 ($\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$)
Varmeledningseffekt / Thermal conductivity	$0,16 \text{ W/(m·K)}$ · EN 14342:2013 Tabel 2 (interpoleret ved 670 kg/m^3)
Pentachlorphenol / Pentachlorophenol	$\leq 5 \text{ ppm}$
Biologisk holdbarhed / Biological durability	Klasse 5 · DS/EN 350-2, servicekl. iht. EN 335

Skridstyrke / Slip resistance	NPD (bestemt af overfladebehandling)
Farlige stoffer / Dangerous substances	NPD (ubehandlet – ingen tilsatte kemikalier)

Opbevaring og akklimatisering / Storage and Acclimatisation

Opbevares tørt, fladt og frostfrit. Akklimatiseres i monterummet i minimum 48 timer ved 18–22 °C og 35–65 % relativ luftfugtighed inden montage.

Store dry, flat and frost-free. Acclimatise in the installation room for a minimum of 48 hours at 18–22 °C and 35–65% relative humidity prior to installation.

Pleje og vedligehold / Care and Maintenance

Daglig rengøring med tør eller let fugtig moppe. Undgå stående vand. Da ask har lav naturlig biologisk holdbarhed (Klasse 5), anbefales særlig opmærksomhed på fugtkontrol i vådrum-nære områder.

Daily cleaning with a dry or lightly damp mop. Avoid standing water. As ash has low natural biological durability (Class 5), particular attention to moisture control near wet areas is recommended.

Referencer og dokumentation / References and Documentation

Ydeevnedeklaration DoP-ASK-001-2026 · EN 14342:2013 · DS/EN 350-2 · DS/EN 335

Declaration of Performance DoP-ASK-001-2026 · EN 14342:2013 · DS/EN 350-2 · DS/EN 335