

DATABLAD

PRODUCT DATA SHEET

LAYERS ASK SERIE / ASH LAYERS SERIES

Produktbeskrivelse / Product Description

LAYERS ASK SERIE omfatter Sildebensparket, Chevron, Mønstersparket og Langstav i formstabil konstruktion med massivt ask-toplag (4-6 mm afhængig af variant) limet på krydsfiner (finerlags-substrat). Ingen Versailles-format er publiceret for Ask i Layers-serien (findes kun for Eg). Til forskel fra CORE-serien er det kun tolaget der er massiv ask. Produkterne leveres ubehandlet (U) eller fabriksbehandlet med Osmo UV Polyx-Oil (T).

LAYERS ASH SERIES comprises Herringbone, Chevron, Pattern parquet and Long-strip parquet in a dimensionally stable construction with a solid ash wear layer (4-6 mm depending on variant) bonded to a plywood substrate. No Versailles format is published for Ash in the Layers series (only for Oak). Unlike the CORE series, only the wear layer is solid ash. The products are delivered unfinished (U) or factory-finished with Osmo UV Polyx-Oil (T).

Produktoversigt og dimensioner / Product Overview and Dimensions

Format	Dimensioner t/slidlæg x b x l	Kode / Code
Sildebensparket	15/4 og 20/6 mm x 65,5/70/90 mm x 420/458,5/490/600 mm	VICA-LAYERS-ASK-SSP
Chevron (30/35/45 grader)	15/4 og 20/6 mm x 90/100/120 mm x 410/440/600/680/710 mm	VICA-LAYERS-ASK-CHV
Mønstersparket	Efter bestilling - ingen faste dimensioner	VICA-LAYERS-ASK-MON
Langstav	16/4 og 20/6 mm x 65,5/90 mm x 500-1500 mm	VICA-LAYERS-ASK-LST

Dimensioner kryds-checket mod vicawood.dk/gulve/layers (17-07-2026). Suffiks -U (ubehandlet) / -T (Osmo-behandlet) tilføjes produktkode efter overfladevalg.

Sortering / Grading

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Select	Kvistfri eller meget fine sunde kviste. Roligt, ensartet udtryk.
Natur	Sunde kviste, naturlig variation i farve og struktur, inkl. brunkerne.

Ingen Rustik-klasse for Layers Ask. * No Rustic grade for Layers Ash.

Opbygning / Construction

Formstabil konstruktion: massivt ask-toplag (4-6 mm afhængig af variant) limet på krydsfiner (finerlags-substrat). Limbindingskvalitet iht. DS/EN 17456.

Dimensionally stable construction: solid ash wear layer (4-6 mm depending on variant) bonded to a plywood substrate. Bonding quality per DS/EN 17456.

Overfladebehandling / Surface Treatment

Variant	Behandling / Treatment
U - Ubehandlet / Unfinished	Leveres usleben. Overfladebehandling foretages af montør efter montage.
T - Behandlet / Finished	Fabriksbehandlet med Osmo UV Polyx-Oil (art. 5134/5160/5164/5814). UV-hærdet hårdvoksolie. Formaldehydfri.

Monteringsmetoder / Installation Methods

Alle formater i denne serie monteres udelukkende med fuldlimning på selvbærende, tørt og stabilt undergulv. Flydende montering er ikke tilladt for parketformater.

All formats in this series are installed exclusively by full-glue bonding on a self-supporting, dry and stable subfloor. Floating installation is not permitted for parquet formats.

Tekniske egenskaber og CE-mærkning / Technical Characteristics and CE Marking

Produkterne er CE-mærket i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og harmoniseret standard EN 14342:2013. Konstruktions- og dimensionskrav iht. DS/EN 13489:2023. Ydeevnedeklaration: DoP-LAYERS-ASK-002-2026 (System 4).

The products are CE marked pursuant to Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and harmonised standard EN 14342:2013. Construction and dimensional requirements per DS/EN 13489:2023. Declaration of Performance: DoP-LAYERS-ASK-002-2026 (System 4).

Egenskab / Characteristic	Erklæret ydeevne / Declared performance
Brandreaktion (U) / Reaction to fire (U)	Efl (CWFT) * EN 14342:2013 Tabel 1 (generel regel - ask er ikke navngivet i den uklædte eg-specifikke række)
Brandreaktion (T) / Reaction to fire (T)	Dfl-s1 (CWFT) * EN 14342:2013 Tabel 1 (generisk belagt parket-række, ikke-eg-specifik, uniform for alle slidlagstykkelser)
Formaldehyd (U) / Formaldehyde (U)	E1 - repræsentativ værdi 0,0011 mg/m3 (cert. A4279/2, EN 717-1) - ikke askespecifik
Formaldehyd (T) / Formaldehyde (T)	E1 - repræsentativ værdi 0,0006 mg/m3 (cert. A4279/1, EN 717-1) - ikke askespecifik
Varmeledningseffekt / Thermal conductivity	0,16 W/(m*K) * EN 14342:2013 Tabel 2 (ved 670 kg/m3 top lag)
Pentachlorophenol / Pentachlorophenol	<=5 ppm
Skridstyrke / Slip resistance	NPD (U: bestemt af overfladebehandling / T: afventer prøvning)
Farlige stoffer / Dangerous substances	Se SDS Osmo UV Polyx-Oil / Se SDS Kleiberit-lim

Opbevaring og akklimatisering / Storage and Acclimatisation

Opbevares tørt, fladt og frostfrit. Akklimatiseres i montererummet i minimum 48 timer ved 18-22 grader C og 35-65% relativ luftfugtighed inden montage.

Store dry, flat and frost-free. Acclimatise in the installation room for a minimum of 48 hours at 18-22 degrees C and 35-65% relative humidity prior to installation.

Pleje og vedligehold / Care and Maintenance

Daglig rengøring med tør eller let fugtig moppe. Undgå stående vand. Behandlet variant (T): efterbehandles med Osmo Polyx-Oil Maintenance iht. Osmos anvisninger.

Daily cleaning with a dry or lightly damp mop. Avoid standing water. Finished variant (T): re-treat with Osmo Polyx-Oil Maintenance following Osmo's instructions.

Referencer og dokumentation / References and Documentation

Ydeevnedeklaration DoP-LAYERS-ASK-002-2026 * DS/EN 14342:2013 * DS/EN 13489:2023 * DS/EN 17456 * DS/EN 1534 * DS/EN 13183-1 * Osmo UV Polyx-Oil SDS (art. 5134/5160/5164/5814) * Kleiberit lim-SDS * Certifikater A4279/1-2, UkrKhimAnaliz (formaldehyd, EN 717-1, ikke askespecifik)

Declaration of Performance DoP-LAYERS-ASK-002-2026 * DS/EN 14342:2013 * DS/EN 13489:2023 * DS/EN 17456 * DS/EN 1534 * DS/EN 13183-1 * Osmo UV Polyx-Oil SDS (art. 5134/5160/5164/5814) * Kleiberit adhesive SDS * Certificates A4279/1-2, UkrKhimAnaliz (formaldehyde, EN 717-1, not ash-specific)