

DATABLAD

PRODUCT DATA SHEET

MERBAU MASSIV-SERIE · MERBAU SOLID SERIES

Produktbeskrivelse / Product Description

MERBAU MASSIV-SERIE er massivt trægulv fremstillet af Intsia bijuga (merbau). Serien omfatter tre parketformater (sildebensparket, chevron, mønsterparket/geometriske mønstre på bestilling) samt langstavsparket og planker. Produkterne leveres ubehandlet (U).

MERBAU MASSIV-SERIE is solid flooring manufactured from Intsia bijuga (merbau). The range covers three parquet formats (herringbone, chevron, pattern parquet/geometric patterns made to order) plus long-strip parquet and planks. Products are delivered unfinished (U).

Produktoversigt og dimensioner / Product Overview and Dimensions

Produkttype / Product type	Dimensioner t × b (mm)	Koder / Codes
MERBAU MASSIV-SILDEBENSPARKET / Herringbone parquet	16/20/22 × 65.5/70	VICA-MERBAU-MSSP-U
MERBAU CHEVRON / Chevron parquet (bestilling)	15-22 × 65.5-120	VICA-MERBAU-MCHV-U
MERBAU MØNSTERPARKET / Pattern parquet (bestilling)	15-22 × 65.5-120	VICA-MERBAU-MMØN-U
MERBAU LANGSTAVSPARKET / Long-strip parquet	14 × 90	VICA-MERBAU-MLST-U
MERBAU MASSIV-PLANKER / Solid planks	20 × 130/140	VICA-MERBAU-MSP-U

Længder (L) oplyses per ordre. Alle dimensioner er nominelle færdighøvlede mål. Dimensioner kryds-checket mod vicawood.dk (15-07-2026). · Lengths (L) stated per order. All dimensions are nominal finished (planed) dimensions. Dimensions cross-checked against vicawood.dk (15-07-2026).

Sortering og biologisk holdbarhed / Grading and Biological Durability

Biologisk holdbarhed er Klasse 2 (holdbart) · DS/EN 350 og gælder kerneved.

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Klasse I	Rolig, uniform klasse – kvist- og knastfri. Begrænset forekomst af mineral spots.
Klasse II	Karakterfuldt og levende udtryk med naturlig variation i farve og vedstruktur.

Overfladebehandling / Surface Treatment

Variant	Behandling / Treatment
U – Ubehandlet / Unfinished	Leveres usleben. Overfladebehandling foretages af montør efter

Monteringsmetoder / Installation Methods

Produkttype	Tilladt monteringsmetode
Parket (Sildebensparket · Chevron · Mønsterparket · Langstav)	Kun fuldlimning på selv bærende undergulv
Planker	Fuldlimning på beton/afretningslag · Skruefastgørelse på spær/pladeundergulv

Parketformater må aldrig monteres flydende.

Tekniske egenskaber og CE-mærkning / Technical Characteristics and CE Marking

Produkterne er CE-mærkede i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og harmoniseret standard EN 14342:2013.

Ydeevnedeklaration: DoP-MERBAU-001-2026 (ubehandlet, System 4).

Products are CE marked pursuant to Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and harmonised standard EN 14342:2013. Declaration of Performance: DoP-MERBAU-001-2026 (unfinished, System 4).

Egenskab / Characteristic	Erklæret ydeevne / Declared performance
Brandreaktion (U – ubehandlet) / Reaction to fire (unfinished)	Efl · EN 14342:2013 Tabel 1, række 4 (CWFT) – gælder alle tykkelser/monteringer
Formaldehydindhold / Formaldehyde content	E1 ($\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$)
Varmeledningseffekt / Thermal conductivity	0.20 W/(m·K) · EN 14342:2013 Tabel 2 (interpoleret ved 830 kg/m^3)
Pentachlorophenol / Pentachlorophenol	$\leq 5 \text{ ppm}$
Biologisk holdbarhed / Biological durability	Klasse 2 (holdbart) · DS/EN 350
Skridstyrke / Slip resistance	NPD (bestemt af overfladebehandling)
Farlige stoffer / Dangerous substances	NPD (ubehandlet – ingen tilsatte kemikalier)

Opbevaring og akklimatisering / Storage and Acclimatisation

Opbevares tørt, fladt og frostfrit. Akklimatiseres i montererummet i minimum 48 timer ved 18–22 °C og 35–65 % relativ luftfugtighed inden montage.

Store dry, flat and frost-free. Acclimatise in the installation room for a minimum of 48 hours at 18–22 °C and 35–65% relative humidity prior to installation.

Pleje og vedligehold / Care and Maintenance

Daglig rengøring med tør eller let fugtig moppe. Undgå stående vand. Merbau indeholder naturlige tanniner og harpikser som ved kontakt med vand kan afgive en rødlig udtrækning – naturligt kendetegn, ikke en fejl.

Daily cleaning with a dry or lightly damp mop. Avoid standing water.

Referencer og dokumentation / References and Documentation

Ydeevnedeklaration DoP-MERBAU-001-2026 · EN 14342:2013 · DS/EN 350 · DS/EN 335

Declaration of Performance DoP-MERBAU-001-2026 · EN 14342:2013 · DS/EN 350 · DS/EN 335