

DATABLAD

PRODUCT DATA SHEET

VALNØD MASSIV-SERIE · WALNUT SOLID SERIES

Produktbeskrivelse / Product Description

VALNØD MASSIV-SERIE er massivt trægulv fremstillet af nordamerikansk valnød (Juglans nigra), Appalachian regionen og østlige USA. Serien omfatter tre parketformater (sildebensparket, chevron, mønsterparket/geometriske mønstre på bestilling) samt langstavsparket og planker. Produkterne leveres ubehandlet (U).

VALNØD MASSIV-SERIE is solid flooring manufactured from North American Black Walnut (Juglans nigra), Appalachian region and eastern USA. The range covers three parquet formats (herringbone, chevron, pattern parquet/geometric patterns made to order) plus long-strip parquet and planks. Products are delivered unfinished (U).

Produktoversigt og dimensioner / Product Overview and Dimensions

Produkttype / Product type	Dimensioner t × b (mm)	Koder / Codes
VALNØD MASSIV-SILDEBENSPARKET / Herringbone parquet	16/20 × 65.5/70	VICA-VALNOD-MSSP-U
VALNØD CHEVRON / Chevron parquet (bestilling)	15–20 × 65.5–120	VICA-VALNOD-MCHV-U
VALNØD MØNSTERPARKET / Pattern parquet (bestilling)	15–20 × 65.5–120	VICA-VALNOD-MMØN-U
VALNØD LANGSTAVSPARKET / Long-strip parquet	14 × 90	VICA-VALNOD-MLST-U
VALNØD MASSIV-PLANKER / Solid planks	22 × 140–200	VICA-VALNOD-MSP-U

Længder (L) oplyses per ordre. Alle dimensioner er nominelle færdighøvlede mål. Dimensioner kryds-checket mod vicawood.dk (15-07-2026).
Lengths (L) stated per order. All dimensions are nominal finished (planed) dimensions. Dimensions cross-checked against vicawood.dk (15-07-2026).

Sortering og biologisk holdbarhed / Grading and Biological Durability

Biologisk holdbarhed er Klasse 3 (moderat holdbart) · DS/EN 350, og gælder kerneved. Planker sorteres efter NHLA (National Hardwood Lumber Association) regler; parketformater efter VICA WOOD's Klasse I/II-system.

Parketformater (Sildebensparket · Chevron · Mønsterparket · Langstav)

Parquet formats (Herringbone · Chevron · Pattern parquet · Long-strip)

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Klasse I	Rolig, uniform klasse – kvist- og knastfri. Perlekviste Ø5 mm tillades i begrænset omfang.
Klasse II	Levende, karakterfuld klasse med kviste og naturlige farvespil, inkl. splintved.

Planker (NHLA)

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Klasse I – FAS (F1F)	Ca. 80 % fejlfri flade. Lange, rene planker med minimal kvastning. Højeste NHLA-sortering.
Klasse II – #1 Common	Ca. 65 % fejlfri flade. Naturlig kvastning og vedstruktur tilladt. Karakterfuldt udtryk.

Overfladebehandling / Surface Treatment

Variant	Behandling / Treatment
U – Ubehandlet / Unfinished	Leveres usleben. Overfladebehandling foretages af montør efter montage.

Monteringsmetoder / Installation Methods

Produkttype	Tilladt monteringsmetode
Parket (Sildebensparket · Chevron · Mønsterparket · Langstav)	Kun fuldlimning på selv bærende undergulv
Planker	Fuldlimning på beton/afretningslag · Skruefastgørelse på spær/pladeundergulv

Parketformater må aldrig monteres flydende.

Tekniske egenskaber og CE-mærkning / Technical Characteristics and CE Marking

Produkterne er CE-mærkede i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og harmoniseret standard EN 14342:2013. Ydeevnedeklaration: DoP-VALNOD-001-2026 (ubehandlet, System 4).

Products are CE marked pursuant to Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and harmonised standard EN 14342:2013. Declaration of Performance: DoP-VALNOD-001-2026 (unfinished, System 4).

Egenskab / Characteristic	Erklæret ydeevne / Declared performance
Brandreaktion – parket/langstav (U) / Reaction to fire (parquet)	Dfl-s1 · EN 14342:2013 Tabel 1 ("Solid wood (one layer) parquet of walnut" – artsspecifik række, valnød $\geq 650 \text{ kg/m}^3$ · $\geq 8 \text{ mm}$ · fuldlimet)
Brandreaktion – planker (U) / Reaction to fire (planks)	Efl · EN 14342:2013 Tabel 1 (generel regel – valnød ikke navngivet i plankegulv-rækkerne)
Formaldehydindhold / Formaldehyde content	E1 ($\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$)
Varmeledningseffekt / Thermal conductivity	$0,16 \text{ W/(m·K)}$ · EN 14342:2013 Tabel 2 (interpoleret ved 660 kg/m^3)
Pentachlorophenol / Pentachlorophenol	$\leq 5 \text{ ppm}$
Biologisk holdbarhed / Biological durability	Klasse 3 (moderat holdbart) · DS/EN 350
Skridstyrke / Slip resistance	NPD (bestemt af overfladebehandling)
Farlige stoffer / Dangerous substances	NPD (ubehandlet – ingen tilsatte kemikalier)

Opbevaring og akklimatisering / Storage and Acclimatisation

Opbevares tørt, fladt og frostfrit. Akklimatiseres i montagerummet i minimum 48 timer ved 18–22 °C og 35–65 % relativ luftfugtighed inden montage.

Store dry, flat and frost-free. Acclimatise in the installation room for a minimum of 48 hours at 18–22 °C and 35–65% relative humidity prior to installation.

Pleje og vedligehold / Care and Maintenance

Daglig rengøring med tør eller let fugtig moppe. Undgå stående vand. Valnød er kendetegnet ved rig variation i farve fra lyst brungrå splintved til mørkt chokoladebrun kernetræ.

Daily cleaning with a dry or lightly damp mop. Avoid standing water. Walnut is characterised by rich variation in colour from light grey-brown sapwood to deep chocolate-brown heartwood.

Referencer og dokumentation / References and Documentation

Ydeevnedeklaration DoP-VALNOD-001-2026 · EN 14342:2013 · DS/EN 350 · DS/EN 335

Declaration of Performance DoP-VALNOD-001-2026 · EN 14342:2013 · DS/EN 350 · DS/EN 335