

DATABLAD

PRODUCT DATA SHEET

LAYERS WENGESERIE / WENGESERIES

Produktbeskrivelse / Product Description

LAYERS WENGESERIE omfatter Sildebensparket, Chevron, Mønsterparket og Langstav i formstabil konstruktion med massivt wenge-toplag (3,5 mm) limet på krydsfiner (finerlags-substrat). Sildebensparket og Langstav har faste, publicerede dimensioner; Chevron og Mønsterparket produceres på bestilling. Ingen Versailles-format findes for Wenge. Produkterne leveres udelukkende ubehandlet (U), skarpkantet eller med fasede kanter.

LAYERS WENGESERIES comprises Herringbone, Chevron, Pattern parquet and Long-strip parquet in a dimensionally stable construction with a solid wenge wear layer (3.5 mm) bonded to a plywood substrate. Herringbone and Long-strip have fixed, published dimensions; Chevron and Pattern parquet are made to order. No Versailles format exists for Wenge. The products are delivered unfinished (U) only, square-edged or chamfered.

Produktoversigt og dimensioner / Product Overview and Dimensions

Format	Dimensioner t/slidlæg x b x l	Kode / Code
Sildebensparket	15/3,5 mm x 70/90 mm x 420/490/600 mm	VICA-LAYERS-WENGESSP
Chevron (30/35/45 grader)	Produceres på bestilling - ingen faste dimensioner	VICA-LAYERS-WENGECHEV
Mønsterparket	Produceres på bestilling - ingen faste dimensioner	VICA-LAYERS-WENGEMON
Langstav	15/3,5 mm x 90 mm x 500-1500 mm	VICA-LAYERS-WENGELST

Dimensioner kryds-checket mod vicawood.dk/gulve/layers (17-07-2026). Chevron og Mønsterparket har ingen fast, publiceret dimensionsserie - kontakt VICA WOOD ApS for konkret dimensionsspecifikation ved bestilling.

Sortering / Grading

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Select	Mindre naturlige farveforskelle fra gyldengul til varm rødbrun. Ensartet og ren vedstruktur. Roligt og tidløst udtryk.

Kun een sorteringsklasse (Select) for Layers Wenge. * Only one grading class (Select) for Layers Wenge.

Opbygning / Construction

Formstabil konstruktion: massivt wenge-toplag (3,5 mm) limet på krydsfiner (finerlags-substrat). Limbindingskvalitet iht. DS/EN 17456.

Dimensionally stable construction: solid wenge wear layer (3.5 mm) bonded to a plywood substrate. Bonding quality per DS/EN 17456.

Overfladebehandling og kant / Surface Treatment and Edge

Egenskab	Detalje / Detail
VICA WOOD ApS · Bernstorffsvej 67 · 2900 Hellerup · ca@vicawood.dk · +45 24 67 46 94 · www.vicawood.dk Datablad LAYERS WENGESERIE · 1 / 2	

Overfladebehandling / Surface treatment	Kun U - Ubehandlet. Ingen fabriksbehandlet (T) variant.
Kant / Edge	Skarpkantet eller med fasede kanter - begge muligheder tilgængelige.

Monteringsmetoder / Installation Methods

Alle formater i denne serie monteres udelukkende med fuldlimning på selvbærende, tørt og stabilt undergulv. Flydende montering er ikke tilladt for parketformater.

All formats in this series are installed exclusively by full-glue bonding on a self-supporting, dry and stable subfloor. Floating installation is not permitted for parquet formats.

Tekniske egenskaber og CE-mærkning / Technical Characteristics and CE Marking

Produkterne er CE-mærket i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og harmoniseret standard EN 14342:2013. Konstruktions- og dimensionskrav iht. DS/EN 13489:2023. Ydeevnedeklaration: DoP-LAYERS-WENGE-002-2026 (System 4).

The products are CE marked pursuant to Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and harmonised standard EN 14342:2013. Construction and dimensional requirements per DS/EN 13489:2023. Declaration of Performance: DoP-LAYERS-WENGE-002-2026 (System 4).

Egenskab / Characteristic	Erklæret ydeevne / Declared performance
Brandreaktion / Reaction to fire	Efl (CWFT) * EN 14342:2013 Tabel 1 (generel regel - wenge er ikke navngivet i nogen artsspecifik række)
Formaldehyd / Formaldehyde	E1 - repræsentativ værdi 0,0011 mg/m ³ (cert. A4279/2, EN 717-1) - ikke wengespecifik
Varmeledningseffekt / Thermal conductivity	0,21 W/(m*K) * EN 14342:2013 Tabel 2 (ved 870 kg/m ³ toplag)
Biologisk holdbarhed / Biological durability	Klasse 2 * DS/EN 350:2016 Bilag B, Tabel B.3
Skridstyrke / Slip resistance	NPD (ubehandlet)
Farlige stoffer / Dangerous substances	Se SDS Kleiberit-lim

Opbevaring og akklimatisering / Storage and Acclimatisation

Opbevares tørt, fladt og frostfrit. Akklimatiseres i montererummet i minimum 48 timer ved 18-22 grader C og 35-65% relativ luftfugtighed inden montage.

Store dry, flat and frost-free. Acclimatise in the installation room for a minimum of 48 hours at 18-22 degrees C and 35-65% relative humidity prior to installation.

Pleje og vedligehold / Care and Maintenance

Daglig rengøring med tør eller let fugtig moppe. Undgå stående vand. Wenge indeholder naturlige tanniner som ved fugtpåvirkning kan afgive mørk udtrækning.

Daily cleaning with a dry or lightly damp mop. Avoid standing water. Wenge contains natural tannins which, under moisture exposure, may leach a dark discolouration.

Referencer og dokumentation / References and Documentation

Ydeevnedeklaration DoP-LAYERS-WENGE-002-2026 * DS/EN 14342:2013 * DS/EN 13489:2023 * DS/EN 17456 * DS/EN 350:2016 * DS/EN 13183-1 * Kleiberit lim-SDS * Certifikat A4279/2, UkrKhimAnaliz (formaldehyd, EN 717-1, ikke wengespecifik)

*Declaration of Performance DoP-LAYERS-WENGE-002-2026 * DS/EN 14342:2013 * DS/EN 13489:2023 * DS/EN 17456 * DS/EN 350:2016 * DS/EN 13183-1 * Kleiberit adhesive SDS * Certificate A4279/2, UkrKhimAnaliz (formaldehyde, EN 717-1, not wenge-specific)*