

DATABLAD

PRODUCT DATA SHEET

LAYERS VALNØD SERIE / WALNUT LAYERS SERIES

Produktbeskrivelse / Product Description

LAYERS VALNØD SERIE omfatter Sildebensparket, Chevron, Mønsterparket og Langstav i formstabil konstruktion med massivt valnød-toplag (3,5-6 mm afhængig af variant) limet på krydsfiner (finerlags-substrat). Ingen Versailles-format er publiceret for Valnød. Produkterne leveres ubehandlet (U) eller fabriksbehandlet med Osmo UV Polyx-Oil (T).

LAYERS WALNUT SERIES comprises Herringbone, Chevron, Pattern parquet and Long-strip parquet in a dimensionally stable construction with a solid walnut wear layer (3.5-6 mm depending on variant) bonded to a plywood substrate. No Versailles format is published for Walnut. The products are delivered unfinished (U) or factory-finished with Osmo UV Polyx-Oil (T).

Produktoversigt og dimensioner / Product Overview and Dimensions

Format	Dimensioner t/slidlæg x b x l	Kode / Code
Sildebensparket	15/4 og 20/6 mm x 90/120/150 mm x 450/600/750 mm	VICA-LAYERS-VALNOD-SSP
Chevron (30/35/45 grader)	15/4 og 20/6 mm x 90/120/150 mm x 600/750 mm	VICA-LAYERS-VALNOD-CHV
Mønsterparket	Efter bestilling - ingen faste dimensioner	VICA-LAYERS-VALNOD-MON
Langstav	15/3,5 mm x 90 mm x 500-1800 mm	VICA-LAYERS-VALNOD-LST

Dimensioner kryds-checket mod vicawood.dk/gulve/layers (17-07-2026). Suffiks -U (ubehandlet) / -T (Osmo-behandlet) tilføjes produktkode efter overfladevalg.

Sortering / Grading

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Select	Kvistfri eller meget fine sunde kviste. Roligt, ensartet udtryk.
Natur	Sunde kviste, naturlig variation i farve og struktur mellem splintved og kerneved.

Ingen Rustik-klasse for Layers Valnød. * No Rustic grade for Layers Walnut.

Opbygning / Construction

Formstabil konstruktion: massivt valnød-toplag (3,5-6 mm afhængig af variant) limet på krydsfiner (finerlags-substrat). Limbindingskvalitet iht. DS/EN 17456.

Dimensionally stable construction: solid walnut wear layer (3.5-6 mm depending on variant) bonded to a plywood substrate. Bonding quality per DS/EN 17456.

Overfladebehandling / Surface Treatment

Variant	Behandling / Treatment
---------	------------------------

U - Ubehandlet / Unfinished	Leveres usleben. Overfladebehandling foretages af montør efter montage.
T - Behandlet / Finished	Fabriksbehandlet med Osmo UV Polyx-Oil (art. 5134/5160/5164/5814). UV-hærdet hårdvoksolie. Formaldehydfri.

Monteringsmetoder / Installation Methods

Alle formater i denne serie monteres udelukkende med fuldlimning på selvbærende, tørt og stabilt undergulv. Flydende montering er ikke tilladt for parketformater.

All formats in this series are installed exclusively by full-glue bonding on a self-supporting, dry and stable subfloor. Floating installation is not permitted for parquet formats.

Tekniske egenskaber og CE-mærkning / Technical Characteristics and CE Marking

Produkterne er CE-mærket i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og harmoniseret standard EN 14342:2013. Konstruktions- og dimensionskrav iht. DS/EN 13489:2023. Ydeevnedeclaration: DoP-LAYERS-VALNOD-002-2026 (System 4).

The products are CE marked pursuant to Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and harmonised standard EN 14342:2013. Construction and dimensional requirements per DS/EN 13489:2023. Declaration of Performance: DoP-LAYERS-VALNOD-002-2026 (System 4).

Egenskab / Characteristic	Erklæret ydeevne / Declared performance
Brandreaktion (U) / Reaction to fire (U)	Efl (CWFT) * EN 14342:2013 Tabel 1 (generel regel - valnødrækken gælder kun massiv et-lags parket)
Brandreaktion (T) / Reaction to fire (T)	Dfl-s1 (CWFT) * EN 14342:2013 Tabel 1 (generisk belagt parket-række, ikke-eg-specifik, uniform for alle slidlagstykkelser)
Formaldehyd (U) / Formaldehyde (U)	E1 - repræsentativ værdi 0,0011 mg/m ³ (cert. A4279/2, EN 717-1) - ikke valnødsspecifik
Formaldehyd (T) / Formaldehyde (T)	E1 - repræsentativ værdi 0,0006 mg/m ³ (cert. A4279/1, EN 717-1) - ikke valnødsspecifik
Varmedledningseffekt / Thermal conductivity	0,16 W/(m*K) * EN 14342:2013 Tabel 2 (ved 660 kg/m ³ top-lag)
Pentachlorophenol / Pentachlorophenol	<=5 ppm
Skridstyrke / Slip resistance	NPD (U: bestemt af overfladebehandling / T: afventer prøvning)
Farlige stoffer / Dangerous substances	Se SDS Osmo UV Polyx-Oil / Se SDS Kleiberit-lim

Opbevaring og akklimatisering / Storage and Acclimatisation

Opbevares tørt, fladt og frostfrit. Akklimatiseres i montagerummet i minimum 48 timer ved 18-22 grader C og 35-65% relativ luftfugtighed inden montage.

Store dry, flat and frost-free. Acclimatise in the installation room for a minimum of 48 hours at 18-22 degrees C and 35-65% relative humidity prior to installation.

Pleje og vedligehold / Care and Maintenance

Daglig rengøring med tør eller let fugtig moppe. Undgå stående vand. Behandlet variant (T): efterbehandles med Osmo Polyx-Oil Maintenance iht. Osmos anvisninger.

Daily cleaning with a dry or lightly damp mop. Avoid standing water. Finished variant (T): re-treat with Osmo Polyx-Oil Maintenance following Osmo's instructions.

Referencer og dokumentation / References and Documentation

Ydeevnedeklaration DoP-LAYERS-VALNOD-002-2026 * DS/EN 14342:2013 * DS/EN 13489:2023 * DS/EN 17456 * DS/EN 1534 * DS/EN 13183-1 * Osmo UV Polyx-Oil SDS (art. 5134/5160/5164/5814) * Kleiberit lim-SDS * Certifikater A4279/1-2, UkrKhimAnaliz (formaldehyd, EN 717-1, ikke valnødspecifik)

*Declaration of Performance DoP-LAYERS-VALNOD-002-2026 * DS/EN 14342:2013 * DS/EN 13489:2023 * DS/EN 17456 * DS/EN 1534 * DS/EN 13183-1 * Osmo UV Polyx-Oil SDS (art. 5134/5160/5164/5814) * Kleiberit adhesive SDS * Certificates A4279/1-2, UkrKhimAnaliz (formaldehyde, EN 717-1, not walnut-specific)*