

DATABLAD

PRODUCT DATA SHEET

LAYERS WENGE PLANKEGULV / WENGE LAYERS FLOORBOARDS

Produktbeskrivelse / Product Description

LAYERS WENGE PLANKEGULV er en formstabil gulvløsning med et massivt wenge-slidlag (3,5 mm) limet på krydsfiner (finerlags-substrat). Produktet leveres udelukkende ubehandlet (U), og findes både skarpkantet og med fasede kanter.

LAYERS WENGE FLOORBOARDS is a dimensionally stable flooring solution with a solid wenge wear layer (3.5 mm) bonded to a plywood substrate. The product is delivered unfinished (U) only, and is available both square-edged and with chamfered edges.

Produktoversigt og dimensioner / Product Overview and Dimensions

Variant	Dimensioner t/slidlag x b x l	Kode / Code
Standard	15/3,5 mm x 140 mm x 400-1500 mm	VICA-LAYERS-WENGE-PLK-STD
Bred / Wide	15/3,5 mm x 180 mm x 400-2000 mm	VICA-LAYERS-WENGE-PLK-BRED

Dimensioner kryds-checket mod vicawood.dk/gulve/layers (17-07-2026).

Sortering / Grading

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Select	Mindre naturlige farveforskelle fra gyldengul til varm rødbrun. Ensartet og ren vedstruktur.

Opbygning / Construction

Formstabil konstruktion: massivt wenge-slidlag (3,5 mm) limet på krydsfiner (finerlags-substrat). Kun toplaget er massiv wenge - krydsfinerbagsiden er ikke af samme træart. Limbindingskvalitet iht. DS/EN 17456.

Dimensionally stable construction: solid wenge wear layer (3.5 mm) bonded to a plywood substrate. Only the wear layer is solid wenge - the plywood backing is not the same wood species. Bonding quality per DS/EN 17456.

Overfladebehandling og kant / Surface Treatment and Edge

Egenskab	Detalje / Detail
Overfladebehandling / Surface treatment	Kun U - Ubehandlet. Ingen fabriksbehandlet (T) variant.
Kant / Edge	Skarpkantet eller med fasede kanter - begge muligheder tilgængelige.

Monteringsmetoder / Installation Methods

Flydende montering eller fuldlimning på stabilt, plant undergulv, iht. leverandørens monteringsvejledning og DS/EN 13489:2023 pkt. 4.1.1 (not/fjeder eller låsesystem).

Floating installation or full-glue bonding on a stable, level subfloor, per the manufacturer's installation instructions and DS/EN 13489:2023 clause 4.1.1 (tongue/groove or locking profile).

Tekniske egenskaber og CE-mærkning / Technical Characteristics and CE Marking

Produktet er CE-mærket i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og harmoniseret standard EN 14342:2013. Konstruktions- og dimensionskrav iht. DS/EN 13489:2023 (multilag parketelementer). Ydeevnedeklaration: DoP-LAYERS-WENGE-001-2026 (System 4).

The product is CE marked pursuant to Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and harmonised standard EN 14342:2013. Construction and dimensional requirements per DS/EN 13489:2023 (multi-layer parquet elements). Declaration of Performance: DoP-LAYERS-WENGE-001-2026 (System 4).

Egenskab / Characteristic	Erklæret ydeevne / Declared performance
Brandreaktion / Reaction to fire	Efl (CWFT, ingen prøvning) * EN 14342:2013 Tabel 1 (generel regel - wenge er ikke navngivet i nogen artsspecifik række)
Formaldehyd / Formaldehyde	E1 - repræsentativ værdi 0,0011 mg/m ³ (cert. A4279/2, EN 717-1) - ikke wengespecifik prøvning
Varmeledningseffekt / Thermal conductivity	0,21 W/(m*K) * EN 14342:2013 Tabel 2 (interpoleret ved 870 kg/m ³ top lag)
Biologisk holdbarhed / Biological durability	Klasse 2 * DS/EN 350:2016 Bilag B, Tabel B.3
Skridstyrke / Slip resistance	NPD (ubehandlet)
Farlige stoffer / Dangerous substances	Se SDS Kleiberit-lim

Opbevaring og akklimatisering / Storage and Acclimatisation

Opbevares tørt, fladt og frostfrit. Akklimatiseres i montererummet i minimum 48 timer ved 18-22 grader C og 35-65% relativ luftfugtighed inden montage.

Store dry, flat and frost-free. Acclimatise in the installation room for a minimum of 48 hours at 18-22 degrees C and 35-65% relative humidity prior to installation.

Pleje og vedligehold / Care and Maintenance

Daglig rengøring med tør eller let fugtig moppe. Undgå stående vand. Wenge indeholder naturlige tanniner som ved fugtpåvirkning kan afgive mørk udtrækning.

Daily cleaning with a dry or lightly damp mop. Avoid standing water. Wenge contains natural tannins which, under moisture exposure, may leach a dark discolouration.

Referencer og dokumentation / References and Documentation

Ydeevnedeklaration DoP-LAYERS-WENGE-001-2026 * DS/EN 14342:2013 * DS/EN 13489:2023 * DS/EN 17456 * DS/EN 350:2016 * DS/EN 13183-1 * Kleiberit lim-SDS * Certifikat A4279/2, UkrKhimAnaliz (formaldehyd, EN 717-1, ikke wengespecifik - se DoP punkt 7)

Declaration of Performance DoP-LAYERS-WENGE-001-2026 * DS/EN 14342:2013 * DS/EN 13489:2023 * DS/EN 17456 * DS/EN 350:2016 * DS/EN 13183-1 * Kleiberit adhesive SDS * Certificate A4279/2, UkrKhimAnaliz (formaldehyde, EN 717-1, not wenge-specific - see DoP clause 7)