

DATABLAD

PRODUCT DATA SHEET

LAYERS FYRRETRÆ PLANKEGULV / PINE LAYERS FLOORBOARDS

Produktbeskrivelse / Product Description

LAYERS FYRRETRÆ PLANKEGULV er en formstabil gulvløsning med et massivt fyrretræ-slidlag (Pinus sylvestris, Pommersk/Märkisch eller Nordisk/Skandinavisk oprindelse) limet på krydsfiner (finerlags-substrat). Produktet produceres udelukkende på bestilling - der er ingen faste, publicerede dimensioner. Leveres udelukkende ubehandlet (U) med skarpkantet profil.

LAYERS PINE FLOORBOARDS is a dimensionally stable flooring solution with a solid pine wear layer (Pinus sylvestris, Pomeranian/Märkisch or Nordic/Scandinavian origin) bonded to a plywood substrate. The product is manufactured exclusively to order - there are no fixed, published dimensions. Delivered unfinished (U) only, with a square-edged profile.

Produktoversigt / Product Overview

Variant	Bemærkning	Kode / Code
Produceres på bestilling	Ingen faste dimensioner publiceret - fastlægges ved konkret ordre	VICA-LAYERS-FYR-BEST

Dimensionsstatus kontrolleret mod vicawood.dk/gulve/layers (17-07-2026): ingen fast dimensionsserie er publiceret for Layers Fyrretræ. Der angives derfor ikke tykkelse/bredde/længde i dette dokument.

Sortering / Grading

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Natur	Eneste sorteringsklasse. Naturlige kviste, harpikslommer og vedstruktur.

Opbygning / Construction

Formstabil konstruktion: massivt fyrretræ-slidlag limet på krydsfiner (finerlags-substrat). Slidlagstykkelse fastlægges ved bestilling. Kun toplaget er massiv fyrretræ - krydsfinerbagsiden er ikke af samme træart. Limbindingskvalitet iht. DS/EN 17456.

Dimensionally stable construction: solid pine wear layer bonded to a plywood substrate. Wear-layer thickness is determined at order. Only the wear layer is solid pine - the plywood backing is not the same wood species. Bonding quality per DS/EN 17456.

Overfladebehandling og kant / Surface Treatment and Edge

Egenskab	Detalje / Detail
Overfladebehandling / Surface treatment	Kun U - Ubehandlet. Ingen fabriksbehandlet (T) variant.
Kant / Edge	Kun skarpkantet. Ingen fasede kanter.

Monteringsmetoder / Installation Methods

Monteringsmetode fastlægges ved bestilling, typisk skruefastgørelse på spær/pladeundergulv eller fuldlimning på stabilt underlag. Flydende montering er som udgangspunkt ikke tilladt for skarpkantet planke uden not/fjeder.

Installation method is determined at order, typically screw-fixing on joists/panel subfloor or full-glue bonding on a stable substrate. Floating installation is generally not permitted for square-edged planks without tongue and groove.

Tekniske egenskaber og CE-mærkning / Technical Characteristics and CE Marking

Produktet er CE-mærket i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og harmoniseret standard EN 14342:2013. Konstruktions- og dimensionskrav iht. DS/EN 13489:2023 (multilag parketelementer). Ydeevnedeklaration: DoP-LAYERS-FYR-001-2026 (System 4).

The product is CE marked pursuant to Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and harmonised standard EN 14342:2013. Construction and dimensional requirements per DS/EN 13489:2023 (multi-layer parquet elements). Declaration of Performance: DoP-LAYERS-FYR-001-2026 (System 4).

Egenskab / Characteristic	Erklæret ydeevne / Declared performance
Brandreaktion / Reaction to fire	Efl (CWFT, ingen prøvning) * EN 14342:2013 Tabel 1 (generel regel - fyr/gran-rækken gælder kun massiv, ikke-laminerede konstruktion)
Formaldehyd / Formaldehyde	E1 - repræsentativ værdi 0,0011 mg/m ³ (cert. A4279/2, EN 717-1) - ikke fyrrespecifik prøvning
Varmeledningseffekt / Thermal conductivity	0,13-0,14 W/(m*K) * EN 14342:2013 Tabel 2 (interpoleret ved 480-560 kg/m ³)
Biologisk holdbarhed / Biological durability	Klasse 3-4 * DS/EN 350:2016 Bilag B, Tabel B.1
Pentachlorphenol / Pentachlorophenol	<=5 ppm
Skridstyrke / Slip resistance	NPD (ubehandlet)
Farlige stoffer / Dangerous substances	Se SDS Kleiberit-lim

Opbevaring og akklimatisering / Storage and Acclimatisation

Opbevares tørt, fladt og frostfrit. Akklimatiseres i montererummet i minimum 48 timer ved 18-22 grader C og 35-65% relativ luftfugtighed inden montage.

Store dry, flat and frost-free. Acclimatise in the installation room for a minimum of 48 hours at 18-22 degrees C and 35-65% relative humidity prior to installation.

Pleje og vedligehold / Care and Maintenance

Daglig rengøring med tør eller let fugtig moppe. Undgå stående vand. Overfladebehandling påføres af montør/kunde efter montage. Kernetræet er rigt på harpiks.

Daily cleaning with a dry or lightly damp mop. Avoid standing water. Surface treatment is applied by the installer/customer after installation. The heartwood is rich in resin.

Referencer og dokumentation / References and Documentation

Ydeevnedeklaration DoP-LAYERS-FYR-001-2026 * DS/EN 14342:2013 * DS/EN 13489:2023 * DS/EN 17456 * DS/EN 350:2016 * DS/EN 13183-1 * Kleiberit lim-SDS * Certifikat A4279/2, UkrKhimAnaliz (formaldehyd, EN 717-1, ikke fyrrespecifik - se note ovenfor)

*Declaration of Performance DoP-LAYERS-FYR-001-2026 * DS/EN 14342:2013 * DS/EN 13489:2023 * DS/EN 17456 * DS/EN 350:2016 * DS/EN 13183-1 * Kleiberit adhesive SDS * Certificate A4279/2, UkrKhimAnaliz (formaldehyde, EN 717-1, not pine-specific - see note above)*