

DATABLAD

PRODUCT DATA SHEET

LAYERS VALNØD PLANKEGULV / WALNUT LAYERS FLOORBOARDS

Produktbeskrivelse / Product Description

LAYERS VALNØD PLANKEGULV er en formstabil gulvløsning med et massivt valnød-slidlag (6 mm) limet på krydsfiner (finerlags-substrat). Konstruktionen giver høj dimensionsstabilitet, mens overfladen er massiv nordamerikansk valnød i fuld trækvalitet. Produktet leveres ubehandlet (U) eller fabriksbehandlet med Osmo UV Polyx-Oil (T).

LAYERS WALNUT FLOORBOARDS is a dimensionally stable flooring solution with a solid walnut wear layer (6 mm) bonded to a plywood substrate. The construction provides high dimensional stability, while the surface is solid North American walnut of full timber quality. The product is delivered unfinished (U) or factory-finished with Osmo UV Polyx-Oil (T).

Produktoversigt og dimensioner / Product Overview and Dimensions

Variant	Dimensioner t/slidlag x b x l	Kode / Code
Standard	20/6 mm x 140-200 mm x 1,0-4,0 m	VICA-LAYERS-VALNOD-PLK

Dimensioner kryds-checket mod vicawood.dk/gulve/layers (17-07-2026). Suffiks -U (ubehandlet) / -T (Osmo-behandlet) tilføjes produktkode efter overfladevalg.

Sortering / Grading

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Select	Kvistfri eller meget fine sunde kviste. Roligt, ensartet udtryk.
Natur	Sunde kviste, naturlig variation i farve og struktur mellem splintved og kerneved.

Opbygning / Construction

Formstabil konstruktion: massivt valnød-slidlag (6 mm) limet på krydsfiner (finerlags-substrat). KUN toplaget er massiv valnød - krydsfinerbagsiden er ikke af samme træart. Limbindingskvalitet iht. DS/EN 17456.

Dimensionally stable construction: solid walnut wear layer (6 mm) bonded to a plywood substrate. ONLY the wear layer is solid walnut - the plywood backing is not the same wood species. Bonding quality per DS/EN 17456.

Overfladebehandling / Surface Treatment

Variant	Behandling / Treatment
U - Ubehandlet / Unfinished	Leveres usleben. Overfladebehandling foretages af montør efter montage.
T - Behandlet / Finished	Fabriksbehandlet med Osmo UV Polyx-Oil (art. 5134/5160/5164/5814). UV-hærdet hårdvoksolie. Formaldehydfri.

Monteringsmetoder / Installation Methods

Flydende montering eller fuldlimning på stabilt, plant undergulv, iht. leverandørens monteringsvejledning og DS/EN 13489:2023 pkt. 4.1.1 (not/fjeder eller låsesystem).

Floating installation or full-glue bonding on a stable, level subfloor, per the manufacturer's installation instructions and DS/EN 13489:2023 clause 4.1.1 (tongue/groove or locking profile).

Tekniske egenskaber og CE-mærkning / Technical Characteristics and CE Marking

Produktet er CE-mærket i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og harmoniseret standard EN 14342:2013. Konstruktions- og dimensionskrav iht. DS/EN 13489:2023 (multilag parketelementer). Ydeevnedeklaration: DoP-LAYERS-VALNOD-001-2026 (System 4).

The product is CE marked pursuant to Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and harmonised standard EN 14342:2013. Construction and dimensional requirements per DS/EN 13489:2023 (multi-layer parquet elements). Declaration of Performance: DoP-LAYERS-VALNOD-001-2026 (System 4).

Egenskab / Characteristic	Erklæret ydeevne / Declared performance
Brandreaktion / Reaction to fire	Efl (CWFT, ingen prøvning) * EN 14342:2013 Tabel 1 (generel regel - valnødrækken gælder kun massiv et-lags parket, ikke denne flerlags-planke)
Formaldehyd (U) / Formaldehyde (U)	E1 - repræsentativ værdi 0,0011 mg/m ³ (cert. A4279/2, EN 717-1) - ikke valnødspecifik prøvning
Formaldehyd (T) / Formaldehyde (T)	E1 - Osmo-SDS + sammenlignelig måling 0,0006 mg/m ³ (cert. A4279/1, EN 717-1) - ikke valnødspecifik
Varmedledningseffekt / Thermal conductivity	0,16 W/(m*K) * EN 14342:2013 Tabel 2 (interpoleret ved 660 kg/m ³ toplag)
Pentachlorophenol / Pentachlorophenol	<=5 ppm
Skridstyrke / Slip resistance	NPD (U: bestemt af overfladebehandling / T: afventer prøvning)
Farlige stoffer / Dangerous substances	Se SDS Osmo UV Polyx-Oil / Se SDS Kleiberit-lim

Opbevaring og akklimatisering / Storage and Acclimatisation

Opbevares tørt, fladt og frostfrit. Akklimatiseres i montererummet i minimum 48 timer ved 18-22 grader C og 35-65% relativ luftfugtighed inden montage.

Store dry, flat and frost-free. Acclimatise in the installation room for a minimum of 48 hours at 18-22 degrees C and 35-65% relative humidity prior to installation.

Pleje og vedligehold / Care and Maintenance

Daglig rengøring med tør eller let fugtig moppe. Undgå stående vand. Ubehandlet variant (U): overfladebehandling påføres af montør/kunde efter montage. Behandlet variant (T): efterbehandles med Osmo Polyx-Oil Maintenance iht. Osmos anvisninger.

Daily cleaning with a dry or lightly damp mop. Avoid standing water. Unfinished variant (U): surface treatment is applied by the installer/customer after installation. Finished variant (T): re-treat with Osmo Polyx-Oil Maintenance following Osmo's instructions.

Referencer og dokumentation / References and Documentation

Ydeevnedeklaration DoP-LAYERS-VALNOD-001-2026 * DS/EN 14342:2013 * DS/EN 13489:2023 * DS/EN 17456 * DS/EN 1534 * DS/EN 13183-1 * Osmo UV Polyx-Oil SDS (art. 5134/5160/5164/5814) * Kleiberit lim-SDS * Certifikater A4279/1-2, UkrKhimAnaliz (formaldehyd, EN 717-1, ikke valnødspecifik - se note ovenfor)

*Declaration of Performance DoP-LAYERS-VALNOD-001-2026 * DS/EN 14342:2013 * DS/EN 13489:2023 * DS/EN 17456 * DS/EN 1534 * DS/EN 13183-1 * Osmo UV Polyx-Oil SDS (art. 5134/5160/5164/5814) * Kleiberit adhesive SDS * Certificates A4279/1-2, UkrKhimAnaliz (formaldehyde, EN 717-1, not walnut-specific - see note above)*