

DATABLAD

PRODUCT DATA SHEET

LAYERS DOUGLAS PLANKEGULV / DOUGLAS FIR LAYERS FLOORBOARDS

Produktbeskrivelse / Product Description

LAYERS DOUGLAS PLANKEGULV er en formstabil gulvløsning med et massivt douglas-slidlag (6 mm) limet på krydsfiner (finerlags-substrat). Konstruktionen giver høj dimensionsstabilitet, mens overfladen er massiv douglasgran i fuld trækvalitet. Produktet leveres udelukkende ubehandlet (U) - der findes ingen fabriksbehandlet variant for Layers Douglas. Findes kun som plankegulv - ingen parketformater.

LAYERS DOUGLAS FIR FLOORBOARDS is a dimensionally stable flooring solution with a solid Douglas fir wear layer (6 mm) bonded to a plywood substrate. The construction provides high dimensional stability, while the surface is solid Douglas fir of full timber quality. The product is delivered unfinished (U) only - no factory-finished variant exists for Layers Douglas. Available as floorboards only - no parquet formats.

Produktoversigt og dimensioner / Product Overview and Dimensions

Variant	Dimensioner t/slidlag x b x l	Kode / Code
Standard	20/6 mm x 200-350 mm x 1,0-8,0 m	VICA-LAYERS-DOUGLAS-PLK

Dimensioner kryds-checket mod vicawood.dk/gulve/layers (17-07-2026). Kun -U (ubehandlet) produktkode findes for Layers Douglas.

Sortering / Grading

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Super Select	Kvartskåret specialvariant med udpræget ensartet, roligt udtryk og markant råfladsstruktur (ray-fleck).
Select	Få og mindre kviste. Roligt og ensartet udtryk.
Natur	Naturlige kviste, harpikslommer og vedstruktur. Levende og karakterfuldt udtryk.

Opbygning / Construction

Formstabil konstruktion: massivt douglas-slidlag (6 mm) limet på krydsfiner (finerlags-substrat). KUN tolaget er massiv douglas - krydsfinerbagsiden er ikke af samme træart (til forskel fra CORE-serien, hvor alle lag er 100% douglas). Limbindingskvalitet iht. DS/EN 17456.

Dimensionally stable construction: solid Douglas fir wear layer (6 mm) bonded to a plywood substrate. ONLY the wear layer is solid Douglas fir - the plywood backing is not the same wood species (unlike the CORE series, where all layers are 100% Douglas fir). Bonding quality per DS/EN 17456.

Overfladebehandling / Surface Treatment

Variant	Behandling / Treatment
U - Ubehandlet / Unfinished	Leveres usleben. Overfladebehandling foretages af montør efter montage. Ingen fabriksbehandlet (T) variant tilgængelig for

Monteringsmetoder / Installation Methods

Flydende montering eller fuldlimning på stabilt, plant undergulv, iht. leverandørens monteringsvejledning og DS/EN 13489:2023 pkt. 4.1.1 (not/fjeder eller låsesystem).

Floating installation or full-glue bonding on a stable, level subfloor, per the manufacturer's installation instructions and DS/EN 13489:2023 clause 4.1.1 (tongue/groove or locking profile).

Tekniske egenskaber og CE-mærkning / Technical Characteristics and CE Marking

Produktet er CE-mærket i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og harmoniseret standard EN 14342:2013. Konstruktions- og dimensionskrav iht. DS/EN 13489:2023 (multilag parketelementer). Ydeevnedeklaration: DoP-LAYERS-DOUGLAS-001-2026 (System 4).

The product is CE marked pursuant to Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and harmonised standard EN 14342:2013. Construction and dimensional requirements per DS/EN 13489:2023 (multi-layer parquet elements). Declaration of Performance: DoP-LAYERS-DOUGLAS-001-2026 (System 4).

Egenskab / Characteristic	Erklæret ydeevne / Declared performance
Brandreaktion / Reaction to fire	Efl (CWFT, ingen prøvning) * EN 14342:2013 Tabel 1 (generel regel - ingen multilags-planke-række findes, gælder uanset træsort)
Formaldehyd / Formaldehyde	E1 - repræsentativ værdi 0,0011 mg/m ³ (cert. A4279/2, EN 717-1) - ikke douglasspecifik prøvning
Varmeledningseffekt / Thermal conductivity	0,13-0,14 W/(m*K) * EN 14342:2013 Tabel 2 (interpoleret ved 480-550 kg/m ³ toplag)
Pentachlorophenol / Pentachlorophenol	<=5 ppm
Skridstyrke / Slip resistance	NPD (bestemt af overfladebehandling)
Farlige stoffer / Dangerous substances	Se SDS Kleiberit-lim

Opbevaring og akklimatisering / Storage and Acclimatisation

Opbevares tørt, fladt og frostfrit. Akklimatiseres i montererummet i minimum 48 timer ved 18-22 grader C og 35-65% relativ luftfugtighed inden montage.

Store dry, flat and frost-free. Acclimatise in the installation room for a minimum of 48 hours at 18-22 degrees C and 35-65% relative humidity prior to installation.

Pleje og vedligehold / Care and Maintenance

Daglig rengøring med tør eller let fugtig moppe. Undgå stående vand. Douglas kernetræ er rigt på harpiks og har en varm, rødbrun tone der mørkner ved lyseksposering. Overfladebehandling påføres af montør/kunde efter montage.

Daily cleaning with a dry or lightly damp mop. Avoid standing water. Douglas fir heartwood is resin-rich with a warm reddish-brown tone that deepens with light exposure. Surface treatment is applied by the installer/customer after installation.

Referencer og dokumentation / References and Documentation

Ydeevnedeklaration DoP-LAYERS-DOUGLAS-001-2026 * DS/EN 14342:2013 * DS/EN 13489:2023 * DS/EN 17456 * DS/EN 1534 * DS/EN 13183-1 * Kleiberit lim-SDS * Certifikat A4279/2, UkrKhimAnaliz (formaldehyd, EN 717-1, ikke douglasspecifik - se DoP punkt 7)

*Declaration of Performance DoP-LAYERS-DOUGLAS-001-2026 * DS/EN 14342:2013 * DS/EN 13489:2023 * DS/EN 17456 * DS/EN 1534 * DS/EN 13183-1 * Kleiberit adhesive SDS * Certificate A4279/2, UkrKhimAnaliz (formaldehyde, EN 717-1, not Douglas-specific - see DoP clause 7)*