

DATABLAD

PRODUCT DATA SHEET

EG MASSIV-SERIE · OAK SOLID SERIES

Produktbeskrivelse / Product Description

EG MASSIV-SERIE er massivt egetrægulv fremstillet af Quercus robur (stilkeg) eller Quercus petraea (vintereg). Serien omfatter fire parketformater (sildebensparket, chevronparket, mønsterparket, Versailles) samt planker i to tykkelsesgrupper. Produkterne leveres ubehandlet (U) eller fabriksbehandlet med Osmo UV POLYX-Oil (T).

EG MASSIV-SERIE is solid oak flooring manufactured from Quercus robur (pedunculate oak) or Quercus petraea (sessile oak). The range covers four parquet formats (herringbone, chevron, pattern parquet, Versailles) and planks in two thickness groups. Products are delivered unfinished (U) or factory-finished with Osmo UV POLYX-Oil (T).

Produktoversigt og dimensioner / Product Overview and Dimensions

Produkttype / Product type	Dimensioner t × b (mm)	Koder / Codes
EG MASSIV-SILDEBENSPARKET / Herringbone parquet	15-23 × 65-180	VICA-EG-MSSP-U / -T
EG MASSIV-CHEVRONPARKET / Chevron parquet	15-23 × 65-180	VICA-EG-MCHV-U / -T
EG MASSIV-MØNSTERPARKET / Pattern parquet	15-23 × 65-180	VICA-EG-MMØN-U / -T
EG MASSIV-VERSAILLES / Versailles parquet	15-23 × 65-180	VICA-EG-MVER-U / -T
EG MASSIV-PLANKER 15/20 mm / Solid oak planks	15×130 · 20×140/160/180	VICA-EG-MSP-U / -T
EG MASSIV-BREDE PLANKER 22/30 mm / Wide planks	22/30 × 200-400	VICA-EG-MSBP-U / -T

Længder (L) oplyses per ordre. Alle dimensioner er nominelle færdighøvlede mål. · Lengths (L) stated per order. All dimensions are nominal finished (planed) dimensions.

Sortering og biologisk holdbarhed / Grading and Biological Durability

Hvert produktformat har sit eget sorteringssystem og egne graddefinitioner – se produktspecifik TYD for fuld beskrivelse. Biologisk holdbarhed gælder kerneved (Kl. 2 · DS/EN 350-2); splintved er altid Kl. 5, uanset format (se RUSTIK-grader).

Sildebensparket

Herringbone parquet

Sortering / Grade	Beskrivelse / Description
SELEKT	Kvistfri eller med meget fine sunde kviste (≤10 mm). Udelukkende kernewood.
NATUR	Sunde kviste op til 40 mm, naturlig variation. Kernewood.

Chevronparket

Chevron parquet

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Klasse I	Kviste op til 15 mm. Naturlig, rolig farve og vedstruktur. Begrænset splintved.
Klasse II	Kviste op til 35 mm og mindre kittede kviste tilladt. Splintved tilladt.
Klasse III – Rustik	Kviste uden størrelsesbegrænsning, kittede kviste, marvved og splintved tilladt.

Mønsterparket

Pattern parquet

Sortering / Grade	Beskrivelse / Description
SELEKT	Kvistfri eller meget fine sunde kviste (≤ 10 mm). Udelukkende kernewood.
NATUR	Sunde kviste op til 40 mm, naturlig variation. Kernewood.
RUSTIK	Kraftige sunde og mørke kviste, marv og splintved tilladt.

Versailles

Versailles parquet

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Klasse I	Rolig, selektiv klasse – små perlekviste. Ingen åbne knaster.
Klasse II	Levende, karakterfuld klasse med knaster op til Ø25 mm.

Planker 15/20 mm (Classic)

Solid oak planks 15/20 mm (Classic)

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Klasse I	Generelt færre kviste end Klasse II. Roligt og tidløst udtryk.
Klasse II	Naturlige kviste og vedstruktur. Levende, hjemligt udtryk.
Klasse III	Kviste uden størrelsesbegrænsning, marvved og splintved tilladt.

Brede planker 22/30 mm (XL)

Wide solid oak planks 22/30 mm (XL)

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Klasse I	Generelt færre kviste end Klasse II. Roligt og tidløst udtryk.
Klasse II	Naturlige kviste og vedstruktur. Levende, hjemligt udtryk.

Overfladebehandling / Surface Treatment

Variant	Behandling / Treatment
---------	------------------------

U – Ubehandlet / Unfinished	Leveres usleben. Overfladebehandling foretages af montør efter montage.
T – Behandlet / Finished	Fabriksbehandlet med Osmo UV POLYX-Oil (art. 5134/5160/5164/5814). UV-hærdet hårdvoksolie. VOC < 50 g/l. Formaldehydfri.

Monteringsmetoder / Installation Methods

Produkttype	Tilladt monteringsmetode
Parket (Sildebensparket · Chevron · Mønster · Versailles)	Kun fuldlimning på selv bærende undergulv
Planker 15/20 mm + Brede planker 22/30 mm	Fuldlimning · Flydende montage · Bærende gulvkonstruktion (under korrekte tekniske vilkår)

Parketformater må aldrig monteres flydende. Planker til bærende gulvkonstruktion kræver godkendelse af faglig rådgiver.

Tekniske egenskaber og CE-mærkning / Technical Characteristics and CE Marking

Produkterne er CE-mærkede i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og harmoniseret standard EN 14342:2013. Ydeevnedeklaration: DoP-EG-001-2026 (parket/planker ubehandlet, System 4) – separate DoP'er for fabriksbehandlede varianter under udarbejdelse.

Products are CE marked pursuant to Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and harmonised standard EN 14342:2013. Declaration of Performance: DoP-EG-001-2026 (unfinished parquet/planks, System 4) – separate DoPs for factory-finished variants in preparation.

Egenskab / Characteristic	Erklæret ydeevne / Declared performance
Brandreaktion (U – ubehandlet) / Reaction to fire (unfinished)	Parket/Versailles/planker 15 mm: Efl · Planker ≥20 mm: Dfl-s1 · EN 14342:2013 Tabel 1 (artsspecifik række for eg ≥700 kg/m ³ /≥20 mm ved planker ≥20 mm; generel regel for øvrige – se produktspecifik TYD)
Brandreaktion (T – fabriksbehandlet) / Reaction to fire (finished)	Cfl-s1 (parket, fuldlimet, ≥8 mm) / Dfl-s1 (planker ≥20 mm) · EN 14342:2013 Tabel 1, række 1–2 (CWFT) – se produktspecifik TYD
Formaldehydindhold / Formaldehyde content	E1 (≤ 0,1 mg/m ³)
Varmedledningseffekt / Thermal conductivity	0,17 W/(m·K) · EN 14342:2013 Tabel 2 (ved 700 kg/m ³)
Pentachlorphenol / Pentachlorophenol	≤ 5 ppm
Skridstyrke / Slip resistance	NPD (U: bestemt af overfladebehandling / T: afventer prøvning)
Farlige stoffer / Dangerous substances	Se SDS Osmo UV POLYX-Oil

Opbevaring og akklimatisering / Storage and Acclimatisation

Opbevares tørt, fladt og frostfrit. Akklimatiseres i montererummet i minimum 48 timer ved 18–22 °C og 35–65 % relativ luftfugtighed inden montage.

Store dry, flat and frost-free. Acclimatise in the installation room for a minimum of 48 hours at 18–22 °C and 35–65% relative humidity prior to installation.

Pleje og vedligehold / Care and Maintenance

Daglig rengøring med tør eller let fugtig moppe. Undgå stående vand. Behandlet variant (T): efterbehandles med Osmo Polyx-Oil Maintenance i henhold til Osmos anvisninger.

Daily cleaning with a dry or lightly damp mop. Avoid standing water. Finished variant (T): re-treat with Osmo Polyx-Oil Maintenance following Osmo's instructions.

Referencer og dokumentation / References and Documentation

Ydeevnedeklaration DoP-EG-001-2026 · EN 14342:2013 · Osmo UV POLYX-Oil SDS (art. 5134/5160/5164/5814) · DS/EN 350-2 · DS/EN 335

Declaration of Performance DoP-EG-001-2026 · EN 14342:2013 · Osmo UV POLYX-Oil SDS (art. 5134/5160/5164/5814) · DS/EN 350-2 · DS/EN 335