

# DATABLAD

PRODUCT DATA SHEET

JATOBA MASSIV-SERIE · JATOBA SOLID SERIES

Produktbeskrivelse / Product Description

JATOBA MASSIV-SERIE er massivt trægulv fremstillet af Hymenaea courbaril (jatoba). Serien omfatter tre parketformater (sildebensparket, chevron, mønsterparket/geometriske mønstre på bestilling) samt langstavsparket og planker. Produkterne leveres ubehandlet (U).

JATOBA MASSIV-SERIE is solid flooring manufactured from Hymenaea courbaril (jatoba). The range covers three parquet formats (herringbone, chevron, pattern parquet/geometric patterns made to order) plus long-strip parquet and planks. Products are delivered unfinished (U).

Produktoversigt og dimensioner / Product Overview and Dimensions

| Produkttype / Product type                          | Dimensioner t × b (mm) | Koder / Codes      |
|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| JATOBA MASSIV-SILDEBENSPARKET / Herringbone parquet | 16/20/22 × 65.5/70     | VICA-JATOBA-MSSP-U |
| JATOBA CHEVRON / Chevron parquet (bestilling)       | 15-22 × 65.5-120       | VICA-JATOBA-MCHV-U |
| JATOBA MØNSTERPARKET / Pattern parquet (bestilling) | 15-22 × 65.5-120       | VICA-JATOBA-MMØN-U |
| JATOBA LANGSTAVSPARKET / Long-strip parquet         | 14 × 90                | VICA-JATOBA-MLST-U |
| JATOBA MASSIV-PLANKER / Solid planks                | 20 × 130/140           | VICA-JATOBA-MSP-U  |

Længder (L) oplyses per ordre. Alle dimensioner er nominelle færdighøvlede mål. Dimensioner kryds-checket mod vicawood.dk (15-07-2026). · Lengths (L) stated per order. All dimensions are nominal finished (planed) dimensions. Dimensions cross-checked against vicawood.dk (15-07-2026).

Sortering og biologisk holdbarhed / Grading and Biological Durability

Biologisk holdbarhed er Klasse 3 (moderat holdbart) · DS/EN 350 og gælder kerneved.

| Klasse / Grade | Beskrivelse / Description                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Klasse I       | Rolig, uniform klasse – kvist- og knastfri. Begrænset forekomst af mineral spots. |
| Klasse II      | Karakterfuldt og levende udtryk med naturlig variation i farve og vedstruktur.    |

Overfladebehandling / Surface Treatment

| Variant                     | Behandling / Treatment                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| U – Ubehandlet / Unfinished | Leveres usleben. Overfladebehandling foretages af montør efter |

## Monteringsmetoder / Installation Methods

| Produkttype                                                   | Tilladt monteringsmetode                                                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Parket (Sildebensparket · Chevron · Mønsterparket · Langstav) | Kun fuldlimning på selv bærende undergulv                                    |
| Planker                                                       | Fuldlimning på beton/afretningslag · Skruefastgørelse på spær/pladeundergulv |

*Parketformater må aldrig monteres flydende.*

## Tekniske egenskaber og CE-mærkning / Technical Characteristics and CE Marking

Produkterne er CE-mærkede i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og harmoniseret standard EN 14342:2013.

Ydeevnedeklaration: DoP-JATOBA-001-2026 (ubehandlet, System 4).

*Products are CE marked pursuant to Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and harmonised standard EN 14342:2013. Declaration of Performance: DoP-JATOBA-001-2026 (unfinished, System 4).*

| Egenskab / Characteristic                                      | Erklæret ydeevne / Declared performance                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandreaktion (U – ubehandlet) / Reaction to fire (unfinished) | Efl · EN 14342:2013 Tabel 1, række 4 (CWFT) – gælder alle tykkelser/monteringer         |
| Formaldehydindhold / Formaldehyde content                      | E1 ( $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$ )                                                        |
| Varmeledningseffekt / Thermal conductivity                     | $0.23 \text{ W/(m·K)}$ · EN 14342:2013 Tabel 2 (interpoleret ved $960 \text{ kg/m}^3$ ) |
| Pentachlorophenol / Pentachlorophenol                          | $\leq 5 \text{ ppm}$                                                                    |
| Biologisk holdbarhed / Biological durability                   | Klasse 3 (moderat holdbart) · DS/EN 350                                                 |
| Skridstyrke / Slip resistance                                  | NPD (bestemt af overfladebehandling)                                                    |
| Farlige stoffer / Dangerous substances                         | NPD (ubehandlet – ingen tilsatte kemikalier)                                            |

## Opbevaring og akklimatisering / Storage and Acclimatisation

Opbevares tørt, fladt og frostfrit. Akklimatiseres i montererummet i minimum 48 timer ved 18–22 °C og 35–65 % relativ luftfugtighed inden montage.

*Store dry, flat and frost-free. Acclimatise in the installation room for a minimum of 48 hours at 18–22 °C and 35–65% relative humidity prior to installation.*

## Pleje og vedligehold / Care and Maintenance

Daglig rengøring med tør eller let fugtig moppe. Undgå stående vand. Jatoba er en af verdens hårdeste og tungeste gulvtræsarter. Farven mørkner markant over tid fra lys orange-laks til dyb rødbrun ved lyseksponering.

*Daily cleaning with a dry or lightly damp mop. Avoid standing water.*

## Referencer og dokumentation / References and Documentation

Ydeevnedeklaration DoP-JATOBA-001-2026 · EN 14342:2013 · DS/EN 350 · DS/EN 335

*Declaration of Performance DoP-JATOBA-001-2026 · EN 14342:2013 · DS/EN 350 · DS/EN 335*