

DATABLAD

PRODUCT DATA SHEET

FYRRETRÆ MASSIV PLANKEGULV · SCOTS PINE SOLID FLOORBOARDS

Produktbeskrivelse / Product Description

FYRRETRÆ MASSIV PLANKEGULV er massivt trægulv fremstillet af Pinus sylvestris (fyrretræ/skovfyr) i to oprindelsesvarianter: Pommersk/Märkisch fyr (Tyskland, Østersøregionen) og Nordisk/Skandinavisk skovfyr (Sverige). Begge er langsomvoksende varianter med tæt årringsforløb, hvilket giver højere densitet og hårdhed end gennemsnitlig fyrretræ. Produkterne leveres ubehandlet (U). Kun plankegulv – ingen parketformater findes for fyrretræ.

FYRRETRÆ MASSIV PLANKEGULV is solid flooring manufactured from Pinus sylvestris (Scots pine) in two origin variants: Pomeranian/Märkisch pine (Germany, Baltic region) and Nordic/Scandinavian Scots pine (Sweden). Both are slow-growth variants with dense growth rings, giving higher density and hardness than average Scots pine. Products are delivered unfinished (U). Planks only – no parquet formats exist for pine.

Produktoversigt og dimensioner / Product Overview and Dimensions

Variant	Dimensioner t × b × l	Kode / Code
Pommersk Fyr – Klassiske	30 × 160–180 mm × 2,0–6,0 m	VICA-FYR-POM-30
Pommersk Fyr – Klassiske	32 × 256 mm × 2,0–6,0 m	VICA-FYR-POM-32
Pommersk Fyr – Klassiske	35/40 × 250–350 mm × 2,0–7,0 m	VICA-FYR-POM-3540
Skandinavisk Fyr – Klassiske	20/28/30 × 160–500 mm × 2,0–7,0 m	VICA-FYR-NORD-STD

Dimensioner kryds-checket mod vicawood.dk (15-07-2026). Ingen parket-formater findes for fyrretræ – kun plankegulv. · Dimensions cross-checked against vicawood.dk (15-07-2026). No parquet formats exist for pine – planks only.

Sortering og biologisk holdbarhed / Grading and Biological Durability

Biologisk holdbarhed er Klasse 3–4 (moderat holdbart) · DS/EN 350:2016 Bilag B, Tabel B.1 (Pinus sylvestris) og gælder kerneved for begge oprindelsesvarianter.

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Klasse I	Pommersk: få og mindre kviste, roligt udtryk. Nordisk: prima savfalden kvalitet, rene fasttsiddende kviste, ingen løse kviste/bark/misfarvning.
Klasse II	Pommersk: naturligt knastbillede, harpikslommer, varme toner. Nordisk: levende/døde kviste, harpikslommer og naturlig misfarvning tilladt.

Overfladebehandling / Surface Treatment

Variant	Behandling / Treatment
U – Ubehandlet / Unfinished	Leveres rå til behandling på stedet. Overfladebehandling foretages efter montage.

Monteringsmetoder / Installation Methods

Produkttype	Tilladt monteringsmetode
Planker (Pommersk skarpkantet · Nordisk not/fjeder)	Skruefastgørelse på spær/pladeundergulv · Fuldlimning på stabilt underlag – flydende montering ikke tilladt

Tekniske egenskaber og CE-mærkning / Technical Characteristics and CE Marking

Produkterne er CE-mærkede i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og harmoniseret standard EN 14342:2013.

Ydeevnedeklaration: DoP-FYR-001-2026 (ubehandlet, System 4).

Products are CE marked pursuant to Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and harmonised standard EN 14342:2013. Declaration of Performance: DoP-FYR-001-2026 (unfinished, System 4).

Egenskab / Characteristic	Pommersk Fyr	Nordisk Fyr
Densitet / Density	520–560 kg/m ³	480–530 kg/m ³
Hårdhed (Brinell) / Hardness	2.0–2.2 N/mm ²	1.8–2.0 N/mm ²
Brandreaktion / Reaction to fire	Dfl-s1	Dfl-s1
Formaldehyd / Formaldehyde	E1	E1
Varmeledningsevne / Thermal conductivity	0.13–0.14 W/(m·K)	0.13 W/(m·K)
Biologisk holdbarhed / Biological durability	Klasse 3–4	Klasse 3–4
Pentachlorphenol	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm

Brandklasse Dfl-s1 iht. EN 14342:2013 Tabel 1, artsspecifik række "Solid wood flooring of pine and spruce" (Fyr ≥480 kg/m³, tykkelse ≥14 mm, uden luftspalte) – denne række har forrang for den generelle Efl-regel, da *Pinus sylvestris* er eksplicit navngivet i tabellen. Alle standardhenvisninger: EN 14342:2013 Tabel 1 (brandklasse) · EN 14342:2013 Tabel 2 (varmeledning) · DS/EN 350:2016 Bilag B, Tabel B.1 (biologisk holdbarhed) · EN 717-1 (formaldehyd).

Opbevaring og akklimatisering / Storage and Acclimatisation

Opbevares tørt, fladt og frostfrit. Akklimatiseres i montererummet i minimum 48 timer ved 18–22 °C og 35–65 % relativ luftfugtighed inden montage.

Store dry, flat and frost-free. Acclimatise in the installation room for a minimum of 48 hours at 18–22 °C and 35–65% relative humidity prior to installation.

Pleje og vedligehold / Care and Maintenance

Daglig rengøring med tør eller let fugtig moppe. Undgå stående vand. Kernetræet er rigt på harpiks.

Daily cleaning with a dry or lightly damp mop. Avoid standing water. The heartwood is rich in resin.

Referencer og dokumentation / References and Documentation

Ydeevnedeklaration DoP-FYR-001-2026 · EN 14342:2013 · DS/EN 350:2016 · DS/EN 13629:2020 · DS/EN 335

Declaration of Performance DoP-FYR-001-2026 · EN 14342:2013 · DS/EN 350:2016 · DS/EN 13629:2020 · DS/EN 335