

DATABLAD

PRODUCT DATA SHEET

DOUGLAS MASSIV PLANKEGULV · DOUGLAS FIR SOLID FLOORBOARDS

Produktbeskrivelse / Product Description

DOUGLAS MASSIV PLANKEGULV er massivt trægulv fremstillet af *Pseudotsuga menziesii* (douglasgran), kultiveret i Sydtyskland og Nordfrankrig. Produktet leveres ubehandlet (U) som skarpkantet plank uden not og fjeder, med spor på bagsiden. Findes i tre kvalitetsklasser (X, I, II).

DOUGLAS MASSIV PLANKEGULV is solid flooring manufactured from Pseudotsuga menziesii (Douglas fir), cultivated in Southern Germany and Northern France. The product is delivered unfinished (U) as a square-edged plank with no tongue and groove, grooved underside. Available in three quality grades (X, I, II).

Produktoversigt og dimensioner / Product Overview and Dimensions

Variant	Dimensioner t × b × l	Kode / Code
Klasse X – Kvartskåret	22 × 100 mm × 1,0–6,0 m	VICA-DOUGLAS-MSP-X
Klasse I + II – Standard	22/28/38 × 200–350 mm × 2,0–7,0 m (op til 15 m)	VICA-DOUGLAS-MSP-STD
Klasse I + II – Standard	35 × 350/400 mm × 2,0–5,0 m (op til 7 m)	VICA-DOUGLAS-MSP-STD35

Dimensioner kryds-checket mod vicawood.dk (15-07-2026). Ingen parket-formater findes for Douglas – kun plankegulv. · Dimensions cross-checked against vicawood.dk (15-07-2026). No parquet formats exist for Douglas fir – planks only.

Sortering og biologisk holdbarhed / Grading and Biological Durability

Biologisk holdbarhed er Klasse 3–4 (moderat holdbart) · DS/EN 350:2016 Bilag B, Tabel B.1 og gælder kerneved.

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Klasse X	Kvartskåret – øget dimensionsstabilitet og ray-fleck-struktur.
Klasse I	Select – rolig, ensartet flade med få kviste.
Klasse II	Natur – levende udtryk med naturlige kviste og vedstruktur.

Overfladebehandling / Surface Treatment

Variant	Behandling / Treatment
U – Ubehandlet / Unfinished	Leveres rå til behandling på stedet. Overfladebehandling foretages efter montage.

Monteringsmetoder / Installation Methods

Produkttype	Tilladt monteringsmetode
Planker (skarpkantet, ingen not/fjeder)	Skruefastgørelse på spær/pladeundergulv · Fuldlimning på

Tekniske egenskaber og CE-mærkning / Technical Characteristics and CE Marking

Produktet er CE-mærket i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og harmoniseret standard EN 14342:2013.

Ydeevnedeklaration: DoP-DOUGLAS-001-2026 (ubehandlet, System 4).

The product is CE marked pursuant to Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and harmonised standard EN 14342:2013. Declaration of Performance: DoP-DOUGLAS-001-2026 (unfinished, System 4).

Egenskab / Characteristic	Erklæret ydeevne / Declared performance
Brandreaktion (ubehandlet) / Reaction to fire (unfinished)	Efl · EN 14342:2013 Tabel 1, række 4 (CWFT) – gælder alle tykkelser/monteringer
Formaldehydindhold / Formaldehyde content	E1 ($\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$)
Varmeledningseffekt / Thermal conductivity	0.13–0.14 W/(m·K) · EN 14342:2013 Tabel 2 (interpoleret ved 480–550 kg/m ³)
Pentachlorophenol / Pentachlorophenol	$\leq 5 \text{ ppm}$
Biologisk holdbarhed / Biological durability	Klasse 3–4 · DS/EN 350:2016 Bilag B, Tabel B.1
Skridstyrke / Slip resistance	NPD (bestemt af overfladebehandling)
Farlige stoffer / Dangerous substances	NPD (ubehandlet – ingen tilsatte kemikalier)

Opbevaring og akklimatisering / Storage and Acclimatisation

Opbevares tørt, fladt og frostfrit. Akklimatiseres i montagerummet i minimum 48 timer ved 18–22 °C og 35–65 % relativ luftfugtighed inden montage.

Store dry, flat and frost-free. Acclimatise in the installation room for a minimum of 48 hours at 18–22 °C and 35–65% relative humidity prior to installation.

Pleje og vedligehold / Care and Maintenance

Daglig rengøring med tør eller let fugtig moppe. Undgå stående vand. Douglas kernetræ er rigt på harpiks og har en varm, rødbrun tone der mørkner markant ved lyseksposering.

Daily cleaning with a dry or lightly damp mop. Avoid standing water. Douglas fir heartwood is resin-rich with a warm reddish-brown tone that deepens markedly with light exposure.

Referencer og dokumentation / References and Documentation

Ydeevnedeklaration DoP-DOUGLAS-001-2026 · EN 14342:2013 · DS/EN 350:2016 · DS/EN 13629:2020 · DS/EN 335

Declaration of Performance DoP-DOUGLAS-001-2026 · EN 14342:2013 · DS/EN 350:2016 · DS/EN 13629:2020 · DS/EN 335