

DATABLAD

PRODUCT DATA SHEET

DOUSSIÉ MASSIV-SERIE · DOUSSIE SOLID SERIES

Produktbeskrivelse / Product Description

DOUSSIÉ MASSIV-SERIE er massivt trægulv fremstillet af Afzelia bipindensis / africana / pachyloba / bella (doussié). Serien omfatter tre parketformater (sildebensparket, chevron, mønsterparket/geometriske mønstre på bestilling) samt langstavsparket og planker. Produkterne leveres ubehandlet (U).

DOUSSIÉ MASSIV-SERIE is solid flooring manufactured from Afzelia bipindensis / africana / pachyloba / bella (doussie). The range covers three parquet formats (herringbone, chevron, pattern parquet/geometric patterns made to order) plus long-strip parquet and planks. Products are delivered unfinished (U).

Produktoversigt og dimensioner / Product Overview and Dimensions

Produkttype / Product type	Dimensioner t × b (mm)	Koder / Codes
DOUSSIÉ MASSIV-SILDEBENSPARKET / Herringbone parquet	16/20/22 × 65.5/70	VICA-DOUSSIE-MSSP-U
DOUSSIÉ CHEVRON / Chevron parquet (bestilling)	15-22 × 65.5-120	VICA-DOUSSIE-MCHV-U
DOUSSIÉ MØNSTERPARKET / Pattern parquet (bestilling)	15-22 × 65.5-120	VICA-DOUSSIE-MMØN-U
DOUSSIÉ LANGSTAVSPARKET / Long-strip parquet	14 × 90	VICA-DOUSSIE-MLST-U
DOUSSIÉ MASSIV-PLANKER / Solid planks	20 × 130/140	VICA-DOUSSIE-MSP-U

Længder (L) oplyses per ordre. Alle dimensioner er nominelle færdighøvlede mål. Dimensioner kryds-checket mod vicawood.dk (15-07-2026). · Lengths (L) stated per order. All dimensions are nominal finished (planed) dimensions. Dimensions cross-checked against vicawood.dk (15-07-2026).

Sortering og biologisk holdbarhed / Grading and Biological Durability

Biologisk holdbarhed er Klasse 1 (meget holdbart) · DS/EN 350 og gælder kerneved.

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Klasse I	Rolig, uniform klasse – kvist- og knastfri. Begrænset forekomst af mineral spots.

Overfladebehandling / Surface Treatment

Variant	Behandling / Treatment
U – Ubehandlet / Unfinished	Leveres usleben. Overfladebehandling foretages af montør efter montage.

Monteringsmetoder / Installation Methods

Produkttype	Tilladt monteringsmetode
Parket (Sildebensparket · Chevron · Mønsterparket · Langstav)	Kun fuldlimning på selvbærende undergulv
Planker	Fuldlimning på beton/afretningslag · Skruefastgørelse på spær/pladeundergulv

Parketformater må aldrig monteres flydende.

Tekniske egenskaber og CE-mærkning / Technical Characteristics and CE Marking

Produkterne er CE-mærkede i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og harmoniseret standard EN 14342:2013. Ydeevnedeklaration: DoP-DOUSSIE-001-2026 (ubehandlet, System 4).

Products are CE marked pursuant to Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and harmonised standard EN 14342:2013. Declaration of Performance: DoP-DOUSSIE-001-2026 (unfinished, System 4).

Egenskab / Characteristic	Erklæret ydeevne / Declared performance
Brandreaktion (U – ubehandlet) / Reaction to fire (unfinished)	Efl · EN 14342:2013 Tabel 1, række 4 (CWFT) – gælder alle tykkelser/monteringer
Formaldehydindhold / Formaldehyde content	E1 ($\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$)
Varmeledningseffekt / Thermal conductivity	0.20 W/(m·K) · EN 14342:2013 Tabel 2 (interpoleret ved 820 kg/m^3)
Pentachlorophenol / Pentachlorophenol	$\leq 5 \text{ ppm}$
Biologisk holdbarhed / Biological durability	Klasse 1 (meget holdbart) · DS/EN 350
Skridstyrke / Slip resistance	NPD (bestemt af overfladebehandling)
Farlige stoffer / Dangerous substances	NPD (ubehandlet – ingen tilsatte kemikalier)

Opbevaring og akklimatisering / Storage and Acclimatisation

Opbevares tørt, fladt og frostfrit. Akklimatiseres i montererummet i minimum 48 timer ved 18–22 °C og 35–65 % relativ luftfugtighed inden montage.

Store dry, flat and frost-free. Acclimatise in the installation room for a minimum of 48 hours at 18–22 °C and 35–65% relative humidity prior to installation.

Pleje og vedligehold / Care and Maintenance

Daglig rengøring med tør eller let fugtig moppe. Undgå stående vand. Doussié er en af de hårdeste og mest holdbare tropiske træsorter. Det olierige kernetræ er naturligt meget resistent mod svampe, insekter og fugt. OBS: CITES Appendix II – handel kræver gyldige eksport-/importtilladelser.

Daily cleaning with a dry or lightly damp mop. Avoid standing water.

Referencer og dokumentation / References and Documentation

Ydeevnedeklaration DoP-DOUSSIE-001-2026 · EN 14342:2013 · DS/EN 350 · DS/EN 335

Declaration of Performance DoP-DOUSSIE-001-2026 · EN 14342:2013 · DS/EN 350 · DS/EN 335