

DATABLAD

PRODUCT DATA SHEET

CORE ASK SERIE, 2-LAG / ASH CORE SERIES, 2-LAYER

Produktbeskrivelse / Product Description

CORE ASK SERIE (2-lag) omfatter Sildebensparket, Chevron, Langstavsparket, Versailles og Mønsterparket i 2-lags krydslimet konstruktion med 100% ask (*Fraxinus excelsior/americana*) gennem begge lag - massivt ask-toplag (slidlag) og ask-bagside (op til 70% upcyclet træ). Produkterne leveres ubehandlet (U) eller fabriksbehandlet med Osmo UV Polyx-Oil (T).

CORE ASH SERIES (2-layer) comprises Herringbone, Chevron, Long-strip, Versailles and Pattern parquet in 2-layer cross-laminated construction with 100% ash (*Fraxinus excelsior/americana*) throughout both layers - solid ash wear layer and ash backing (up to 70% upcycled wood). The products are delivered unfinished (U) or factory-finished with Osmo UV Polyx-Oil (T).

Produktoversigt og dimensioner / Product Overview and Dimensions

Format	Dimensioner t/slidlæg x b x l	Kode / Code
Sildebensparket	16/6 mm x 65,5 mm; 20/6 mm x 70 mm x 393/420/458,5/490 mm	VICA-CORE-ASK-SSP
Chevron (30/35/45 grader)	16/6 og 20/6 mm x 80-120 mm x 510-800 mm	VICA-CORE-ASK-CHV
Langstavsparket	16/6 mm x 65,5 mm; 20/6 mm x 90 mm x 500-1500 mm	VICA-CORE-ASK-LST
Versailles panel	20/6 mm - panelstørrelse efter bestilling	VICA-CORE-ASK-VER
Mønsterparket	16/6 og 20/6 mm - efter bestilling	VICA-CORE-ASK-MON

Dimensioner kryds-checket mod vicawood.dk/gulve/core (17-07-2026). Versailles og Mønsterparket har ingen fast publiceret dimension for Ask (til forskel fra Eg Versailles, hvor 765x765/980x980 mm er publiceret) - størrelse fastlægges ved bestilling. Suffiks -U (ubehandlet) / -T (Osmo-behandlet) tilføjes produktkode efter overfladevalg.

Sortering / Grading

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Select	Kvistfri eller meget fine sunde kviste. Roligt, ensartet udtryk.
Natur	Sunde kviste, naturlig variation i farve og struktur, inkl. brunkerne.

Ingen Rustik-klasse for CORE Ask (kun Select og Natur publiceret på vicawood.dk/gulve/core).

Opbygning / Construction

2-lags krydslimet konstruktion: massivt ask-slidlæg ($\geq 2,5$ mm, typisk 6 mm) limet til en ask-bagside (op til 70% upcyclet træ). Lagene bindes med Kleiberit-lim (PVAc D3/D4 iht. DIN/EN 204, eller 1K-PUR-lim). Limbindingskvalitet iht. DS/EN 17456.

2-layer cross-laminated construction: solid ash wear layer (≥ 2.5 mm, typically 6 mm) bonded to an ash backing (up to 70% upcycled wood). Layers are bonded with Kleiberit adhesive (PVAc D3/D4 per DIN/EN 204, or 1K-PUR adhesive). Bonding quality per DS/EN 17456.

Overfladebehandling / Surface Treatment

Variant	Behandling / Treatment
U - Ubehandlet / Unfinished	Leveres usleben. Overfladebehandling foretages af montør efter montage.
T - Behandlet / Finished	Fabriksbehandlet med Osmo UV Polyx-Oil (art. 5134/5160/5164/5814). UV-hærdet hårdvoksolie. Formaldehydfri.

Monteringsmetoder / Installation Methods

Alle formater i denne serie (parketformater) monteres udelukkende med fuldlimning på selv bærende, tørt og stabilt undergulv. Flydende montering er ikke tilladt for parketformater.

All formats in this series (parquet formats) are installed exclusively by full-glue bonding on a self-supporting, dry and stable subfloor. Floating installation is not permitted for parquet formats.

Tekniske egenskaber og CE-mærkning / Technical Characteristics and CE Marking

Produkterne er CE-mærket i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og harmoniseret standard EN 14342:2013. Konstruktions- og dimensionskrav iht. DS/EN 13489:2023. Ydeevnedeklaration: DoP-CORE-ASK-002-2026 (System 4).

The products are CE marked pursuant to Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and harmonised standard EN 14342:2013. Construction and dimensional requirements per DS/EN 13489:2023. Declaration of Performance: DoP-CORE-ASK-002-2026 (System 4).

Egenskab / Characteristic	Erklæret ydeevne / Declared performance
Brandreaktion (U) / Reaction to fire (U)	Efl (CWFT) * EN 14342:2013 Tabel 1 (generel regel - ask ikke navngivet i den artsspecifikke uklædte multilag-række, som kun gælder eg)
Brandreaktion (T) / Reaction to fire (T)	Dfl-s1 (CWFT) * EN 14342:2013 Tabel 1 ("...surface coating and not specified above" - generel ikke-eg-række, 500 kg/m ³)
Formaldehyd (U) / Formaldehyde (U)	E1 - repræsentativ 0,0054 mg/m ³ (cert. A4279/6, EN 717-1, ikke askespecifik)
Formaldehyd (T) / Formaldehyde (T)	E1 - repræsentativ 0,0037 mg/m ³ (cert. A4279/5, EN 717-1, ikke askespecifik)
Varmeledningseffekt / Thermal conductivity	0,16 W/(m*K) * EN 14342:2013 Tabel 2 (ved 670 kg/m ³ toplag)
Pentachlorophenol / Pentachlorophenol	<=5 ppm
Skridstyrke / Slip resistance	NPD (U: bestemt af overfladebehandling / T: afventer prøvning)
Farlige stoffer / Dangerous substances	Se SDS Osmo UV Polyx-Oil / Se SDS Kleiberit-lim

Opbevaring og akklimatisering / Storage and Acclimatisation

Opbevares tørt, fladt og frostfrit. Akklimatiseres i montererummet i minimum 48 timer ved 18-22 grader C og 35-65% relativ luftfugtighed inden montage.

Store dry, flat and frost-free. Acclimatise in the installation room for a minimum of 48 hours at 18-22 degrees C and 35-65% relative humidity prior to installation.

Pleje og vedligehold / Care and Maintenance

Daglig rengøring med tør eller let fugtig moppe. Undgå stående vand. Behandlet variant (T): efterbehandles med Osmo Polyx-Oil Maintenance iht. Osmos anvisninger.

Daily cleaning with a dry or lightly damp mop. Avoid standing water. Finished variant (T): re-treat with Osmo Polyx-Oil Maintenance following Osmo's instructions.

Referencer og dokumentation / References and Documentation

Ydeevnedeklaration DoP-CORE-ASK-002-2026 * DS/EN 14342:2013 * DS/EN 13489:2023 * DS/EN 17456 * DS/EN 1534 * DS/EN 13183-1 * Osmo UV Polyx-Oil SDS (art. 5134/5160/5164/5814) * Kleiberit lim-SDS * Certifikater A4279/5-6, UkrKhimAnaliz (formaldehyd, EN 717-1, ikke askespecifik - se DoP punkt 7)

Declaration of Performance DoP-CORE-ASK-002-2026 * DS/EN 14342:2013 * DS/EN 13489:2023 * DS/EN 17456 * DS/EN 1534 * DS/EN 13183-1 * Osmo UV Polyx-Oil SDS (art. 5134/5160/5164/5814) * Kleiberit adhesive SDS * Certificates A4279/5-6, UkrKhimAnaliz (formaldehyde, EN 717-1, not ash-specific - see DoP clause 7)