

YDEEVNEDEKLARATION

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. DoP-EG-001-2026 · EG MASSIV-SERIE (UBEHANDLET)

Dækker: sildebensparket · chevronparket · mønsterparket · Versailles · langstav · planker 15/20 mm · brede planker 22/30 mm

1. Unik identifikationskode for produkttypen / Unique identification code of the product type

Produkttype / Product type	EG MASSIV-SERIE, ubehandlet (Solid oak flooring/parquet, unfinished)
Koder / Codes	VICA-EG-MSSP-U · VICA-EG-MCHV-U · VICA-EG-MMØN-U · VICA-EG-MVER-U · VICA-EG-MLST-U · VICA-EG-MSP-U · VICA-EG-MSBP-U
Harmoniseret standard / Harmonised standard	EN 14342:2013

2. Tilsigtet anvendelse / Intended use

Massivt egetræs gulv og -parket til indendørs brug i beboelses- og erhvervsbygninger. Parketformater udelukkende til fuldlimning på selv bærende undergulv; planker til fuldlimning, flydende montage eller bærende gulvkonstruktion (jf. produktspecifik TYD). Leveres ubehandlet; overfladebehandling udføres efter montage.

Solid oak flooring and parquet for indoor use in residential and commercial buildings. Parquet formats for full-glue installation on self-supporting subfloors only; planks for full-glue, floating or structural floor installation (see product-specific TYD). Delivered unfinished; surface treatment applied after installation.

3. Fabrikant / Manufacturer

Virksomhed / Company	VICA WOOD ApS
Adresse / Address	Bernstorffsvej 67 · 2900 Hellerup · Danmark
CVR-nr. / VAT No.	30274105
Kontakt / Contact	ca@vicawood.dk · +45 24 67 46 94
Web / Web	www.vicawood.dk

4. Bemyndiget repræsentant / Authorised representative

Ikke relevant / Not applicable

5. System til vurdering og verifikation af konstansen af ydeevnen (AVCP) / System of assessment and verification of constancy of performance

Brandreaktion (CWFT, uden prøvning) / Fire performance	System 4
Øvrige egenskaber / Other characteristics	System 4

6. Harmoniseret teknisk specifikation / Harmonised technical specification

EN 14342:2013 – Trægulve – Karakteristika, overensstemmelsesvurdering og mærkning / Wood flooring – Characteristics, evaluation of conformity and marking

7. Anmeldt organ / Notified body

Ikke relevant for disse produkter – brandklassen er fastsat uden prøvning (CWFT) iht. EN 14342:2013 Tabel 1. Eg (Quercus) er eksplicit navngivet i tabellens række "Solid flooring of beech, oak, pine or spruce": min. densitet 700 kg/m³ (eg), min. tykkelse 20 mm, med/uden luftspalte → Dfl-s1. Denne artsspecifikke række gælder for planker ≥20 mm (planke 20 mm-format, brede planker 22/30 mm), som opfylder både densitets- og tykkelseskravet. For de øvrige formater i denne DoP-gruppe (parket, Versailles, langstav, planke 15 mm) er tykkelsen under 20 mm-tærsklen eller den art-specifikke parket-tærskel (720 kg/m³) ikke nået (deklareret densitet 700 kg/m³), hvorfor disse forbliver under den generelle regel (min. densitet 400 kg/m³, min. tykkelse 6 mm, alle anvendelsesforhold → Efl). Der er intet notificeret organ involveret for nogen af formaterne – begge klassificeringer er CWFT-bestemmelser uden prøvning.

Not applicable for these products – the fire class is established without testing (CWFT) per EN 14342:2013 Table 1. Oak (Quercus) is explicitly named in the table row "Solid flooring of beech, oak, pine or spruce": min. density 700 kg/m³ (oak), min. thickness 20 mm, with or without air gap → Dfl-s1. This species-specific row applies to planks ≥20 mm (20 mm plank format, wide planks 22/30 mm), which meet both the density and thickness requirements. For the other formats in this DoP group (parquet, Versailles, long-strip, 15 mm plank) the thickness is below the 20 mm threshold or the species-specific parquet threshold (720 kg/m³) is not reached (declared density 700 kg/m³), so these remain under the general rule (min. density 400 kg/m³, min. thickness 6 mm, all end-use conditions → Efl). No notified body is involved for either classification – both are CWFT determinations without testing.

8. Erklæret ydeevne / Declared performance

Væsentlige egenskaber i henhold til EN 14342:

Essential characteristics according to EN 14342:

Egenskab / Characteristic	Ydelse / Performance	Standard
Brandreaktion – parket/Versailles/langstav/planke 15 mm / Reaction to fire	Efl (CWFT, ingen prøvning)	EN 14342:2013 Tabel 1 (generel regel) · EN 13501-1
Brandreaktion – planke 20 mm og brede planker 22/30 mm / Reaction to fire	Dfl-s1 (CWFT, ingen prøvning)	EN 14342:2013 Tabel 1 ("Solid flooring of beech, oak, pine or spruce" – eg ≥700 kg/m ³ , ≥20 mm) · EN 13501-1
Formaldehydindhold / Formaldehyde content	E1 (≤ 0.1 ppm)	EN 717-1
Biologisk holdbarhed (kerneved) / Biological durability (heartwood)	Klasse 2 / Class 2	DS/EN 350-2
Varmedledningsevne / Thermal conductivity	0.17 W/(m·K)	EN 14342:2013 Tabel 2
Pentachlorophenolindhold / Pentachlorophenol content	≤ 5 ppm	EN 14342
Glidemodstand / Slip resistance	NPD (ubehandlet)	–
Indhold af farlige stoffer / Release of dangerous substances	Se SDS / See SDS	–

Den erklærede holdbarhedsklasse 2 gælder egetræets kerneved. Splintved (yderste, lyse vedlag) har altid holdbarhedsklasse 5 (ikke holdbart), uanset træsort. Dette er relevant for sorteringer i denne DoP-gruppe der tillader splintved (Klasse III – Rustik / RUSTIK), hvor holdbarhedsdeklarationen skal forstås som gældende kerneveddet, ikke nødvendigvis hele det leverede element. · The declared durability class 2 applies to the oak's heartwood. Sapwood (outer, pale layer) always has durability class 5 (not durable), regardless of species. This is relevant for grades in this DoP group that permit sapwood (Klasse III – Rustik / RUSTIK), where the durability declaration should be understood as applying to the heartwood, not necessarily the entire delivered element.

Brandklasse rettet 2026-07-15: planker ≥ 20 mm (20 mm-format samt brede planker 22/30 mm) er rettet fra tidligere Efl til korrekt Dfl-s1, da eg (Quercus) er eksplicit navngivet i EN 14342:2013 Tabel 1 med en artsspecifik tærskel (≥ 700 kg/m³, ≥ 20 mm) der har forrang for den generelle Efl-regel. Øvrige formater (parket, Versailles, langstav, planke 15 mm) forbliver korrekt Efl. · Fire class corrected 2026-07-15: planks ≥ 20 mm (20 mm format and wide planks 22/30 mm) corrected from previous Efl to correct Dfl-s1, as oak (Quercus) is explicitly named in EN 14342:2013 Table 1 with a species-specific threshold (≥ 700 kg/m³, ≥ 20 mm) that takes precedence over the general Efl rule. Other formats (parquet, Versailles, long-strip, 15 mm plank) remain correctly Efl.

Standardhenvisning opdateret 2026-07-15: DS/EN 14342:2013 (4. udgave, 2013-08-16) er den gældende harmoniserede standard og erstatter DS/EN 14342+A1:2008, jf. standardens nationale forord. Alle henvisninger til "EN 14342:2005+A1:2008" i dette dokument er opdateret til "EN 14342:2013". · Standard reference updated 2026-07-15: DS/EN 14342:2013 (4th edition, 2013-08-16) is the current harmonised standard and replaces DS/EN 14342+A1:2008, per the standard's national foreword. All references to "EN 14342:2005+A1:2008" in this document have been updated to "EN 14342:2013".

9. Underskrevet for og på vegne af fabrikanten / Signed for and on behalf of the manufacturer

Sted og dato / Place and date	Hellerup, 2026
Navn og stilling / Name and function	Carsten Obel · Direktør / Managing Director
VICA WOOD ApS	CVR 30274105

Denne deklaration udstedes på fabrikantens eneansvar. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Alle mål og specifikationer er vejledende og kan ændres uden varsel · All dimensions and specifications are indicative and subject to change without notice

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og EN 14342:2013 · In accordance with Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and EN 14342:2013