

TEKNISK YDEEVNE DATABLAD

TECHNICAL PERFORMANCE DATA SHEET

ASK MASSIV-MØNSTERPARKET (GEOMETRISKE MØNSTRE) / ASH SOLID PATTERN PARQUET

TEKNISKE YDEEVNEDATA / TECHNICAL PERFORMANCE DATA

Træsart / Wood species	Europæisk asketræ (Fraxinus excelsior)
Opbygning / Construction	Massiv stavparket – not og fjeder (T&G) · geometrisk mønster efter specifikation
Overfladebehandling / Surface treatment	Ubehandlet / Unfinished
Densitet / Density	670 kg/m ³ (gennemsnit / average)
Hårdhed (Brinell) / Hardness	4.0 N/mm ²
Brandklasse / Fire classification	Dfl-s1 · EN 14342:2013 Tabel 1 ("Solid (one layer) parquet of oak, maple and ash" – artsspecifik række, Ask ≥650 kg/m ³ · tykkelse ≥8 mm · fuldlimet på substrat mindst Klasse D-s2,d0)
Formaldehyd / Formaldehyde	E1 Class · EN 14342
Biologisk holdbarhed / Biological durability	Klasse 5 · DS/EN 350-2 (servicekl. EN 335)
Varmeledningseffekt / Thermal conductivity	0.16 W/(m·K) · EN 14342:2013 Tabel 2 (interpoleret ved 670 kg/m ³)
Pentachlorphenol	≤ 5 ppm
Træfugtighed / Wood moisture content	9 % ± 2
Produktionstolerance / Manufacturing tolerance	Tykkelse ±0.2 mm · Bredde ±0.5 mm · Længde ±0.5 mm · DS/EN 13226:2024 Tabel 11 (generel elementtolerance)
Omslibning / Re-sanding	Ja / Yes
Gulvvarme – maks. overfladetemperatur	27 °C (maks. 1–2 °C/døgn)
Montering / Installation	Kun fuldlimning på selv bærende undergulv – flydende ikke tilladt
CE-mærkning / CE marking	CE-mærket ihht. EN 14342 · CPR (EU) 305/2011

DIMENSIONER / DIMENSIONS

Tykkelse / Thickness	Bredde / Width	Længde / Length
15–20 mm	65.5–120 mm	Efter mønster / per pattern design

Geometriske mønstre produceres på bestilling ud fra kundens tegning/specifikation ('Sender mønster på mail' – vicawood.dk). Kontakt VICA WOOD ApS for tilbud.

CERTIFICERING & BÆREDYGTIGHED / CERTIFICATION & SUSTAINABILITY

CE-MÆRKNING	CE-mærket ihht. EN 14342 og Byggevareforordningen (EU) nr.
-------------	--

	305/2011.
EUDR	Fuldt EUDR-aligned (Forordning (EU) 2023/1115). Geografisk sporbar forsyningskæde.
FSC / PEFC	FSC eller PEFC-certificeret på forespørgsel. Ansvarlig skovdrift.
EPD	Under udarbejdelse ihht. EN 15804.
BREEAM · DGNB · LEED · SVANEMÆRKET	Sporbarhed, CE-mærkning, FSC/PEFC og kommende EPD understøtter point under disse ordninger.

ASKETRÆSKLASSIFICERING / ASH GRADING

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Klasse I	Rolig, uniform klasse – kvist- og knastfri. Perlekviste Ø5 mm tillades i begrænset omfang. Brunkerne ikke tilladt.
Klasse II	Levende, karakterfuld klasse med kviste og naturlige farvespil, inkl. brunkerne.

Biologisk holdbarhed (Klasse 5 · DS/EN 350-2) gælder både kerne- og splintved for asketræ.

Alle mål og specifikationer er vejledende og kan ændres uden varsel · All dimensions and specifications are indicative and subject to change without notice