

# TEKNISK YDEEVNE DATABLAD

## TECHNICAL PERFORMANCE DATA SHEET

ASK MASSIV PLANKEGULV – XL / ASH SOLID FLOORBOARDS – XL

### TEKNISKE YDEEVNEDATA / TECHNICAL PERFORMANCE DATA

|                                                |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Træsart / Wood species                         | Europæisk asketræ (Fraxinus excelsior)                                                                                                        |
| Densitet / Density                             | 670 kg/m <sup>3</sup> (gennemsnit / average)                                                                                                  |
| Hårdhed (Brinell) / Hardness                   | 4.0                                                                                                                                           |
| Brandklasse / Fire classification              | Efl · EN 14342:2013 Tabel 1 (CWFT, ingen prøvning)                                                                                            |
| Formaldehyd / Formaldehyde                     | E1 Class · EN 14342                                                                                                                           |
| Biologisk holdbarhed / Biological durability   | Klasse 5 · DS/EN 350-2 (servicekl. EN 335)                                                                                                    |
| Varmeledningseffekt / Thermal conductivity     | 0.16 W/(m·K) · EN 14342:2013 Tabel 2 (interpoleret ved 670 kg/m <sup>3</sup> )                                                                |
| Pentachlorphenol                               | ≤ 5 ppm                                                                                                                                       |
| Træfugtighed / Wood moisture content           | 9 % ± 2                                                                                                                                       |
| Produktionstolerance / Manufacturing tolerance | Længde ±2,0 mm · Bredde ±1,0 mm · Tykkelse ±1,0 mm · Lipning ≤0,3 mm · Cupping ≤0,7 % · DS/EN 13629:2020 Tabel 6 (ubehandlet individuel bræt) |
| Gulvvarme – maks. overfladetemperatur          | 27 °C (maks. 1–2 °C/døgn)                                                                                                                     |
| Montering / Installation                       | Fuldlimning på beton/afretningslag · Skrufastgørelse på spær/pladeundergulv                                                                   |
| CE-mærkning / CE marking                       | CE-mærket ihht. EN 14342 · CPR (EU) 305/2011                                                                                                  |

### DIMENSIONER / DIMENSIONS

| Tykkelse / Thickness | Bredde / Width           | Længde / Length |
|----------------------|--------------------------|-----------------|
| 30 mm                | 180 / 200 / 220 / 250 mm | 1,0–5,0 m       |

### CERTIFICERING & BÆREDYGTIGHED / CERTIFICATION & SUSTAINABILITY

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CE-MÆRKNING                        | CE-mærket ihht. EN 14342 og Byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011.               |
| EUDR                               | Fuldt EUDR-aligned (Forordning (EU) 2023/1115). Geografisk sporbar forsyningskæde. |
| FSC / PEFC                         | FSC eller PEFC-certificeret på forespørgsel. Ansvarlig skovdrift.                  |
| EPD                                | Under udarbejdelse ihht. EN 15804.                                                 |
| BREEAM · DGNB · LEED · SVANEMÆRKET | Sporbarhed, CE-mærkning, FSC/PEFC og kommende EPD                                  |

understøtter point under disse ordninger.

## ASKETRÆSKLASSIFICERING / ASH GRADING

| Klasse / Grade | Beskrivelse / Description                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Klasse I       | Uden brunkerne. Rolig, ensartet farve og vedstruktur.                        |
| Klasse II      | Med brunkerne og mindre knaster. Naturlig farve og vedstruktur med karakter. |

*Biologisk holdbarhed (Klasse 5 · DS/EN 350-2) gælder både kerne- og splintved for asketræ.*

*Alle mål og specifikationer er vejledende og kan ændres uden varsel · All dimensions and specifications are indicative and subject to change without notice*