

TEKNISK YDEEVNE DATABLAD

TECHNICAL PERFORMANCE DATA SHEET

CORE ASK PLANKEGULV, 3-LAG / ASH CORE FLOORBOARDS, 3-LAYER

TEKNISKE YDEEVNEDATA / TECHNICAL PERFORMANCE DATA

Træsart / Wood species	Ask - Fraxinus excelsior / Fraxinus americana
Oprindelse / Origin	Kontinental og nordamerikansk oprindelse * Europæisk produktion
Opbygning / Construction	3-lag krydslimet konstruktion (CORE 3-lag) - 100% ask gennem alle lag (toplag, kerne og bagside) - not/fjeder eller låsesystem iht. DS/EN 13489:2023 pkt. 4.1.1
Toplag / Wear layer	Massiv ask, $\geq 2,5$ mm (proces-tolerance $\pm 0,2$ mm, aldrig $< 2,5$ mm)
Lim mellem lag / Inter-layer adhesive	Kleiberit-lim (PVAc D3/D4 iht. DIN/EN 204, eller 1K-PUR) - se separat lim-sikkerhedsdatablad
Overfladebehandling / Surface treatment	U - Ubehandlet, eller T - fabriksbehandlet med Osmo UV Polyx-Oil
Densitet (toplag) / Density (wear layer)	670 kg/m ³ (gennemsnit for massiv ask / average for solid ash)
Hårdhed toplag (Brinell) / Wear layer hardness	4.0 N/mm ² * DS/EN 1534
Brandklasse / Fire classification	Efl - EN 14342:2013 Tabel 1 (CWFT, ingen prøvning - generel regel; ingen artsspecifik "Wood flooring" (planke)-række for flerlags/krydslimet konstruktion findes i tabellen, gælder uanset træsort)
Formaldehyd (U - ubehandlet) / Formaldehyde (U - unfinished)	E1 ($\leq 0,1$ mg/m ³ iht. EN 717-1-klasse) - ingen askespecifik boardniveau-måling foreligger. Baseret på samme produktionsproces, lim (Kleiberit PVAc/1K-PUR) og fabrik som CORE Eg-serien, hvor sammenlignelige 3-lags målinger viser 0,0011 mg/m ³ (cert. A4279/2, UkrKhimAnaliz, EN 717-1). Emission styres primært af limsystemet, ikke træarten - værdien betragtes derfor som repræsentativ, men er IKKE en direkte askespecifik prøvning.
Formaldehyd (T - Osmo-behandlet) / Formaldehyde (T - Osmo-finished)	E1 ($\leq 0,1$ mg/m ³) - Osmo UV Polyx-Oil er formaldehydfri (produkt-SDS). Sammenlignelige boardniveau-målinger på 2-lags egekonstruktion med Osmo-behandling (samme fabrik/proces): 0,0006-0,0020 mg/m ³ (certifikater A4279-1, A4279-3, UkrKhimAnaliz, EN 717-1) - ikke en askespecifik måling.
Limbindingskvalitet / Bonding quality	Delaminering efter ældningsbehandling 1: middelværdi $\leq 1\%$, enkeltværdier $\leq 5\%$ * DS/EN 17456
Træfugtighed ved levering / Wood moisture content at delivery	5-9% * DS/EN 13183-1 (ovntørningsmetode)
Produktionstolerance / Manufacturing tolerance	Toplag/slidlæg tykkelse $\geq 2,5$ mm * Længde-afvigelse $\pm 0,1\%$ * Bredde-afvigelse $\pm 0,2$ mm * Lipning $\leq 0,2$ mm * Retvinklethed $\leq 0,2\%$ af bredde ($\leq 0,1\%$ ved bredde ≤ 90 mm og

	længde<=700mm) * Cupping <=0,2% af bredde (<=0,3% ved bredde<=90mm og længde<=700mm) * Spring <=0,1% af længde * DS/EN 13489:2023 Tabel 1
Gulvvarme - maks. overfladetemperatur	27 grader C (maks. 1-2 grader C/døgn)
Indeklima - relativ fugtighed	Optimal 45-55% * Tilladt 35-65%
Montering / Installation	Flydende montage eller fuldlimning på stabilt, plant undergulv iht. leverandørens montagevejledning
CE-mærkning / CE marking	CE-mærket iht. EN 14342:2013 * CPR (EU) 305/2011

DIMENSIONER / DIMENSIONS

Variant	Tykkelse (total/slidlæg)	Bredde	Længde
Standard	20/6 mm	140-180 mm	1,5-3,0 m, op til 5,0 m

Dimensioner kryds-checket mod vicawood.dk/gulve/core (17-07-2026). CORE Ask Plankegulv findes i eet publiceret dimensionsformat (i modsætning til CORE Eg, hvor tre breddevarianter - Standard/Smal/Bred - er publiceret). Tykkelsesnotation total/slidlæg (fx 20/6 mm = 20 mm total planketykkelse, 6 mm massivt ask-slidlæg). * Dimensions cross-checked against vicawood.dk/gulve/core (17-07-2026). CORE Ash Floorboards is published in a single dimension format (unlike CORE Oak, where three width variants - Standard/Narrow/Wide - are published). Thickness notation total/wear-layer (e.g. 20/6 mm = 20 mm total plank thickness, 6 mm solid ash wear layer).

SORTERING / GRADING

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Select	Kvistfri eller meget fine sunde kviste. Roligt, ensartet udtryk.
Natur	Sunde kviste, naturlig variation i farve og struktur, inkl. brunkerne.

Ingen Rustik-klasse for CORE Ask (kun Select og Natur er publiceret på vicawood.dk/gulve/core). * No Rustic grade for CORE Ash (only Select and Natur are published on vicawood.dk/gulve/core).

CERTIFICERING & BÆREDYGTIGHED / CERTIFICATION & SUSTAINABILITY

CE-MÆRKNING	CE-mærket iht. EN 14342:2013 og Byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011.
EUDR	Fuldt EUDR-aligned (Forordning (EU) 2023/1115). Geografisk sporbar forsyningskæde.
Genanvendt træ / Recycled wood	Op til 70% upcyclet træ i kerne-/baglag.
FSC / PEFC	FSC eller PEFC-certificeret på forespørgsel.

Alle mål og specifikationer er vejledende og kan ændres uden varsel * All dimensions and specifications are indicative and subject to change without notice