

TEKNISK YDEEVNE DATABLAD

TECHNICAL PERFORMANCE DATA SHEET

CORE EG VERSAILLES PANEL, 2-LAG / OAK CORE VERSAILLES PANEL, 2-LAYER

TEKNISKE YDEEVNEDATA / TECHNICAL PERFORMANCE DATA

Træsart / Wood species	Eg - Quercus robur / Quercus petraea
Opbygning / Construction	2-lag krydslimet konstruktion (CORE 2-lag) - 100% eg gennem begge lag (toplag og bagside, op til 70% upcyclet træ i baglag) - fuldlimet montering
Lim mellem lag / Inter-layer adhesive	Kleiberit-lim (PVAc D3/D4 iht. DIN/EN 204, eller 1K-PUR)
Overfladebehandling / Surface treatment	U - Ubehandlet, eller T - fabriksbehandlet med Osmo UV Polyx-Oil
Densitet (toplag) / Density (wear layer)	700 kg/m3 (gennemsnit for massivt eg / average for solid oak)
Hårdhed toplag (Brinell) / Wear layer hardness	3.7 N/mm2 * DS/EN 1534
Brandklasse (U - ubehandlet) / Fire class (U - unfinished)	Dfl-s1 - EN 14342:2013 Tabel 1 ("Multilayer parquet with oak top layer, at least 3,5 mm" - 550 kg/m3, >=15 mm, uden luftspalte underneath)
Brandklasse (T - Osmo-behandlet) / Fire class (T - Osmo-finished)	Cfl-s1 - EN 14342:2013 Tabel 1 ("Multilayer parquet with a top layer of oak of at least 5 mm ...with surface coating" - 650 kg/m3 (toplag), >=10 mm limet til substrat eller >=14 mm med/uden luftspalte)
Formaldehyd (U) / Formaldehyde (U)	E1 - målt 0,0054 mg/m3 (2-lags egeparket, ubehandlet, 16x70x490mm, cert. A4279/6, UkrKhimAnaliz, EN 717-1)
Formaldehyd (T) / Formaldehyde (T)	E1 - målt 0,0037 mg/m3 (2-lags egeparket med Osmo UV Polyx-Oil, samme dimension, cert. A4279/5, UkrKhimAnaliz, EN 717-1)
Limbindingskvalitet / Bonding quality	Delaminering efter ældning 1: middel <=1%, enkeltværdier <=5% * DS/EN 17456
Træfugtighed ved levering / Moisture content at delivery	5-9% * DS/EN 13183-1
Produktionstolerance / Manufacturing tolerance	Toplag >=2,5 mm * Længde-afvigelse +/-0,1% * Bredde-afvigelse +/-0,2 mm * Lipning <=0,2 mm * Retvinklethed <=0,2% af bredde (<=0,1% ved bredde<=90mm/længde<=700mm) * Cupping <=0,2% af bredde (<=0,3% ved små formater) * Spring <=0,1% af længde * DS/EN 13489:2023 Tabel 1
Gulvvarme - maks. overfladetemperatur	27 grader C (maks. 1-2 grader C/døgn)
Indeklima - relativ fugtighed	Optimal 45-55% * Tilladt 35-65%
Montering / Installation	Kun fuldlimning på selvbærende, tørt og stabilt undergulv
CE-mærkning / CE marking	CE-mærket iht. EN 14342:2013 * CPR (EU) 305/2011

DIMENSIONER / DIMENSIONS

Variant	Tykkelse (total/slidlæg)	Panelstørrelse (B x L)
Standard	20/6 mm	765 x 765 mm
Stor	20/6 mm	980 x 980 mm

Dimensioner kryds-checket mod [vicawood.dk/gulve/core](https://www.vicawood.dk/gulve/core) (17-07-2026).

SORTERING / GRADING

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Select	Kvistfri eller meget fine sunde kviste. Roligt, ensartet udtryk.
Natur	Sunde kviste, naturlig variation i farve og struktur.
Rustik	Kraftige sunde og mørke kviste, marv- og splintved tilladt.

CERTIFICERING & BÆREDYGTIGHED / CERTIFICATION & SUSTAINABILITY

CE-MÆRKNING	CE-mærket ihht. EN 14342:2013 og Byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011.
EUDR	Fuldt EUDR-aligned (Forordning (EU) 2023/1115). Geografisk sporbar forsyningskæde.
Genanvendt træ / Recycled wood	Op til 70% upcyclet træ i baglag.
FSC / PEFC	FSC eller PEFC-certificeret på forespørgsel.

Alle mål og specifikationer er vejledende og kan ændres uden varsel * All dimensions and specifications are indicative and subject to change without notice