

TEKNISK YDEEVNE DATABLAD

TECHNICAL PERFORMANCE DATA SHEET

DOUSSIÉ CHEVRON MASSIV PARKET / DOUSSIE SOLID CHEVRON PARQUET

TEKNISKE YDEEVNEDATA / TECHNICAL PERFORMANCE DATA

Træsart / Wood species	Doussié (Afzelia bipindensis / africana / pachyloba / bella)
Råtræoprindelse / Timber origin	Central- og Vestafrika (Cameroun, Nigeria, DRC, Congo)
Overfladebehandling / Surface treatment	Ubehandlet / Unfinished
Densitet / Density	820 kg/m ³ (gennemsnit / average)
Hårdhed (Brinell) / Hardness	6.0 N/mm ²
Brandklasse / Fire classification	Efl · EN 14342:2013 Tabel 1 (CWFT, ingen prøvning)
Formaldehyd / Formaldehyde	E1 Class · EN 14342
Biologisk holdbarhed (kerneved) / Biological durability (heartwood)	Klasse 1 · DS/EN 350 (meget holdbart)
Varmeledningseffekt / Thermal conductivity	0.20 W/(m·K) · EN 14342:2013 Tabel 2 (interpoleret ved 820 kg/m ³)
Pentachlorophenol	≤ 5 ppm
Træfugtighed / Wood moisture content	9 % ± 2
Tilgængelige vinkler / Available angles	30° · 35° · 45° (efter specifikation)
Produktionstolerance / Manufacturing tolerance	Tykkelse ±0.2 mm · Bredde ±0.5 mm · Længde ±0.2 mm · DS/EN 13226:2024 Tabel 11 (Hungarian/brick pattern, note c)
Gulvvarme – maks. overfladetemperatur	27 °C (maks. 1–2 °C/døgn)
Montering / Installation	Fuldlimning på selvbærende, tørt og stabilt undergulv – flydende ikke tilladt
CE-mærkning / CE marking	CE-mærket iht. EN 14342 · CPR (EU) 305/2011

DIMENSIONER / DIMENSIONS

Tykkelse / Thickness	Bredde / Width	Længde / Length
15–22 mm	65.5–120 mm	Efter specifikation / per specification

Chevron produceres på bestilling iht. vicawood.dk ('Producers på bestilling'). Kontakt VICA WOOD ApS for tilbud og aktuelle dimensioner.

Doussié er en af de hårdeste og mest holdbare tropiske træsorter. Det olierige kernetræ er naturligt meget resistent mod svampe, insekter og fugt.

CERTIFICERING & BÆREDYGTIGHED / CERTIFICATION & SUSTAINABILITY

CE-MÆRKNING	CE-mærket iht. EN 14342 og Byggevareforordningen (EU) nr.
-------------	---

	305/2011.
EUDR	Fuldt EUDR-aligned (Forordning (EU) 2023/1115). Geografisk sporbar forsyningskæde med verificeret legal oprindelse.
CITES – APPENDIX II	Afzelia spp. er opført på CITES Appendix II. Eksport/import kræver gyldige CITES-tilladelser. Kun lovligt udvundet og sporbart tømmer handles.
FSC	FSC-certificeret på forespørgsel. Certificeret ansvarlig og bæredygtig tropisk skovdrift.
EPD	Under udarbejdelse ihht. EN 15804. Understøtter LCA-baserede bygningsvurderinger.
BREEAM · DGNB · LEED · SVANEMÆRKET	Sporbarhed, CE-mærkning, certificering og kommende EPD understøtter point under disse ordninger.

DOUSSIÉKLASSIFICERING / DOUSSIE GRADING

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Klasse I	Naturlige farveforskelle fra gyldenbrun til rødbrun. Begrænset forekomst af mineralstriber. Ensartet, ren vedstruktur med naturlig variation. Overflade fri for løse kviste og revner.

Alle mål og specifikationer er vejledende og kan ændres uden varsel · All dimensions and specifications are indicative and subject to change without notice