

TEKNISK YDEEVNE DATABLAD

TECHNICAL PERFORMANCE DATA SHEET

EG CHEVRON MASSIV PARKET – POINT DE HONGRIE / OAK SOLID CHEVRON PARQUET

TEKNISKE YDEEVNEDATA / TECHNICAL PERFORMANCE DATA

Træsart / Wood species	Europæisk egetræ (Quercus robur / petraea)
Tilgængelige vinkler / Available angles	30° · 35° · 45°
Overfladebehandling / Surface treatment	Ubehandlet / Unfinished
Densitet / Density	700 kg/m ³ (gennemsnit / average)
Hårdhed (Brinell) / Hardness	3.7 N/mm ²
Brandklasse / Fire classification	Efl · EN 14342:2013 Tabel 1 (CWFT, ingen prøvning)
Formaldehyd / Formaldehyde	E1 Class · EN 14342
Biologisk holdbarhed (kernetræ) / Biological durability	Klasse 2 · DS/EN 350-2 (servicekl. EN 335)
Varmeledningseffekt / Thermal conductivity	0.17 W/(m·K) · EN 14342:2013 Tabel 2
Pentachlorphenol	≤ 5 ppm
Træfugtighed / Wood moisture content	9 % ± 2
Produktionstolerance / Manufacturing tolerance	Tykkelse ±0.2 mm · Bredde ±0.5 mm · Længde ±0.2 mm · DS/EN 13226:2024 Tabel 11 (Hungarian/brick pattern, note c)
Omslibning / Re-sanding	Ja / Yes
Gulvvarme – maks. overfladetemperatur	27 °C (maks. 1–2 °C/døgn)
Montering / Installation	Fuldlimning på beton/afretningslag – flydende ikke tilladt
CE-mærkning / CE marking	CE-mærket ihht. EN 14342 · CPR (EU) 305/2011

DIMENSIONER / DIMENSIONS

Gruppe	Vinkel	Tykkelse	Bredde	Længde
Gruppe 1	30°·35°·45°	16/22 mm	70/100/120 mm	410–710 mm
Gruppe 2	30°·35°·45°	14/23 mm	70/90/130 mm	500–770 mm
Gruppe 3	30°·35°·45°	16/20 mm	80–120 mm	510–800 mm

Chevron-snit kræver præcis vinkelskæring – tolerance ±0,1° for korrekt mønstermøde.

CERTIFICERING & BÆREDYGTIGHED / CERTIFICATION & SUSTAINABILITY

CE-MÆRKNING	CE-mærket ihht. EN 14342 og Byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011.
EUDR	Fuldt EUDR-aligned (Forordning (EU) 2023/1115). Geografisk

	sporbar forsyningskæde.
FSC / PEFC	FSC eller PEFC-certificeret på forespørgsel. Ansvarlig skovdrift.
EPD	Under udarbejdelse ihht. EN 15804.
BREEAM · DGNB · LEED · SVANEMÆRKET	Sporbarhed, CE-mærkning, FSC/PEFC og kommende EPD understøtter point under disse ordninger.

EGETRÆSKLASSIFICERING / OAK GRADING

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Klasse I	Kviste op til 15 mm. Begrænset splintved.
Klasse II	Kviste op til 35 mm. Splintved tilladt.
Klasse III – Rustik	Kviste uden størrelsesbegrænsning, marvved og splintved tilladt.

Alle mål og specifikationer er vejledende og kan ændres uden varsel · All dimensions and specifications are indicative and subject to change without notice