

TEKNISK YDEEVNE DATABLAD

TECHNICAL PERFORMANCE DATA SHEET

EG MASSIV-MØNSTERPARKET / OAK SOLID PATTERN PARQUET

TEKNISKE YDEEVNEDATA / TECHNICAL PERFORMANCE DATA

Træsart / Wood species	Europæisk egetræ (Quercus robur / petraea)
Opbygning / Construction	Massiv stavparket – not og fjeder (T&G) · geometrisk mønster efter specifikation
Overfladebehandling / Surface treatment	Ubehandlet / Unfinished
Densitet / Density	700 kg/m ³ (gennemsnit / average)
Hårdhed (Brinell) / Hardness	3.7 N/mm ²
Brandklasse / Fire classification	Efl · EN 14342:2013 Tabel 1 (CWFT, ingen prøvning)
Formaldehyd / Formaldehyde	E1 Class · EN 14342
Biologisk holdbarhed (kernetræ) / Biological durability	Klasse 2 · DS/EN 350-2 (servicekl. EN 335)
Varmeledningseffekt / Thermal conductivity	0.17 W/(m·K) · EN 14342:2013 Tabel 2
Pentachlorphenol	≤ 5 ppm
Træfugtighed / Wood moisture content	9 % ± 2
Produktionstolerance / Manufacturing tolerance	Tykkelse ±0.2 mm · Bredde ±0.5 mm · Længde ±0.5 mm · DS/EN 13226:2024 Tabel 11 (generel elementtolerance)
Omslibning / Re-sanding	Ja / Yes
Gulvvarme – maks. overfladetemperatur	27 °C (maks. 1–2 °C/døgn)
Montering / Installation	Kun fuldlimning på selv bærende undergulv – flydende ikke tilladt
CE-mærkning / CE marking	CE-mærket ihht. EN 14342 · CPR (EU) 305/2011

DIMENSIONER / DIMENSIONS

Tykkelse / Thickness	Bredde / Width	Længde / Length
15–23 mm	65–180 mm	Efter mønster / per pattern design

Geometriske mønstre produceres på bestilling ud fra kundens tegning/specifikation. Kontakt VICA WOOD ApS for tilbud.

CERTIFICERING & BÆREDYGTIGHED / CERTIFICATION & SUSTAINABILITY

CE-MÆRKNING	CE-mærket ihht. EN 14342 og Byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011.
EUDR	Fuldt EUDR-aligned (Forordning (EU) 2023/1115). Geografisk sporbar forsyningskæde.

FSC / PEFC	FSC eller PEFC-certificeret på forespørgsel. Ansvarlig skovdrift.
EPD	Under udarbejdelse ihht. EN 15804.
BREEAM · DGNB · LEED · SVANEMÆRKET	Sporbarhed, CE-mærkning, FSC/PEFC og kommende EPD understøtter point under disse ordninger.

SORTERING OG BIOLOGISK HOLDBARHED / GRADING AND BIOLOGICAL DURABILITY

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
SELEKT	Kvistfri eller meget fine sunde kviste (≤10 mm). Udelukkende kernewood.
NATUR	Sunde kviste op til 40 mm, naturlig variation. Kernewood.
RUSTIK	Kraftige sunde og mørke kviste, marv og splintved tilladt.

Alle mål og specifikationer er vejledende og kan ændres uden varsel · All dimensions and specifications are indicative and subject to change without notice