

TEKNISK YDEEVNE DATABLAD

TECHNICAL PERFORMANCE DATA SHEET

LAYERS ASK MØNSTERPARKET / ASH LAYERS PATTERN PARQUET

TEKNISKE YDEEVNEDATA / TECHNICAL PERFORMANCE DATA

Træsart / Wood species	Ask - Fraxinus excelsior / Fraxinus americana
Oprindelse / Origin	Kontinental og nordamerikansk oprindelse * Europæisk produktion
Opbygning / Construction	Formstabil konstruktion - massivt ask-toplag (4-6 mm afhængig af variant) limet på krydsfiner (finerlags-substrat). IKKE 100% ask gennem alle lag (til forskel fra CORE-serien) - kun tolaget er massiv ask - fuldlimet montering
Overfladebehandling / Surface treatment	U - Ubehandlet, eller T - fabriksbehandlet med Osmo UV Polyx-Oil
Densitet (toplag) / Density (wear layer)	670 kg/m3 (gennemsnit for massiv ask / average for solid ash)
Hårdhed toplag (Brinell) / Wear layer hardness	4.0 N/mm2 * DS/EN 1534
Brandklasse (U - ubehandlet) / Fire class (U - unfinished)	Efl - EN 14342:2013 Tabel 1 (CWFT, ingen prøvning - generel regel; ask er ikke navngivet i den artsspecifikke uklædte multilag-parket-række, som kun gælder eg ("Multilayer parquet with oak top layer, at least 3,5 mm"), gælder uanset slidlagstykkelse)
Brandklasse (T - Osmo-behandlet) / Fire class (T - Osmo-finished)	Dfl-s1 - EN 14342:2013 Tabel 1 ("Multilayer parquet with surface coating and not specified above" - generel række for ikke-eg-arter, 500 kg/m3, >=8mm limet til substrat eller >=10/14mm med/uden luftspalte - uniform for alle slidlagstykkelser 4/4,5/6 mm, da ask aldrig kvalificerer til den eg-specifikke belagte række uanset tykkelse)
Formaldehyd (U) / Formaldehyde (U)	E1 - repræsentativ værdi 0,0011 mg/m3 (sammenlignelig konstruktion, ubehandlet, cert. A4279/2, UkrKhimAnaliz, EN 717-1) fra samme produktionsproces/lim - ikke en askespecifik prøvning
Formaldehyd (T) / Formaldehyde (T)	E1 - repræsentativ værdi 0,0006 mg/m3 (eg-toplag+krydsfiner med Osmo UV Polyx-Oil, samme fabrik/proces, cert. A4279/1, UkrKhimAnaliz, EN 717-1) - ikke en askespecifik måling
Limbindingskvalitet / Bonding quality	Delaminering efter ældningsbehandling 1: middel <=1%, enkeltværdier <=5% * DS/EN 17456
Træfugtighed ved levering / Moisture content at delivery	5-9% * DS/EN 13183-1
Produktionstolerance / Manufacturing tolerance	Toplag >= 2,5 mm * Længde-afvigelse +/-0,1% * Bredde-afvigelse +/-0,2 mm * Lipning <=0,2 mm * Retvinklethed <=0,2% af bredde * Cupping <=0,2-0,3% af bredde * Spring <=0,1% af længde * DS/EN 13489:2023 Tabel 1
Gulvvarme - maks. overfladetemperatur	27 grader C (maks. 1-2 grader C/døgn)

Indeklima - relativ fugtighed	Optimal 45-55% * Tilladt 35-65%
Montering / Installation	Kun fuldlimning på selvbærende, tørt og stabilt undergulv
CE-mærkning / CE marking	CE-mærket ihht. EN 14342:2013 * CPR (EU) 305/2011

DIMENSIONER / DIMENSIONS

Variant	Bemærkning
Efter bestilling	Geometriske mønstre - dimensioner og elementstørrelser fastlægges ved bestilling

Mønsterparket (geometriske mønstre ud over standard sildeben/chevron) leveres efter bestilling. Ingen faste dimensioner publiceret. Kontakt VICA WOOD ApS for konkret mønster- og dimensionsspecifikation. Dimensionsstatus kontrolleret mod vicawood.dk/gulve/layers (17-07-2026).

SORTERING / GRADING

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Select	Kvistfri eller meget fine sunde kviste. Roligt, ensartet udtryk.
Natur	Sunde kviste, naturlig variation i farve og struktur, inkl. brunkerne.

Ingen Rustik-klasse for Layers Ask. * No Rustic grade for Layers Ash.

CERTIFICERING & BÆREDYGTIGHED / CERTIFICATION & SUSTAINABILITY

CE-MÆRKNING	CE-mærket ihht. EN 14342:2013 og Byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011.
EUDR	Fuldt EUDR-aligned (Forordning (EU) 2023/1115). Geografisk sporbar forsyningskæde.
FSC / PEFC	FSC eller PEFC-certificeret på forespørgsel.

Alle mål og specifikationer er vejledende og kan ændres uden varsel * All dimensions and specifications are indicative and subject to change without notice